



Den Braven

Информационен технически лист

Den Braven Clearsil

Кристален ацетатен силикон



Описание на продукта

Clearsil кристално прозрачен ацетатен силикон, който втвърдява под въздействие на влажността на въздуха, като образува здрава еластична гума.

Преимущества

- Кристално прозрачен
- Лепило и изолатор
- Добри механични качества

Приложения

Clearsil е специално разработен за кристално-прозрачно лепене и запечатване на конструкции, изработени изцяло от стъкло (1), като витрини, мебели и стъклени декорации.

Забележка (1)

Съвместимостта със залепените краища на изолационното стъкло не може да бъде гарантирана, тъй като съставът на продукта, нанесен по тях може да е различен или променен от производителя на изолационното стъкло. Съветите, касаещи съвместимостта на лепящите продукти за остъкляване с нанесените по краищата на стъклата вещества, не са гарантирани - трябва да се направи проба.

Начин на употреба

Когато използвате Clearsil, трябва да предвидите, че свиването е 30%. В резултат на това ще се получи налягане върху субстрата.

Предварително потърсете консултация. За допълнителни въпроси, се свържете с нашата техническа служба.

Допълнителна информация

100% модул на еластичност	DIN 53504 S2	0,30 N/mm ²
Време за втвърдяване	@ +23°C/50% RH	2 mm/24 hours
Основа		Acetoxxy
Относително тегло	ISO 1183-1	0,95 g/ml
Повърхностно втвърдяване	DBTM 16	5-6 minutes @ +23°C/50% RH
Скорост на нанасяне	@ Ø3 mm/6,3 bar	200 g/min
Стичане	ISO 7390	<2mm
Твърдост по Shore A	DIN 53505	12
Температура на нанасяне		+5°C to +40°C
Удължаване при скъсване	DIN 53504 S2	800%
Устойчивост на замръзване по време на транспорт		Up to -15°C
Устойчивост на температура		-40°C to +180°C
Якост на опън	DIN 53504 S2	1,50 N/mm ²

Тези стойности са типични свойства

Ограничения

- Не е подходящ за PE, PP, PC, PMMA, PTFE, меки пластмаси, неопрен и битумни повърхности
- Не е подходящ за използване върху бетон, мрамор, олово, мед и галванизирани стомана
- Не е подходящ за направа на аквариуми и терариуми

Подготовка на повърхността и довършителни работи

Температура при нанасяне: +5°C до +40°C (на околната среда и на субстрата). Повърхностите трябва да са здрави, чисти, сухи, обезмаслени и обезпрашени. Почистете повърхностите с Cleaner. Clearsil идеално прилепва без основа върху повечето непорести повърхности. Силно порести повърхности да се третира



Den Braven

Bostik Bulgaria
127 boulevard "Bulgaria", 7009 Roussé
T +359 82847100 | E office@denbraven.bg

20-05-2024
06:43:26
CEST



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Информационен технически лист

Den Braven Clearsil

Кристален ацетатен силикон

предварително с Primer B1. Винаги правете тест за прилепване преди нанасяне. Използвайте Finisher за загладяване на фугата.

Възможност за боядисване

Clearsil не се боядисва. Препоръчително е да се покрият ръбовете на фугата с хартиено тиксо, за да се предпазят повърхностите, които ще се боядисват, от контакт и замърсяване със силикон.

Почистване

Незасъхнал материал и инструменти могат да бъдат почистени с Cleaner. Засъхнал материал може да бъде отстранен само механично. Ръцете могат да бъдат почистени с почистващи кърпи Wipes.

Цвят (цветове)

- Прозрачен

Опаковка

- Картридж

За спецификациите на продукта, моля, вижте страницата с Подробно описание на продуктите

Срок на годност

В оригинална неразпечатана опаковка, съхраняван на сухо място и при +5°C до +25°C, срокът на годност е до 12 месеца от датата на производство.

Сертификати

	EN 15651-1: F-EXT-INT-CC EN 15651-2: G-CC
	A+ French VOC Regulation

Безопасност и здраве

Преди употреба прочетете и се запознайте внимателно с Информационния лист за безопасност на продукта. Той се предоставя при поискване, а можете да го намерите и на уебсайта на Den Braven.

Гаранция

Ден Бравен гарантира, че когато е в срок на годност, неговият продукт отговаря на спецификацията му.

Опровержение

Цялата информация в този документ и във всички други публикации (включително електронни) се основава на нашето настоящо знание и опит и е изключителна (интелектуална) собственост на Ден Бравен. Никоя част от този документ не може да бъде копирана, показвана на трети лица, възпроизведена, разпространявана или използвана по друг начин, без писменото съгласие на Ден Бравен. Техническата информация в този документ служи като индикация и не е изчерпателна. Ден Бравен не носи отговорност за щети, пряко или косвено, поради (редакционни) грешки, непълноти и / или неточност на този документ. Това включва, но не се ограничава до непълнота и / или неточност, поради технологични промени или изследвания, извършени между датата на публикуване на този документ и датата на придобиване на продукта. Ден Бравен си запазва правото да изменя текста на този документ. Ден Бравен не може да бъде подведено под отговорност за щети, пряко или косвено, поради употребата на продукта (ите), описан в този документ. Потребителят трябва да прочете и да се запознат с информацията в този документ и другите документи, свързани с продуктите, преди употребата на продукта. Потребителят е отговорен за извършването на всички необходими тестове, за да се увери, че продуктът е подходящ за нуждите му. Нямаме влияние и не контролираме по какъв начин се прилага продуктът и / или каквито и да било обстоятелства, свързани със събития, настъпили по време на съхранение или транспорт и поради това ние не поемаме никаква отговорност за щети. Всички доставки се извършват изключително в съответствие с нашите общи условия, които са били подадени в Холандската търговска камара.