



Den Braven

Technisches Datenblatt

Den Braven Roofplast

Bitumenbasierter 1-Komponenten-Dichtstoff

Produktbeschreibung

Den Braven Roofplast ist ein bitumenbasierter 1-Komponenten-Dichtstoff, der durch Verdunsten des Lösungsmittels zu einer plastischen Dichtmasse aushärtet.

Vorteile

- Zum Auffüllen von Rissen, Fugen und Löchern in Dächern und Dachrinnen
- Geeignet für bituminöse Oberflächen
- Haftet auf feuchten Untergründen

Anwendungsgebiet

Den Braven Roofplast wurde zur Wetterschutzabdichtung von Verbindungsstellen und zur Abdichtung von Hohlräumen rund um Rohre entwickelt. Das Produkt ist außerdem zum Verkleben von Dachschindeln und für die Durchführung von Notfallreparaturen an Dächern, Dachrinnen, Schornsteinen etc. geeignet.

Allgemeine Hinweise

zusätzliche Informationen

Basis		Bitumen
Dichte		1,30 g/ml
Feststoffgehalt		85%
Frostwiderstand während des Transports		Up to -15°C
Hautbildung	@23°C/50% RH	> 15 hours
Standvermögen	ISO 7390	< 3 mm
Temperaturbeständigkeit		-20°C to +80°C
Verarbeitungstemperatur		+5°C to +40°C

Dies sind typische Werte

Anwendungsbeschränkungen

- Nicht für PE, PP, PC, PMMA und PTFE geeignet

Verarbeitungshinweise

Verarbeitungstemperatur zwischen +5°C und +40°C (gilt für Umgebung und Untergründe). Alle Untergründe müssen fest, sauber, trocken sowie fett- und staubfrei sein. Untergrund mit Reiniger reinigen. Untergründe müssen frei von losem Material sein. Nicht-poröse Untergründe müssen nicht vollkommen trocken sein. Vor der Anwendung sollte immer erst die Haftfähigkeit geprüft werden.

Reinigung

Nicht ausgehärtetes Material sowie Werkzeuge können mit Reiniger gereinigt werden. Ausgehärtetes Material kann nur mehr mechanisch entfernt werden. Die Hände lassen sich mit Reinigungstüchern reinigen.

Farben

- Schwarz

Verpackung

- Kartusche

Für Produktspezifikationen besuchen Sie bitte die entsprechende Produkt-Detailseite.

Haltbarkeit

In der ungeöffneten Originalverpackung zwischen +5°C und +25°C an einem trockenen Ort mindestens 12 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

Gesundheit und Sicherheit

Die Sicherheitsdatenblätter des Produktes müssen vor Gebrauch gelesen und verstanden werden. Sie sind auf Anfrage und über die Webseiten erhältlich.

Garantie und Gewährleistung

Bostik garantiert, dass seine Produkte innerhalb der Haltbarkeit den aufgeführten Spezifikationen entsprechen.

Haftungsausschluss

Die Informationen in diesem Dokument sowie in allen unseren schriftlichen und digitalen Publikationen entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Bostik kann nicht für Fehler, Ungenauigkeiten oder redaktionelle Fehler, durch technologische Veränderungen oder Forschungserkenntnisse zwischen dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments und dem Datum des Produktkaufes verantwortlich gemacht werden. Bostik behält sich das Recht vor, Änderungen an Formulierungen vorzunehmen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer sich mit der in diesem Dokument und / oder in anderen produktbezogenen Dokumenten enthaltenen Informationen vertraut machen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer alle erforderlichen Prüfungen durchführen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Die Anwendungsverfahren wie auch die Lager- und Transportbedingungen liegen außerhalb unserer Kontrolle und damit unserer Verantwortung. Eine Haftung kann entsprechend des Produktblattes nicht übernommen werden. Eine Lieferung erfolgt nur in Übereinstimmung mit unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Die in



Den Braven

Den Braven Sealants GmbH
Steinabrückler Str. 48, 2752 Wöllersdorf
T +43 2633413990 | E office@denbraven.at

02-06-2024
13:35:29
MDT



Den Braven

Technisches Datenblatt

Den Braven Roofplast

Bitumenbasierter 1-Komponenten-Dichtstoff

dem vorliegenden technischen Datenblatt aufgeführten Informationen stellen Richtangaben dar und sind nicht vollständig.

Better
results
through
knowledge