Ficha de Datos Técnicos

Zwaluw PU Stone Adhesive

Adhesivo de alta calidad para piedra, listo para usar

Descripción del Producto

Zwaluw PU Stone Adhesive es un adhesivo de poliuretano listo para usar, de alta calidad, para pegar diversos tipos de piedra. Es el adhesivo que se debe usar cuando no se dispone de agua y/o electricidad y uno necesita trabajar de manera rápida, limpia y eficiente.

Beneficios

- Aplicación limpia y rápida
- Uniones más firmes, resistencia a la tracción después de un día > 7 N/mm2
- Para usar en múltiples superficies
- Aplicación simple, moderna y de fácil manejo
- Menor consumo de adhesivo debido a un menor espesor de la unión
- Más liviano que los morteros tradicionales
- Menores costos de transporte y almacenaje
- Listo para usar (no necesita mezclarse)

Aplicaciones

Zwaluw PU Stone Adhesive ha sido desarrollado específicamente para uniones de muros interiores sin carga, de yeso, concreto, concreto aireado y bloques de piedra caliza.

Método de aplicación

Temperatura de la lata: +5°C a +30°C (se recomienda +15°C a +25°C). Temperatura de aplicación (aplica al medioambiente y al sustrato): +5°C a +35°C (se recomienda +15°C a +25°C). Para pegar bloques machihembrados: Ponga la pistola aplicadora con hilo NBS en posición invertida y fije una lata de espuma a la pistola aplicadora. Recomendamos una Zwaluw NBS Gold (ver instrucciones en la caja de la pistola). Agitar enérgicamente la lata, al menos 20 veces, antes de usar. Invierta la posición de la lata y aplique la espuma. 1. Desbloquee/abra en un tercio (1/3) el tornillo en la parte posterior de la pistola, para aplicar el adhesivo PU Stone Adhesive de la forma lo más controlada posible. 2. Al pegar uniones de cinta, aplique dos perlas de PU Stone Adhesive de 20mm de diámetro, lo más cerca posible posible, a ambos lados de la lengüeta. Al menos un 80% de la superficie del bloque se recubre con PU Stone Adhesive. Esto se puede verificar colocando el segundo bloque y quitándolo inmediatamente. 3. Ponga los bloques moviéndolos ligeramente para calzarlos, cuidando de no alterar la distribución pareja del adhesivo y evitar abultamientos de pegamento. 4. Para pegar uniones de tope, ponga el bloque en posición vertical y coloque una perla de PU Stone Adhesive antes de poner los bloques en su lugar. 5. Quite inmediatamente el exceso de espuma fresca con Universal PU Cleaner. Para pegar bloques planos: Ponga la pistola aplicadora con hilo NBS en posición invertida y fije una lata de espuma a la pistola aplicadora. Recomendamos una Zwaluw NBS Gold (ver instrucciones en la caja de la pistola). Agitar enérgicamente la lata, al menos 20 veces, antes de usar. Invierta la posición de la lata y aplique la espuma. 1. Desbloquee/abra en un tercio (1/3) el tornillo en la parte posterior de la pistola para aplicar el adhesivo PU Stone Adhesive de forma lo más controlada posible. 2. Al pegar uniones de cinta, aplicar dos perlas de PU Stone Adhesive de 20 mm de diámetro, lo más cerca posible, a ambos lados de la lengüeta. Al menos un 80% de la superficie del bloque se recubre con PU Stone Adhesive. Esto se puede verificar colocando el segundo bloque y quitándolo inmediatamente. 3. Ponga los bloques moviéndolos ligeramente para calzarlos, cuidando de no alterar la distribución pareja del adhesivo y evitar abultamientos de pegamento. 4. Para pegar juntas de tope, coloque el bloque en posición vertical y ponga una perla de PU Stone Adhesive antes de poner los bloques en su lugar. 5. Quite inmediatamente el exceso de espuma fresca con Universal PU Cleaner En ambos métodos de aplicación se debe cubrir un 80% de la superficie del bloque con PU Stone Adhesive. Protéjase los ojos, use guantes y equipo de protección. Los revestimientos de piso y los muebles se deben cubrir con papel o láminas de plástico. Usar sólo

Ficha de Datos Técnicos

Zwaluw PU Stone Adhesive

Adhesivo de alta calidad para piedra, listo para usar

en áreas bien ventiladas. Almacenamiento y vida útil: Almacenar las latas en posición vertical, entre +5°C y +25°C. ¡Envase presurizado! Proteger de la luz solar y no exponer a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar, ni aún después de usar. Contiene propelentes inflamables. No rociar sobre llama expuesta ni ningún material incandescente. Mantener alejado de fuentes de ignición. No fumar. Para mayor información consultar el Boletín Técnico en la base de datos de nuestro sitio web www.denbraven.com

Informacion adicional

Base		Polyurethane
Resistencia a la temperatura		-40°C to +90°C
Temperatura de aplicacion		+5°C to +35°C
Tiempo de curado		60-80 minutes

Estos son valores tipicos

Limitaciones

- No es apropiado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos suaves, neopreno y superficies bituminosas
- No es adecuado para la carga permanente de agua. No es adecuado para el uso (por ejemplo, relleno) en cavidades con humedad insuficiente

Preparación de la superficie y acabado

Todos los sustratos deben estar limpios y libres de polvo, aceite y grasa. Es importante humedecer ligeramente los sustratos antes de usarlo, ya que esto mejora la adherencia y la estructura de la celda terminada de la espuma.

Se puede pintar

Se puede pintar o cubrir con sellante/yeso después de que haya curado por completo.

Limpieza

La espuma fresca se puede quitar inmediatamente con el removedor Zwaluw Universal PU-Cleaner. Después de curado, el exceso de espuma se puede remover con cuchillo o espátula y se puede pulir la superficie de la espuma.

Colores

- Beige

Embalaje

- Aerosol

Para conocer las especificaciones del producto, consulte la página de detalles del producto

Vida Útil y Condiciones de Almacenamiento

En el envase original sin abrir entre +5°C y +25°C, vida útil hasta 18 meses después de la fecha de producción, almacenado en un lugar seco.

Certificaciones

	FEICA member
	A+ French VOC Regulation

Instrucciones de seguridad e higiene

La ficha de Salud & Seguridad debe ser leída y entendida antes de utilizar el producto. Esta ficha se encuentra disponible a requerimiento a través de la página web de Den Braven.

Garantía / Responsabilidad

Bostik garantiza que su producto cumple, dentro de su vida útil especificada con todas sus especificaciones.

Renuncia

Toda la información contenida en el presente documento y en todas nuestras publicaciones (incluyendo las disponibles vía electrónica) se basa en nuestro conocimiento actual y en nuestra propia experiencia y es propiedad intelectual exclusiva de Bostik. Este documento no puede ser copiado, mostrado a terceros, reproducido, comunicado públicamente o utilizado en forma alguna sin un consentimiento por escrito de Bostik. La información técnica contenida en este documento sirve como indicación y no es exhaustiva. Bostik no será responsable por cualquier daño, ya sea directo o indirecto, provocados por errores editoriales, por documentos incompletos o incorrectos. Esto incluye pero no se limita a, errores o falta de exactitud dadas por cambios tecnológicos o cualquier estudio o investigación realizados desde la fecha de publicación de este documento y la fecha en la cual se adquiera el producto. Bostik se reserva el derecho de enmendar el presente documento y otros documentos relacionados. Bostik no será responsable por daños, ya sean directos o indirectos, si el producto no es utilizado en la forma indicada en este documento. El usuario debe leer y comprender la información de este documento y de cualquier otro relacionados al producto antes de la utilización del mismo. El usuario es responsable de realizar todas las pruebas requeridas para asegurarse de que el producto es el adecuado para el uso para el cual se adquirió. No poseemos influencia en la forma en que se aplique el producto o las circunstancias relacionadas con tal evento durante su almacenamiento o transporte y no aceptaremos ninguna responsabilidad legal por daño. Todas las entregas se realizan de acuerdo a nuestros términos y condiciones generales y han sido archivadas y registradas en la Cámara Holandesa de Comercio.

Bostik Sealants Latin America
Avenida La Dehesa 1844 Oficina 602, 7690122 Lo Barnechea, Santiago de Chile
T +569.7266.8576 | E sac@bostik.com