



Fiche Technique

Zwaluw Stuc-O-Seal

Mastic acrylique à base d'eau de haute qualité à structure granuleuse



Description du produit

Stuc-O-Seal est un mastic acrylique de haute qualité à structure granuleuse. Après application, le produit durcit en un caoutchouc plasto-élastique par évaporation de l'eau du mastic.

Avantages

- Structure granuleuse, peut être appliqué sous n'importe quelle forme avec une brosse sèche
- Peut être peint avec des peintures à base d'eau ou synthétiques
- Adhérence parfaite sans utilisation d'un apprêt sur la plupart des supports, même légèrement humides
- Applicable à l'intérieur et à l'extérieur*
- Pratiquement sans odeur
- · Facile à appliquer et à nettoyer
- · Non corrosif pour les métaux

Applications

Stuc-O-Seal a été spécialement développé pour remplir et colmater les fissures, les coutures et les trous dans le stuc et le plâtre et sur des supports comme le contreplaqué, les panneaux agglomérés, l'isorel, les panneaux souples, le bois, le béton (cellulaire), le calcaire et le gypse.

Précautions d'emploi - Recommandations

Information Supplémentaire

Allongement à la rupture	DIN 53505/ ISO 868	70%
Base		Acrylic dispersion
Capacité de mouvement		7,5%
Densité	ISO 1183-1	1,90 g/ml
Dureté shore-A	DIN 53505 / ISO 868	40
Fluage	ISO 7390	< 2mm
Formation de peau	DBTM 16	5 minutes @ +23°C/50% RH
Résistance au gel pendant le transport		Up to -15°C
Résistance à la température		-20°C to +75°C
Taux d'application	@ Ø3 mm/4 bar	540 g/min
Température des supports		+5°C to +40°C
Vitesse de réticulation	@ +23°C/50% RH	2mm/24 hrs

Ces valeurs sont typiques

Restrictions

- Ne convient pas pour une exposition continue à l'eau
- Ne convient pas pour le PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiques souples, néoprène et surfaces bitumineuses
- *Applications extérieures seulement dans de bonnes conditions de temps sec pour au moins 5 heures après l'application

Préparations des surfaces

Température d'application de +5°C à +40°C (s'applique à l'environnement et aux supports). Tous les supports doivent être solides, propres, secs et exempts de poussière et de graisse. Les supports doivent être nettoyés de toutes les particules, les supports poreux n'ont pas besoin d'être absolument secs. Les supports très poreux comme: le gypse, le béton cellulaire, le calcaire, etc. doivent être apprêtés avec un mélange de 1 volume de Stuc-O-Seal pour 2 volumes d'eau. Toujours tester l'adhérence avant l'application. Finition et lissage avec de l'eau.







Fiche Technique

Zwaluw Stuc-O-Seal

Mastic acrylique à base d'eau de haute qualité à structure granuleuse

Peintable

Stuc-O-Seal peut être peint après séchage complet du mastic. Pendant le durcissement le produit présente une rétraction, qui peut entraîner des craquelures de la peinture. Peut être peint avec des peintures à base d'eau ou synthétiques. Des peintures très concentrées en eau peuvent causer des craquelures. Un test de compatibilité avec la peinture est recommandé avant l'application.

Nettoyage

Les outils doivent être nettoyés à l'eau après utilisation. Se laver les mains avec des lingettes Zwaluw et/ou de l'eau et du savon.

Couleur(s)

• Blanc

Emballage


Cartouches

Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail Produit.

Stockage et conservation

Dans l'emballage d'origine non ouvert à une température comprise entre +5°C et +25°C, la durée de conservation est de 18 mois après la date de production, stocké dans un endroit sec.

Certifications



Sécurité

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et sur le site.

Garantie

Bostik garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conversation.

Disclaimer

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Bostik n'est pas responsable des fautes, nexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Bostik se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit les tadapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à ttre indicatif et ne sont pas exhaustives.

