



Tehnički list

Zwaluw Akril Anti-Crack

Jedinstveno akrilno brtvilo koje spriječava pucanje boje



Opis proizvoda

Zwaluw Akril Anti-Crack je visokokvalitetno plasto-elastično brtvilo na bazi akrilne disperzije, omogućuje prebojavanje sa neprozirnim disperzivnim bojama ili disperzivnim bojama visoke čvrstoće. S obzirom na jedinstveno sastav, pucanje boje je svedeno na minimum.

Prednosti

- Obojivo sa bojama na bazi vode i sintetičkim bojama
- Savršeno prianjanje bez primera, čak i na vlažne podloge
- Smanjuje stvaranje pukotina i diskoloraciju boje
- Primjena u otvorenom i zatvorenom prostoru
- Bez mirisa
- Jednostavna primjena i čišćenje
- Ne uzrokuje koroziju na metalima

Primjena

Zwaluw Akril Anti-Crack je posebno razvijen za brtvljenje spojeva između drvenih i metalnih prozorskih okvira, betona i cigle. Spojeve između stepenica i zidova, između betona i elemenata stropa, između zida i stropa, završnih letvica i prozorskih klupčica. Za zapunjavanje pukotina, rupa od vijaka i čavli na drvenim zidovima i stropu, žbuki, gipsu, cigli, betonu itd.

Upute za uporabu

Dobro osmišljen spoj je spoj sa dostatnom širinom da može primiti i preraditi pomicanje graničnih susjednih elemenata. Dubina spoja bi

uvijek trebala biti u točnom odnosu sa širinom spoja. Opće je pravilo omjer dubine spoja na prema širini spoja je 1:1 sa širinom spoja do 10 mm, sa minimalno 5 mm u širini i dubini. Za spojeve šire od 10 mm, dubina je širina podjeljena sa 3 plus 6 mm. Za kompletan pregled, vidi tehnički list TB 122013.

Stvaranje kožice

100 % Modul	DIN 53504 S2	0,70 N/mm ²
Baza		Acrylic dispersion
Gustoća	ISO 1183-1	1,66 g/ml
Otpornost na mraz tijekom prijevoza		Up to -15°C
Otpornost na temperature		-20°C to +75°C
Pomjeranje spoja		7,5%
Prekidna čvrstoća	DIN 53504	0,70 N/mm ²
Protok	ISO 7390	< 2 mm
Shore-tvrdće	DIN 53505 / ISO 868	40
Skupljanje	DIN 53505/ ISO 868	200%
Stopa primjene	@ Ø3 mm/4 bar	260 g/min
Stvaranje kožice	DBTM 16	10 minutes @ +23°C/50% RH
Temperatura primjene		+5°C to +40°C
Vrijeme stvrđnjavanja	@ +23°C/50% RH	2 mm/24 hrs

To su tipične vrijednosti

Ograničenja

- Nije prikladno za kontinuiranu izloženost vodi
- Nije prikladno za PE, PP, PC, PMMA, PTFE, meke plastike, neoprenske i bitumenske podloge
- *Primjena na otvorenom prostoru samo kod dobrih vremenskih uvjeta. Sušenje barem 5 sati nakon primjene





Den Braven



Better
results
through
Knowledge

Tehnički list

Zwaluw Akril Anti-Crack

Jedinstveno akrilno brtviло koje spriječava pucanje boje

Površinske pripreme i završna obrada

Temperatura primjene +5°C do +40°C (odnosi se na okolinu i podlogu). Sve podloge moraju biti čiste, suhe, bez prašine, masti i čvrste. Podloga se čisti od labavih čestica, porozne podloge ne moraju biti sasvim suhe. Na vrlo porozne podloge kao što su: gips, porobeton, vapnenac itd., prvo se nanosi primer sa miješavinom 1 udio Den Braven Akril Anti-Crack i 2 udjela vode. Preporučuje se testiranje prianjanja prije primjene. Završna obrada i zaglađivanje sa vodom.

Bojivo

Zwaluw Akril Anti-Crack je obojiv nakon što se brtviло potpuno osuši.

Izvrsna obojivost sa bojama na bazi vode i sintetičkim bojama.

Preporučujemo testiranje kompatibilnosti sa bojom prije primjene.

Čišćenje

Nakon primjene alat očistiti vodom. Ruke očistiti Zwaluw Wipes maramicama i/ili vodom i sapunom.

Boje

- Bijela

Pakiranje

- Kartusa

Za specifikacije proizvoda, pogledajte stranicu proizvoda o pojedinostima

Vijek trajanja

Skladišti se u neotvorenom, originalnom pakiranju između +5°C i

+25°C, vijek trajanja do 18 mjeseci nakon datuma proizvodnje.

Skladištenje na suhom mjestu.

Certifikati

	Emicode EC1 Plus
--	------------------

	EN 15651-1: F-EXT-INT 7.5P
	A+ French VOC Regulation

Zdravlje i sigurnost

Podatkovni list o proizvodu, zdravlju i sigurnosti se prije primjene mora pročitati i razumjeti. Raspoloživo na zahtjev putem webstranica Bostik.

Jamstvo

Bostik jamči da je proizvod sukladan specifikaciji u okviru vijeka trajanja.

Odricanje

Informacije u ovom dokumentu i u svim našim tiskanim i digitalnim objavama se temelje na trenutnoj razini znanja i iskustva. Bostik se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške, netočnosti ili uredničke greške koje su posljedica tehnoloških promjena ili istraživanja između datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma stjecanja proizvoda. Bostik zadržava pravo izmjenu formulacija. Prije nanošenja proizvoda, korisnik se mora upoznati sa podacima iznesenim u ovom dokumentu i/ ili sa dokumentacijom naših ostalih proizvoda. Korisnik provodi sva potrebna testiranja prije nanošenja proizvoda kako bi se uvjeroj da je proizvod pogodan za primjenu. Način primjene, uvjeli skladištenja i transporta su izvan naše kontrole i stoga izvan naše nadležnosti. Ne preuzimamo odgovornost po podatkovnom listu o proizvodu. Isporuka će se izvršiti samo sukladno našim uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja. Informacije u tehničkom listu su informativne i nisu potpune.