



Den Braven

Tehnički list

Zwaluw Joint Fix

Visokokvalitetno stvrdnjavajuće punilo za reparaturu spojeva u zidarstvu



Opis proizvoda

Zwaluw Joint Fix je visokokvalitetno stvrdnjavajuće punilo za reparature u zidarstvu na bazi polimerne disperzije i aditiva za spojeve u otvorenom i zatvorenom prostoru.

Prednosti

- Reparaturni mort spreman za uporabu
- Obojivo sa bojama na bazi vode i sintetičkim bojama
- Savršeno prianjanje bez primera, čak i na vlažne podloge
- Primjena u otvorenom i zatvorenom prostoru
- Bez mirisa
- Jednostavna primjena
- Jednostavno čišćenje
- Ne uzrokuje koroziju na metalima

Primjena

Zwaluw Joint Fix je posebno razvijen za trajno spajanje i popravak novih i oštećenih spojeva između kamena i fasade. Den Braven Joint Fix je već nekoliko sati nakon nanošenja otporan na vremenske prilike i kišu. Također za brtvljenje spojeva između kamena i cigle. Nije namijenjen za horizontalne vanjske površine izložene vremenskim prilikama.

Upute za uporabu

Dubina spoja bi uvijek trebala biti u točnom odnosu sa širinom spoja. Opće je pravilo omjer dubine spoja na prema širini spoja je 1:1 sa širinom spoja do 10 mm, sa minimalno 5 mm u širini i dubini. Za spojeve šire od 10 mm, dubina je širina podjeljena sa 3 plus 6 mm.

Stvaranje kožice

Baza		Acrylic dispersion
Gustoća	ISO 1183-1	1,66 g/ml
Otpornost na mraz tijekom prijevoza		Up to -15°C
Protok	ISO 7390	< 2mm
Shore-tvrdoće	DIN 53505	80
Skupljanje		5%
Temperatura primjene		+5°C to +40°C

To su tipične vrijednosti

Ograničenja

- Nije prikladno za kontinuiranu izloženost vodi
- Nije prikladno za PE, PP, PC, PMMA, PTFE, meke plastike, neoprenske i bitumenske podloge
- *Primjena na otvorenom prostoru samo kod dobrih vremenskih uvjeta. Sušenje barem 5 sati nakon primjene
- Prikladno samo za statične spojeve

Površinske pripreme i završna obrada

Temperatura primjene +5°C do +40°C (odnosi se na okolinu i podlogu). Sve podloge moraju biti čiste, suhe, bez prašine, masti i čvrste. Podloga se čisti od labavih čestica, porozne podloge ne moraju biti sasvim suhe. Na vrlo porozne podloge kao što su: gips, porobeton, vapnenac itd., prvo se nanosi primer sa miješavinom 1 udio Den Braven Joint Fix® i 2 udjela vode. Preporučuje se testiranje prianjanja prije primjene. Pritisnite 5 minuta nakon primjene Zwaluw Joint Fix® u spoj, završna obrada sa špatulom. Ne nanosite pod uvjetima izloženosti jakom suncu. Odstranite nakon 5-10 minuta suvišni materijal sa lopaticom za smeće ili vlažnom spužvom sa spoja i opeke. Tijekom stvrdnjavanja, proizvod će potamni. Alat i



Den Braven

Bostik Croatia d.o.o
Bani 75, 10010 Zagreb
T +385 (0)16674707 | E info.croatia@bostik.com

19-05-2024
14:10:46
MDT



Den Braven

Tehnički list

Zwaluw Joint Fix

Visokokvalitetno stvrdnjavajuće punilo za reparaturu spojeva u zidarstvu

ruke se peru vodom. Nanesite sa V-brizgalicom dostavljena sa kartušom.

Bojivo

Zwaluw Joint Fix je obojiv nakon što se brtvilo potpuno osuši. Tijekom stvrdnjavanja, proizvod će kalirati što može prouzročiti pucanje boje. Izvrsna obojivost sa bojama na bazi vode i sintetičkim bojama. Bojanje sa bojama na bazi vode uz prethodnu obradu primerom može prouzročiti pucanje boje. Preporučujemo testiranje kompatibilnosti sa bojom prije primjene.

Čišćenje

Nakon primjene alat očistiti vodom. Ruke očistiti Zwaluw Wipes maramicama i/ili vodom i sapunom.

Boje

- Svijetlo Siva
- Cement Siva

Pakiranje

- Kartusa

Za specifikacije proizvoda, pogledajte stranicu proizvoda o pojedinostima

Vijek trajanja

Skladišti se u neotvorenom, originalnom pakiranju između +5°C i +25°C, vijek trajanja do 12 mjeseci nakon datuma proizvodnje. Skladištenje na suhom mjestu.

Certifikati

	A+ French VOC Regulation
---	--------------------------

Zdravlje i sigurnost

Podatkovni list o proizvodu, zdravlju i sigurnosti se prije primjene mora pročitati i razumijeti. Raspoloživo na zahtjev putem webstranica Bostik.

Jamstvo

Bostik jamči da je proizvod sukladan specifikaciji u okviru vijeka trajanja.

Odricanje

Informacije u ovom dokumentu i u svim našim tiskanim i digitalnim objavama se temelje na trenutnoj razini znanja i iskustva. Bostik se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške, netočnosti ili uredničke greške koje su posljedica tehnoloških promjena ili istraživanja između datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma stjecanja proizvoda. Bostik zadržava pravo izmjene formulacija. Prije nanošenja proizvoda, korisnik se mora upoznati sa podacima iznesenim u ovom dokumentu i/ili sa dokumentacijom naših ostalih proizvoda. Korisnik provodi sva potrebna testiranja prije nanošenja proizvoda kako bi se uvjerto da je proizvod pogodan za primjenu. Način primjene, uvjeti skladištenja i transporta su izvan naše kontrole i stoga izvan naše nadležnosti. Ne preuzimamo odgovornost po podatkovnom listu o proizvodu. Isporuka će se izvršiti samo sukladno našim uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja. Informacije u tehničkom listu su informativne i nisu potpune.

Better
results
through
knowledge