



Den Braven



Better
results
through
Knowledge

Tehnički list

Zwaluw Monustop

Izdržljiva, elastična i obojiva zamjena za kit



Opis proizvoda

Zwaluw Monustop je zamjena za kit, na bazi hibridne tehnologije koja stvrđnjava u prisutnosti vlage te oblikuje trajnu, elastičnu gumu.

Prednosti

- Izvrsna svojstva obrade u kombinaciji sa Zwaluw Finisher i špatulom
- Izvrsna i brza obojivost sa bojama na bazi vode i sintetičkim bojama
- Savršeno prianja na većinu površina bez primera, čak i na vlažne površine
- Izdržljiva, trajna elastičnost
- Nema skupljanja
- Bez stvaranja mjehurića
- Velika mehanička otpornost
- Bez izocijanata, otapala i silikona

Primjena

Zwaluw Monustop je posebno razvijen za izdržljivo, elastično brtvljenje jednostrukog, izolacijskog, masivnog stakla* u drvenim, metalnim i betonskim okvirima bez utora.

*Napomena:

Kompatibilnost sa brtvljenim rubovima izlacijskog stakla se ne jamči, jer sastav brtvila za rubove izolacijskog stakla se razlikuje od proizvođača do proizvođača izolacijskog stakla. Savjeti vezani uz

kompatibilnost brtvila za ostakljenja sa brtvljenim rubovima dvostrukog stakla se temelje na iskustvu, stoga nema jamstva.

Upute za uporabu

Dobro osmišljen spoj je spoj sa doštanom širinom da može primiti i preraditi pomicanje susjednih građevinskih elemenata. Dubina spoja bi uvijek trebala biti u točnom odnosu sa širinom spoja. Opće je pravilo omjer dubine spoja na prema širini spoja 1:1 sa širinom spoja do 10 mm, sa minimalno 5mm u širini i dubini. Za spojeve šire od 10 mm, omjer je 1:2 sa minimalnom dubinom od barem 10 mm i maksimalno 15 mm. Za daljnje upite, kontaktirajte našu tehničku službu.

Stvaranje kožice

100 % Modul	DIN 53504 S2	0,50 N/mm ²
Baza		Hybrid
Gustoča	ISO 1183-1	1,19 g/ml
Otpornost na mraz tijekom prijevoza		Up to -15°C
Otpornost na temperature		-40°C to +90°C
Prekidna čvrstoća	DIN 53504 S2	0,85 N/mm ²
Protok	ISO 7390	< 2 mm
Shore-tvrdote	DIN 53505 3 sec.	30
Skupljanje	DIN 53504 S2	275%
Stopa primjene	Ø 2,5 mm/ 6,3 bar	50-150 g/min
Stvaranje kožice	DBTM 16	10 minutes @ +23°C/50% RH
Temperatura primjene		+5°C to +40°C
Vrijeme stvrđnjavanja	@ +23°C/50% RH	2-3 mm/24 hours

To su tipične vrijednosti

Ograničenja

- Nije prikladno za PE, PP, PC, PMMA, PTFE, meke plastike, neoprenske i bitumenske podloge
- Nije prikladno za kontinuirano opterećenje vodom



Den Braven

Bostik Croatia d.o.o.
Bani 75, 10010 Zagreb
T +385 (0)16674707 | E info.croatia@bostik.com

19-05-2024
10:00:19
MDT



Tehnički list

Zwaluw Monustop

Izdržljiva, elastična i obojiva zamjena za kit

- Nije pogodno za prirodni kamen i kloride (bazeni)
- Diskoloracija se može pojaviti na tamnim mjestima i u dodiru sa kemikalijama

Površinske pripreme i završna obrada

Temperatura primjene +5°C to +40°C (okolina i podloga). Površine moraju biti suhe, čiste i čvrste. Očistite površine sa Zwaluw Cleaner. Zwaluw Monustop savršeno prianja bez primjene primera na većinu neporoznih površina. Porozne površine se predobrađuju sa Zwaluw Primer Universal. Izvršite testiranje prianjanja prije primjene. Koristite Zwaluw Finisher za zaglađivanje spoja. Koristite Zwaluw završni stroj za glatko zglob.

Bojivo

Zwaluw Monustop savršeno je obojiv sa bojama na bazi vode te sintetičkim bojama. Preporučuje se testiranje kompatibilnosti sa bojom prije primjene. Ako se Zwaluw Monustop premazuje u boju (nije potrebno), preporučujemo brušenje brtivila i spojnih površina sa Scotch-Brite. Za optimalni rezultat preporučujemo bojanje u roku nekoliko dana nakon primjene.

Čišćenje

Nestrvdnuti materijal i alat se može očistiti sa Zwaluw Cleaner. Strvdnuti materijal se može samo mehanički odstraniti. Očistite ruke sa Zwaluw maramicama.

Boje

- Bijela
- Siva
- crna

Pakiranje

- Kartusa
- Kobasica

Za specifikacije proizvoda, pogledajte stranicu proizvoda o pojedinostima

Vijek trajanja

Skladišti se u neotvorenom, originalnom pakiranju između +5°C i +25°C, vijek trajanja do 18 mjeseci od datuma proizvodnje.

Skladištenje na suhom mjestu.

Zdravlje i sigurnost

Podatkovni list o proizvodu, zdravlju i sigurnosti se prije primjene mora pročitati i razumijeti. Raspoloživo na zahtjev putem webstranica Den Bravena.

Jamstvo

Bostik jamči da je proizvod sukladan specifikaciji u okviru vijeka trajanja.

Odricanje

Informacije u ovom dokumentu i u svim našim tiskanim i digitalnim objavama se temelje na trenutnoj razini znanja i iskustva. Bostik se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške, netočnosti ili uredničke greške koje su posljedica tehnoloških promjena ili istraživanja između datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma stjecanja proizvoda. Bostik zadržava pravo izmjene formulacija. Prije nanošenja proizvoda, korisnik se mora upoznati sa podacima iznesenim u ovom dokumentu i / ili sa dokumentacijom naših ostalih proizvoda. Korisnik provodi sva potrebna testiranja prije nanošenja proizvoda kako bi se uvjerio da je proizvod pogodan za primjenu. Način primjene, uvjeti skladištenja i transporta su izvan naše kontrole i stoga izvan naše nadležnosti. Ne preuzinamo odgovornost po podatkovnom listu o proizvodu. Isporuka će se izvršiti samo sukladno našim uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja. Informacije u tehničkom listu su informativne i nisu potpune.