



Den Braven

Tehnički list

Den Braven 2K Hidroizolacija interier i eksterier 2-komponentna hidroizolacija za eksterier i interier



Opis proizvoda

2-komponentni, trajno elastični, vodootporni premaz, na bazi disperzije s modificiranim cementnim aditivima. Nakon sušenja stvara se vodootporna membrana. Prosječna potrošnja za 1m² je 1,5kg za dva premaza.

Prednosti

- Za unutarnju i vanjsku primjenu
- Izvrsna svojstva prijanjanja na građevinske materijale na okomitim i vodoravnim površinama
- Prikladan za novogradnju i renoviranje
- Visoka fleksibilnost
- Izvrsna vodootpornost
- Trajno elastičan i vodootporan nakon sušenja
- Otporan na smrzavanje
- Otporan na kloriranu vodu i vodeni pritisak

Primjena

Vodootporni premaz za građevinske temelje, ispod podnih obloga i pločica;

Hidroizolacija bazena, balkona, terasa, lođa, spremnika tople vode;

Popravke kod curenja bunara, izolacija podruma, potpornih zidova;

Ispod podnog grijanja

Upute za uporabu

Den Braven 2K Hidroizolacijski premaz je spreman za uporabu u omjeru 3:1 / suha komponenta B i tekuća komponenta A; suhu komponentu treba pomiješati s tekućom komponentom i dodati ne više od 10% vode. Pomiješati ručno ili strojem u homogenu masu. Nanesite pripremljenu smjesu s četkom ili valjkom u najmanje dva premaza. Premazi se nanose križnom metodom. Prvi sloj se suši 12 sati kod zidova, te 24 sata kod podova i zidnih pločica. Zatim se nanosi drugi sloj.

Stvaranje kožice

Baza	Component A - dispersive liquid component with additives and Component B - modified ingredients mixed with cement
Temperatura primjene	+10°C to +30°C
Vrijeme stvrdnjavanja	12 hours for masonry, and 24 hours for floors and wall tiles

To su tipične vrijednosti

Ograničenja

Površinske pripreme i završna obrada

Površina mora biti suha i čista bez masnoća i sitnih čestica, kohezivna i čvrsta. Idealna podloga je beton, porobeton, glazura, žbuka, opeka, CETRIS ploče i gipsane ploče. Prije uporabe mora se nanijeti temeljni premaz (Primer) npr. Akrična Impregnacija zbog smanjenja apsorpcija.

Čišćenje

Materijal odmah očistiti vodom. Ruke očistiti sapunom i vodom.

Boje

- Siva

Pakiranje

- Kanta

Za specifikacije proizvoda, pogledajte stranicu proizvoda o pojedinostima

Vijek trajanja

Skladištenje u neotvorenom, originalnom pakiranju između + 10°C i + 25°C, vijek trajanja do 12 mjeseci od datuma proizvodnje. Skladištiti na suhom mjestu.



Den Braven

Tehnički list

Better
results
through
knowledge

Den Braven 2K Hidroizolacija interier i eksterier 2-komponentna hidroizolacija za eksterier i interier

Zdravlje i sigurnost

Podatkovni list o proizvodu, zdravlju i sigurnosti se prije primjene mora pročitati i razumijeti. Raspoloživo na zahtjev putem webstranica Den Bravena.

Jamstvo

Bostik jamči da je proizvod sukladan specifikaciji u okviru vijeka trajanja.

Odricanje

Informacije u ovom dokumentu i u svim našim tiskanim i digitalnim objavama se temelje na trenutnoj razini znanja i iskustva. Bostik se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške, netočnosti ili uredničke greške koje su posljedica tehnoloških promjena ili istraživanja između datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma stjecanja proizvoda. Bostik zadržava pravo izmjene formulacija. Prije nanošenja proizvoda, korisnik se mora upoznati sa podacima iznesenim u ovom dokumentu i / ili sa dokumentacijom naših ostalih proizvoda. Korisnik provodi sva potrebna testiranja prije nanošenja proizvoda kako bi se uvjerio da je proizvod pogodan za primjenu. Način primjene, uvjeti skladištenja i transporta su izvan naše kontrole i stoga izvan naše nadležnosti. Ne preuzimamo odgovornost po podatkovnom listu o proizvodu. Isporuka će se izvršiti samo sukladno našim uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja. Informacije u tehničkom listu su informativne i nisu potpune.



Den Braven

Bostik Croatia d.o.o
Bani 75, 10010 Zagreb
T +385 (0)16674707 | E info.croatia@bostik.com

19-05-2024
16:08:26
CEST