



Den Braven

Technische Datasheet

Zwaluw Roestbeschermer

Sneldrogende primer die tegen corrosie beschermt



Product Omschrijving

Zwaluw Roestbeschermer stopt corrosie van ferro metalen, dient als een all-round primer voor lakken en kan aangebracht worden op vastzittende roest. Zwaluw Roestbeschermer bestaat uit een combinatie van anti-roest pigment en binders. Hierdoor is het product niet alleen in te zetten als beschermer tegen roest, maar voorkomt het ook additionele corrosie van roestige ondergronden.

Voordelen

- Een gladde, niet poreuze, en bovenal niet schurende bescherm laag
- Kan gecoat worden met vele lakken
- Corrosiebestendig (DIN 50021 getest en goedgekeurd)
- Bestand tegen water, zout water, benzine en de meeste agressieve chemische stoffen
- Temperatuurbestendig (droog en kortstondig) tot +140°C
- Loodvrij, niet giftig en zuurvrij

Applicaties

Motorvoertuigfabrieken: coaten en repareren van carrosseriedelen, dwarsbalken, holten, koetswerken, aanhangers, opbouwcarrosserieën enz. Bouw- en constructiebedrijven en overheidsbedrijven: bouwmachines, mijnbouwmachines, brugconstructies, spoorwegen, elektriciteitscentrales, gascentrales, hekwerkbouw en grote machines. De meest uiteenlopende industriebedrijven: tankbouw, ferrometalen, garagepoorten, tuinbouw, kantinekeuken en grote wasserettes, airconditioners, constructies met stalen dwarsbalken, constructiestaalwerken, brandstofdepots, frames, enz.

Gebruiksaanwijzing

Ideale verwerkingstemperatuur 16°C–25°C. Schud de bus stevig voor ongeveer 3 minuten (de metalen kogels zijn nu duidelijk hoorbaar). Kruislings aanbrengen vanaf ongeveer 25-30 cm. Oppervlakte is droog na ongeveer 15 minuten (bij 20°C) en na 24 uur compleet droog waarna het overschilderd kan worden met vele verven en lakken (resultaat vooraf testen).

Aanvullende informatie

Applicatie temperatuur		+16°C to +25°C
Basis		Alkyd-resin
Dichtheid		0.824
Druk bij 20c bar		3.7
Druk bij 50c bar		7.3
Extrusiesnelheid gs		1.5
Kleefvrij tijd		35-40 minutes
Laagdikte_m		50
Overlakbaar na uren		24
Stofvrij na min		70
Temperatuurbereik_c		-25°C to +80°C
Uithardingstijd		24 hours
Vaste stofgehalte		23.8
Vorstbestendigheid gedurende transport		Up to -15°C

Deze waarden zijn typische eigenschappen

Beperkingen

Oppervlakte voorbereiding en afwerking

Oppervlakken moeten schoon en droog zijn en vrij van vet, roest en losse deeltjes.

Schoonmaken

Kleur(en)

- Rood Bruin



Den Braven

Technische Datasheet

Better
results
through
knowledge

Zwaluw Roestbeschermer

Sneldrogende primer die tegen corrosie beschermt

Verpakking

- Blik

Voor productspecificaties, raadpleeg de Product Detail Pagina

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Gezondheid & Veiligheid

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via onze websites.

Waarborg & Garantie

Bostik garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

Disclaimer

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Bostik. Het document (en de daarin vervatte vinding(en)) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bostik worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden veelevoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Bostik behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.