



# Den Braven

## Karta techniczna

### Den Braven AKRYL DO FARB LATEKSOWYCH

Malowanie bez rys i odbarwień / Acryl Anti-Crack



#### Opis produktu

Den Braven Akryl Do Farb Lateksowych to modyfikowany, plastyczno-elastyczny kit uszczelniający na bazie wodnej dyspersji akrylowej, o wyjątkowym komforcie malowania, bez rys, spękań i odbarwień farby

#### Korzyści

- Redukuje do minimum ryzyko spękań i rys w powłoce farby przy malowaniu fug akrylowych (bardzo wysoka kompatybilność akrylu z farbami, w tym z farbami wewnętrznymi, matowymi, tzw. jednokrotnego krycia, gęstymi, tzw. nie kapiącymi, o dużym udziale wypełniaczy i małym udziale spoiwa)
- Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych (z wyłączeniem miejsc narażonych na ciągłe działanie wody lub wilgoci, bez możliwości skutecznego wysychania)
- Trwale plastyczno-elastyczny
- Odporny na spękania i rysy skurczowe
- Nigdy nie twardnieje
- Doskonała przyczepność do tynków, gipsów i drewna (także do wilgotnych powierzchni)
- Bez rozpuszczalników (znikoma woń)
- Łatwy w profilowaniu
- Neutralny chemicznie (nie powoduje korozji metali)
- Przyjazny dla zdrowia (klasa EMICODE EC1 Plus – bezpieczny dla alergików czy osób uczulonych na chemię budowlaną)

#### Zastosowania

Wypełnianie pęknięć, rys, szczelin, połączeń w ścianach i sufitach (beton, tynki, gipsy, gładzie, szpachle, drewno). Uszczelnianie naroży i połączeń w zabudowie z płyt g-k, listew wykończeniowych, sufitów podwieszanych, parapetów, szaf wnękowych, konstrukcji schodów, ram okien i drzwi, cokołów, gzymsów, kasetonów, rozet.

#### Sposób użycia

Głębokość spoiny powinna być zawsze w odpowiedniej proporcji do jej szerokości. Generalnie stosunek ten (przy szerokości szczeliny do 10 mm) powinien być 1:1, przy czym szerokość i głębokość szczeliny powinna wynosić co najmniej 5 mm. Dla szczelin o szerokości większej niż 10 mm, stosunek ten oblicza się ze wzoru  $\text{głębokość [mm]} = (\text{szerokość [mm]} / 3) + 6$ . W celu użycia zdjąć aplikator, obciąć końcówkę kartusza powyżej gwintu, nakręcić aplikator na kartusz i obciąć jego końcówkę pod kątem na szerokość spoiny. W celu uniknięcia zabrudzeń okolic wypełnianej szczeliny, zabezpieczyć ją po bokach za pomocą malarskiej taśmy maskującej. Taśmę usunąć natychmiast po zakończeniu obróbki fugi. Fugi wygładzić szpachelką, szpatułką lub palcem, maczając w wodzie z niewielką domieszką mydła, w ciągu 10 minut od nałożenia akrylu. Fuga powinna mieć kształt pozwalający na swobodne ściekanie wody. Fugi zewnętrzne starannie zabezpieczyć przed działaniem wilgoci w ciągu 5 godzin od nałożenia akrylu. Po całkowitym utwardzeniu zabezpieczyć akryl przed ciągłym oddziaływaniem wody.



Den Braven

Bostik Sp. z o.o.  
ul. Poznańska 11B Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne  
T +48 61 89 61 740 | E info@bostik.pl

20-05-2024  
12:55:16  
CEST



# Den Braven

## Karta techniczna

### Den Braven AKRYL DO FARB LATEKSOWYCH

Malowanie bez rys i odbarwień / Acryl Anti-Crack

#### Informacja dodatkowa

|                                   |                     |                           |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 100% Moduł                        | DIN 53504 S2        | 0,70 N/mm <sup>2</sup>    |
| Baza                              |                     | Acrylic dispersion        |
| Czas utwardzania                  | @ +23°C/50% RH      | 2 mm/24 hrs               |
| Dopuszczalne odkształcenia złącza |                     | 7,5%                      |
| Gęstość                           | ISO 1183-1          | 1,66 g/ml                 |
| Odporność na mróz w transporcie   |                     | Up to -15°C               |
| Odporność termiczna               |                     | -20°C to +75°C            |
| Shore-A twardość                  | DIN 53505 / ISO 868 | 40                        |
| Temperatura aplikacji             |                     | +5°C to +40°C             |
| Tempo wyciskania                  | @ Ø3 mm/4 bar       | 260 g/min                 |
| Tworzenie się naskórka            | DBTM 16             | 10 minutes @ +23°C/50% RH |
| Wydłużenie przy zerwaniu          | DIN 53505/ ISO 868  | 200%                      |
| Wytrzymałość na rozciąganie       | DIN 53504           | 0,70 N/mm <sup>2</sup>    |
| Ściekanie                         | ISO 7390            | < 2 mm                    |

Są to typowe wartości

#### Ograniczenia

- Nie stosować do połączeń narażonych na ciągłe zanurzenie w wodzie
- Nie nadaje się do PE, PP, PC, PMMA, PTFE, miękkich plastików, neoprenu i nawierzchni bitumicznych
- \*Na zewnątrz chronić przed deszczem minimum 5 godzin od aplikacji

#### Przygotowanie powierzchni

Bardzo porowate i chłonne podłoża jak gips, beton komórkowy, piaskowiec należy zagruntować. W tym celu rozcieńczyć akryl z wodą w proporcji 1:2 i zagruntować ww. podłoża. W razie wątpliwości przeprowadzić test przyczepności. Powierzchnia musi być czysta, sucha, zwarta, wolna od kurzu, brudu, pyłu, tłuszczu,

oleju, smaru, rdzy, luźnych kawałków starych uszczelniaczy, kitów, klejów, łuszczących się powłok malarskich, lakierowych i innych zanieczyszczeń podobnego typu. Porowate podłoża nie muszą być całkowicie suche.

#### Malowalność

Z uwagi na ogromną różnorodność farb, przed malowaniem akrylu zawsze przeprowadzić test i ocenić przydatność produktu do zamierzonego zastosowania.

#### Czyszczenie

Narzędzia myć wodą zaraz po użyciu. Ręce myć wodą z mydłem. Do czyszczenia świeżych zabrudzeń z rąk, narzędzi czy powierzchni można użyć specjalne ściereczki czyszczące Den Braven Bravo. Do starych zabrudzeń stosować benzynę ekstrakcyjną.

#### Kolor(y)

- Biały

#### Opakowanie

- Kartusz

Szczegółowe specyfikacje techniczne znajdują się w menu Produkty

#### Okres trwałości

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze +5°C do +25°C. Okres trwałości: 18 miesięcy od daty produkcji.

#### Certyfikat

|                                                                                     |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | Emicode EC1 Plus           |
|  | EN 15651-1: F-EXT-INT 7.5P |



Den Braven

Bostik Sp. z o.o.  
ul. Poznańska 11B Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne  
T +48 61 89 61 740 | E info@bostik.pl

20-05-2024  
12:55:16  
CEST



# Den Braven

## Karta techniczna

### Den Braven AKRYL DO FARB LATEKSOWYCH

Malowanie bez rys i odbarwień / Acryl Anti-Crack



A+ French VOC Regulation

### Bezpieczeństwo

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie lub do pobrania ze strony internetowej Den Braven.

### Gwarancja

Bostik gwarantuje, że parametry produktu są zgodne ze specyfikacją techniczną (dotyczy produktu w terminie ważności do użycia).

### Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.



Den Braven

Bostik Sp. z o.o.  
ul. Poznańska 11B Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne  
T +48 61 89 61 740 | E info@bostik.pl

20-05-2024  
12:55:16  
CEST