



Den Braven

Karta techniczna

Zwaluw MONUSTOP

Hybrydowy kit szklarski



Opis produktu

Zwaluw Monustop to jednoskładnikowy, trwale elastyczny, malowalny kit szklarski do okien zabytkowych i monumentalnych z szybami pojedynczymi lub zespolonymi, zastępujący tradycyjne kity szklarskie na bazie oleju lnianego.

Korzyści

- Jednoskładnikowy (gotowy do użycia)
- Aplikacja bezpośrednio z kartusza za pomocą pistoletu (bez ręcznego wyrabiania i układania)
- Trwale elastyczny (nigdy nie twardnieje w przeciwieństwie do tradycyjnych kitów szklarskich na bazie oleju lnianego)
- Malowalny farbami wodnymi i syntetycznymi w ciągu 15 minut od aplikacji (metodą mokro na mokro)
- Krótki czas schnięcia
- Doskonała przyczepność bez podkładu do większości podłoży, także wilgotnych
- Nie tworzy pęcherzy w kontakcie z wilgotnym podłożem
- Bez ryzyka tworzenia się na powierzchni rys skurczowych czy zmarszczek (niezależnie od wahań temperatury)
- Nie zawiera silikonu, wody, rozpuszczalników. Praktycznie bezwonny i bez skurczu
- Wysoka odporność mechaniczna
- Odporny na spękania

- Doskonałe właściwości robocze (w kombinacji z Den Braven Finisher - płynem do wygładzania fug na mokro)
- Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

Zastosowania

Szklenie szyb pojedynczych i zespolonych w ramach drewnianych, metalowych, a także w kontakcie z betonem i ceramiką budowlaną. Okna zabytkowe, monumentalne, budownictwo sakralne.

Sposób użycia

Do skutecznej aplikacji produktu niezbędne są specjalne aplikatory (brak w komplecie z produktem – dostępne pod specjalne zamówienie). Są to wydłużone dysze o stałej średnicy w części środkowej, umożliwiające przycięcie końcówki pod ostrym kątem. W celu użycia zdjąć aplikator, obciąć końcówkę kartusza powyżej gwintu, nakręcić aplikator na kartusz i obciąć jego końcówkę pod ostrym kątem na żadaną szerokość spoiny, zwykle ok. 15 mm. W celu uniknięcia zabrudzeń okolic wypełnianej szczeliny, zabezpieczyć ją po bokach za pomocą malarskiej taśmy maskującej. Taśmę usunąć natychmiast po zakończeniu obróbki fugi. Fugi wygładzić szpachelką, maczając w wodzie z niewielką domieszką mydła, w ciągu 20 minut od nałożenia kitu. Fuga powinna mieć kształt pozwalający na swobodne ściekanie wody.



Den Braven

Bostik Sp. z o.o.
ul. Poznańska 11B Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
T +48 61 89 61 740 | E info@bostik.pl

19-05-2024
21:19:00
MDT



Den Braven

Karta techniczna

Zwaluw MONUSTOP

Hybrydowy kit szklarski

Informacja dodatkowa

100% Moduł	DIN 53504 S2	0,50 N/mm ²
Baza		Hybrid
Czas utwardzania	@ +23°C/50% RH	2-3 mm/24 hours
Gęstość	ISO 1183-1	1,19 g/ml
Odporność na mróz w transporcie		Up to -15°C
Odporność termiczna		-40°C to +90°C
Shore-A twardość	DIN 53505 3 sec.	30
Temperatura aplikacji		+5°C to +40°C
Tempo wyciskania	Ø 2,5 mm/ 6,3 bar	50-150 g/min
Tworzenie się naskórka	DBTM 16	10 minutes @ +23°C/50% RH
Wydłużenie przy zerwaniu	DIN 53504 S2	275%
Wytrzymałość na rozciąganie	DIN 53504 S2	0,85 N/mm ²
Ściekanie	ISO 7390	< 2 mm

Są to typowe wartości

Ograniczenia

- Nie nadaje się do PE, PP, PC, PMMA, PTFE, miękkich plastików, neoprenu i nawierzchni bitumicznych
- Nie stosować w miejscach narażonych na ciągłe zanurzenie w wodzie
- Nie nadaje się do naturalnego kamienia i chlorków (basenów)
- Przebarwienia mogą pojawić się w ciemnych miejscach i przez kontakt z substancjami chemicznymi

Przygotowanie powierzchni

Usunąć z podłoża tłuszcze, brud i inne zabrudzenia. Przed użyciem na podłożach z tworzyw sztucznych lub powłokach malarskich zaleca się przeprowadzić test przyczepności. Powierzchnia musi być czysta, sucha, dokładnie i starannie odtłuszczona, wolna od kurzu i tym podobnych zanieczyszczeń.

Malowalność

Kit zapewnia wysoki komfort malowania za pomocą farb i lakierów na bazie wodnej lub syntetycznej. Tym niemniej, z uwagi na ogromną różnorodność wyrobów lakierowych oraz ciągły rozwój technologii w tej dziedzinie, przed właściwym malowaniem kitu zawsze przeprowadzić test w mało widocznym miejscu i ocenić przydatność produktu do zamierzonego użycia. Malowanie zaleca się wykonać w ciągu kilku dni od aplikacji kitu. W przeciwnym razie powierzchnię kitu lekko przeszlifować przed malowaniem.

Czyszczenie

Narzędzia myć zaraz po użyciu przy pomocy benzyny ekstrakcyjnej lub środka Den Braven Cleaner. Do czyszczenia świeżych zabrudzeń z rąk, narzędzi czy powierzchni można użyć specjalne ściereczki czyszczące Den Braven Bravo. Utwardzone resztki można usunąć przy pomocy środka Den Braven Sili-Kill. Do starych zabrudzeń stosować benzynę ekstrakcyjną.

Kolor(y)

- Biały

Opakowanie

- Kartusz

Szczegółowe specyfikacje techniczne znajdują się w menu Produkty

Okres trwałości

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze +5°C do +25°C. Okres trwałości: 18 miesięcy od daty produkcji.

Bezpieczeństwo

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie lub do pobrania ze strony internetowej Den Braven.

Gwarancja

Bostik gwarantuje, że parametry produktu są zgodne ze specyfikacją techniczną (dotyczy produktu w terminie ważności do użycia).

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są



Den Braven

Bostik Sp. z o.o.
ul. Poznańska 11B Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
T +48 61 89 61 740 | E info@bostik.pl

19-05-2024
21:19:00
MDT



Den Braven

Karta techniczna

Zwaluw MONUSTOP

Hybrydowy kit szklarski

realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.

Better
results
through
knowledge