



Den Braven

Ficha Técnica

Better results through knowledge

Den Braven Gasket-Sealant Vermelho Silicone acético resistente a alta temperatura



Descrição do Produto

Den Braven Gasket-Sealant Vermelho é um silicone acético resistente a alta temperatura que cura pelo contacto com a humidade atmosférica, formando uma selagem elástica e duradoura.

Vantagens

- Resistente a temperaturas até +300°C

Aplicações

Den Braven Gasket-Sealant Vermelho é especialmente indicado para selagem de portas de fornos, fogões, sistemas de aquecimento e juntas sujeitas a altas temperaturas. Exemplos: tubagens, termostatos, bombas, tubos de sistemas de aquecimento e peças de motores sujeitas a baixas pressões.

Instruções de aplicação

A espessura mínima do cordão deve ser igual ou superior a 2 mm. Para obter informações adicionais, contacte por favor o nosso departamento técnico.

Informação adicional

Alongamento à rutura	DIN 53504 S2	400%
Base		Acetoxi
Densidade	ISO 1183-1	1,08 g/ml
Dureza Shore A	DIN 53505	29
Escorrimento	ISO 7390	< 2 mm
Formação de pele	DBTM 16	15-20 minutos @ +23°C/50% RH
Módulo elasticidade a 100 %	DIN 53504 S2	0,50 N/mm ²
Resistência ao gelo durante o transporte		Up to -15°C
Resistência à temperatura		-40°C to +260°C
Resistência à tração	DIN 53504 S2	2,10 N/mm ²
Taxa de Aplicação	@ Ø3 mm/6,3 bar	250 g/min
Temperatura de aplicação		+5°C to +40°C
Velocidade de cura	@ +23°C/50% RH	2mm/24 hours

Estes são valores típicos

Limitações

- Não indicado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos macios, neoprene e superfícies betuminosas

Preparação da superfície e acabamento

Temperatura de aplicação: +5°C to +40°C (ambiente e superfícies). As superfícies devem encontrar-se em bom estado de conservação, secas, limpas, isentas de poeiras e desengorduradas. Limpar as superfícies com Zwaluw Cleaner. Den Braven Gasket-Sealant Vermelho possui boa aderência à generalidade das superfícies não porosas, sem necessidade de primário. As superfícies porosas devem ser tratadas previamente com primário Zwaluw Primer B1. São sempre recomendados testes prévios de aderência. Alisar a junta com Zwaluw Finisher como acabamento.



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Ficha Técnica

Den Braven Gasket-Sealant Vermelho

Silicone acético resistente a alta temperatura

Pintura

Den Braven Gasket-Sealant Vermelho não admite pintura.

Limpeza

O material não curado e as ferramentas de aplicação pode ser limpos com Den Braven Cleaner. Após a cura, a limpeza terá de ser feita mecanicamente. Limpar as mãos com Den Braven Toalhitas Wipes.

Color(s)

- Vermelho

Embalagem

- Cartucho

Para as especificações do produto, consulte a página de detalhes do produto

Validade

Armazenar em local seco e fresco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C e abrigado da luz solar. Validade de 18 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada e nas devidas condições de armazenagem.

Certificações

	A+ French VOC Regulation
---	--------------------------

Segurança

Consultar a ficha de segurança do produto antes de iniciar a aplicação. Ficha de segurança disponível mediante solicitação ou através do site oficial Den Braven.

Garantia/Responsabilidade

Bostik garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade.

Aviso Legal

As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A Bostik não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A Bostik reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos.

Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.