



Den Braven

Fisa tehnica

Den Braven Joint Fix®

Mortar de umplere si izolare, de calitate superioara, pentru repararea rosturilor la zidaria de caramida



Descrierea Produsului

Joint Fix® este un mortar - chit de umplere si izolare pentru repararea rosturilor, de calitate superioara, pe baza de dispersie polimerica si un aditiv pentru rosturi, in aplicatii la interior si la exterior.

Beneficii

- Chit de reparatii gata de utilizare
- Permite acoperirea cu vopsele pe baza de apa si sintetice
- Aderenta perfecta fara amorsa pe majoritatea suprafetelor, chiar si pe cele usor umede
- Poate fi utilizat la interior si la exterior*
- Aproape inodor
- Usor de aplicat
- Usor de curatat
- Nu este coroziv pentru metale

Aplicatii

Joint Fix® a fost dezvoltat in mod special pentru imbinarea rezistenta si repararea rosturilor noi si vechi dintre placile de piatra si zidaria de caramida. Joint Fix® devine rezistent la factorii atmosferici si la apele pluviale in decurs de cateva ore de la aplicare. De asemenea, pentru etansarea rosturilor de conexiune dintre metal si zidaria de caramida. Nu este destinat suprafetelor exterioare orizontale expuse la intemperii.

Metoda de lucru

Un rost bine proiectat este un rost cu o latime suficient de mare pentru a putea prelua si procesa miscarea elementelor de constructie adiacente. Adancimea rostului trebuie sa fie intotdeauna in relatie corecta cu latimea rostului. O regula generala o reprezinta raportul dintre adancimea rostului si latimea rostului. Pentru rosturi cu latimea intre 5 si 10 mm, raportul trebuie sa fie 1:1, cu minim 5 mm in latime si in adancime. Pentru rosturile mai late de 10 mm, raportul este de 1:2, cu o adancime minima 10 mm si de maximum 15 mm. Pentru informatii suplimentare, consultati Buletinul Tehnic privind Dimensiunile Rosturilor din Ghidul de Cunostinte de pe pagina noastra de Internet www.denbraven.ro

Informatii suplimentare

Baza		Acrylic dispersion
Contractie		5%
Curgere	ISO 7390	< 2mm
Densitate	ISO 1183-1	1,66 g/ml
Duritate Shore-A	DIN 53505	80
Rezistenta la inghet in timpul transportului		Up to -15°C
Temperatura de aplicare		+5°C to +40°C

Acestea sunt valori tipice

Limitari

- Nu este recomandat pentru expunerea continua la apa
- Nu este recomandat pentru suprafete din PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastic moale, neopren si bituminoase
- *Aplicatiile la exterior sunt posibile numai in conditii atmosferice fara precipitatii, timp de cel putin 5 ore de la aplicare
- Nu este recomandat pentru rosturi cu miscare

Pregatirea si Finisarea suprafetei

Temperatura de aplicare intre +5°C si +40°C (mediu si substrat). Toate suprafetele trebuie sa fie solide, curate, sa nu prezinte urme de praf si grasimi. Se va curata suprafata de toate particulele in suspensie, iar suprafata poroasa nu trebuie sa fie absolut uscata. Se recomanda realizarea unor teste de aderenta anterior aplicarii. La 5



Den Braven

Bostik Romania
Strada Rasaritului nr. 51, Ilfov
T +40 (372) 833 300 | E info@bostik.com

20-05-2024
03:24:03
CEST



Den Braven

Fisa tehnica

Den Braven Joint Fix®

Mortar de umplere si izolare, de calitate superioara, pentru repararea rosturilor la zidaria de caramida

minute dupa aplicare, apasati Joint Fix® in rost si finisati cu un spaclu pentru rosturi. Nu aplicati in cazul expunerii la lumina solara foarte puternica. Indepartati surplusul de material din rosturi si zidaria de caramida la 5-10 minute de la aplicare, cu ajutorul unui faras sau burete umed. In timpul intaririi, produsul devine mai inchis la culoare. Curatati ustensilele si mainile cu apa. Aplicati cu adaptorul pozitionat cu "V"-ul in sus.

Se poate vopsi

Joint Fix® permite vopsirea dupa uscarea completa a etansantului. In timpul intaririi, produsul se va contracta, ceea ce poate conduce la craparea vopselei. Acoperire excelenta cu vopsea pe baza de apa si sintetica. Acoperirea cu vopsea densa pe baza de apa poate cauza aparitia crapaturilor. Se recomanda testarea compatibilitatii cu vopseaua anterior aplicarii.

Curatare

Ustensilele pot fi curatate cu apa dupa utilizare. Mainile pot fi curatate cu Den Braven Wipes si/sau cu apa si sapun.

Culori

- Gri

Ambalare

- Cartus

Pentru specificatiile produsului, va rugam sa cautati Pagina Detalii

Produs

Termen de valabilitate

In ambalajul original nedeschis, la temperaturi cuprinse intre +5°C si +25°C. Termen de valabilitate: 12 luni de la data fabricatiei, in spatii uscate.

Certificari

	A+ French VOC Regulation
---	--------------------------

Sanatate & Siguranta

Fisa cu Date de Sanatate si Siguranta a Produsului trebuie citita si inteasa anterior utilizarii. Aceasta poate fi pusa la dispozitie la cerere si poate fi gasita si pe pagina de Internet a companiei Den Braven.

Garantie & Raspundere

Bostik garanteaza faptul ca produsul sau respecta specificatiile furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia.

Disclaimer

Informatiile din acest document, precum si din toate publicatiile noastre in format hartie si digital, au la baza cunostintele si experienta detinute de noi la momentul actual. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio greseala, inexactitate sau eroare de editare, rezultata in urma schimbarilor tehnologice sau a cercetarilor efectuate intre data eliberarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale formulelor. Anterior aplicarii produsului, utilizatorul are obligatia de a se familiariza cu informatiile furnizate in prezentul document si/sau in celelalte documente ale noastre cu privire la produs. Inaintea aplicarii produsului, utilizatorul va efectua orice teste pentru a se asigura ca produsul este adecvat pentru aplicatia respectiva. Metoda de aplicare si conditiile din timpul depozitarii si transportului nu intra in sfera noastra de control si prin urmare, nu constituie responsabilitatea noastra. Prin prezenta fisa a produsului negam orice asumare a raspunderii. Livrarile vor fi efectuate doar in conformitate cu conditiile noastre de livrare si cu termenii nostri de plata. Informatiile detaliate in prezenta fisa cu date tehnice sunt furnizate cu titlu exemplificativ, si nu limitativ.