



**Den Braven**



Better results through Knowledge

## Fisa tehnica

### Den Bit Aqua Stop

Pasta bituminoasa pentru reparatii rapide



#### Descrierea Produsului

Compus bituminos modificat cu cauciuc sintetic armat cu fibre si aditivi chimici, sub forma de pasta gata de utilizare, pentru a putea fi utilizat pe suprafete usor umede. Beton, caramida si alte materiale minerale, acoperisuri, membrane bituminoase si materiale similare pe baza de bitum (ex.: sindrila bituminoasa).

#### Beneficii

- Etansant bituminos rapid armat cu fibre
- Rezistent la acizi slabii si substante alcaline
- Se aplica si pe suprafete usor umede
- Pentru beton, zidarie si membrana bituminoasa

#### Aplicatii

Repararea spatiilor deteriorate si umplerea zonelor afectate din acoperisuri (defecte, crapaturi, goluri, bule, puncte de infiltratie in materiale usor umede si uscate etc.) pentru reparatii rapide si hidroizolare locala. Este rezistent in prezenta apei, la acizi slabii, substante alcaline si substante corozive prezente in sol. Cititi cu atentie eticheta produsului si fisa cu date tehnice inaintea utilizarii produsului.

#### Metoda de lucru

Este de preferat sa aplicati 2-3 straturi mai subtiri, fiecare cu o grosime de 1-2 mm, decat un singur strat gros si sa utilizati o mistrie metalica pentru asigurarea unei grosimi uniforme. In acest fel eliminati orice denivelare sau defect. Cand utilizati produsul la temperaturi ridicate, aplicati straturi mai subtiri. Acest lucru permite evaporarea uniforma a solventului pe intreaga grosime a stratului. In cazul suprafetelor umede, aplicati compusul cu presand pe suprafata in scopul activarii compusilor chimici care maresc aderenta la substraturile umede. Rotunjiti toate colturile si marginile prin realizarea de fatete curbe.

#### Informatii suplimentare

Baza		Bitumen
Temperatura de aplicare		+5°C to +35°C
Timp de intarire		48-72h, depending on the width of the applied layer, on the humidity and temperature of the environment and of the substrate

Acestea sunt valori tipice

#### Limitari

- Evitați contactul cu polistirenul
- Evitați lumina directă a soarelui
- Protejati materialul aplicat de uscare rapida si precipitatii intense
- Nu adaugati nicio substanta in material
- In perioadele cu temperatura scazuta, pastrati produsul la temperatura camerei cel putin o zi inainte de utilizare

#### Pregatirea si Finisarea suprafetei

Substratul va fi solid, nu va prezenta impuritati (praf, rugina), margini ascutite sau apa balta. Suprafata nu va fi inghetata sau acoperita cu gheata, insa poate fi usor umeda. Curatati spatiul care va fi reparat de nisip, pietris, frunze si alte particule libere. Pentru cresterea adereniei, aplicati pe suprafetele absorbante amorsa Den Bit Grund S6. In cazul unor fisuri mari sau intreruperi ale substratului, spatiile vor fi umplute cu un mortar, apoi efectuati hidroizolarea cu DenBit Grund S6 si Den Bit AQUA STOP.

#### Curatare

#### Culori

- Negru



**Den Braven**



Better results through Knowledge

## Fisa tehnica

### Den Bit Aqua Stop

Pasta bituminoasa pentru reparatii rapide

#### Ambalare

- Galeata

*Pentru specificatiile produsului, va rugam sa cautati Pagina Detalii*

*Produs*

#### Termen de valabilitate

Depozitat la temperaturi intre +5°C si +25°C. Termenul de valabilitate al produsului este de 12 luni de la data fabricatiei, daca este stocat conform recomandarilor, in ambalajul original, nedeschis.

#### Sanatate & Siguranta

Fisa cu Date de Sanatate si Siguranta a Produsului trebuie citita si inteleasa anterior utilizarii. Aceasta poate fi pusa la dispozitie la cerere si poate fi gasita si pe pagina de Internet a companiei Den Braven.

#### Garantie & Raspundere

Bostik garanteaza faptul ca produsul sau respecta specificatiile furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia.

#### Disclaimer

Informatiile din acest document, precum si din toate publicatiile noastre in format hartie si digital, au la baza cunointele si experienta detinute de noi la momentul actual. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio greseala, inexactitate sau eroare de editare, rezultata in urma schimbarilor tehnologice sau a cercetarilor efectuate intre data eliberarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a efectua modificarile formulelor. Anterior aplicarii produsului, utilizatorul are obligatia de a se familiariza cu informatiile furnizate in prezentul document si/sau in celelalte documente ale noastre cu privire la produs. Inaintea aplicarii produsului, utilizatorul va efectua orice teste pentru a se asigura ca produsul este adevarat pentru aplicatia respectiva. Metoda de aplicare si conditiile din timpul depozitarii si transportului nu intra in sfera noastră de control si prin urmare, nu constituie responsabilitatea noastră. Prin prezenta fisa a produsului negam orice asumare a raspunderii. Livarile vor fi efectuate doar in conformitate cu conditiile noastre de livrare si cu termeni nostri de plata. Informatiile detaliate in prezenta fisa cu date tehnice sunt furnizate cu titlu exemplificativ, si nu limitativ.