



Den Braven

Fisa tehnica

Den Bit Hydroseal S6

Membrana hidroizolatoare lichida pe baza de bitum si solventi



Descrierea Produsului

Material bituminos recomandat pentru renovarea si protejarea acoperisurilor cu pante line; Hidroizolatie teraselor, dedesubtul dalelor si al placilor ceramice, acoperisurilor ranforsate cu fibre industriale; Pentru protejarea zonelor subterane ale cladirilor, a zidariei de subsol si a fundatiilor, impotriva umezelii si a bazinelor de apa industriala. Aderenta excelenta pe diverse suprafete de constructii; poate fi utilizat chiar pe suprafete usor umede. Stratul intarit este complet rezistent la apa, la acizii slabi si la substantele alcaline. Formeaza un strat protector foarte elastic.

Beneficii

- Rezistent la acizii slabi si la substantele alcaline
- Pentru suprafete uscate
- Aplicare usoara
- Rezistenta excelenta la deformarea, suprafetei
- Elasticitate durabila, chiar la temperaturi scazute

Aplicatii

Acoperisuri din membrana bituminoasa, sindrila bituminoasa, Eternit, tabla galvanizata, material bituminos de acoperire, suprafete din beton si suprafete minerale similare, tencuiala exterioara din ciment si suprafete tratate cu amorsa DenBit Grund S6. Cititi cu atentie eticheta produsului si fisa cu date tehnice inaintea utilizarii produsului.

Metoda de lucru

Acoperisuri din membrana bituminoasa, sindrila bituminoasa, Eternit, tabla galvanizata, material bituminos de acoperire, suprafete din beton si suprafete minerale similare, tencuiala exterioara din ciment si suprafete tratate cu amorsa DenBit Grund S6. Izolarea structurilor de fundatie si a partii inferioare a cladirilor: In functie de presiunea anticipata a apei, aplicati 2-3 straturi de material, folosind o pensula sau perie, astfel incat fiecare strat ulterior sa poata fi aplicat dupa uscarea stratului anterior. La aplicarea izolatiei, trebuie luat in considerare imbinarea izolatiei verticale a fundatiei cu fundatia orizontala care se suprapune, pentru a realiza o fundatie continua.

Pentru utilizarea produsului pe un teren asa-zis dificil (regiuni cu activitate seismica), in zone de prabusire sau langa cariere, unde cutremurele de pamant sunt evidente, etc., unde cantitatea de apa se asteapta a fi ridicata, recomandam aplicarea a 3 straturi, iar al doilea strat se va ranfora cu plasa de armare cu o rigiditate corespunzatoare si cu toate colturile imbinate. Pregatirea benzilor trebuie realizata cu atentie, pentru a se evita deteriorarea stratului izolat. Protejarea acoperisului din membrana bituminoasa: Indepartati orice impuritati de pe suprafata acoperisului si elemente libere, taiati in forma de X si lipiti folosind adeziv bituminos pentru acoperis (Tixoplast) sau Den Bit Repair U. Umpleti crapaturile si golurile din vechiul acoperis cu mortar Den Bit Repair U, pentru a nivela suprafata. Aplicati minim doua straturi de Den Bit HYDROSEAL - S6 pe suprafata pregatita, aplicand un nou strat dupa uscarea stratului anterior. In locurile de contact cu seminee, poduri sau locuri asemanatoare, intariti stratul cu o tesatura industriala impregnata cu Den Bit HYDROSEAL S6. Poate fi utilizat pe acoperisurile cu pante line; recomandam acoperirea stratului final cu pietris, peste stratul proaspat de Den Bit HYDROSEAL S6. In acest fel, durabilitatea este prelungita in mod semnificativ, prin protejarea acesteia impotriva radiatiilor UV. Daca alegeti stratul reflectorizant Den Bit REFLEX ALU-COAT, stratul anterior trebuie sa fie complet uscat inainte de aplicarea acestuia. In timpul intaririi, produsul se contracta, ceea ce poate cauza craparea vopselei.

Informatii suplimentare

Baza		Bitumen
Temperatura de aplicare		+5°C to +35°C
Timp de intarire		up to 24h per layer, depending on the humidity and temperature of the environment and of the substrate

Acestea sunt valori tipice

Limitari

- Nu aplicati pe polistiren
- Nu utilizati pe acoperisuri abrupte



Den Braven

Bostik Romania
Strada Rasaritului nr. 51, Ilfov
T +40 (372) 833 300 | E info@bostik.com

17-05-2024
04:00:38
MDT



Den Braven

Fisa tehnica

Den Bit Hydroseal S6

Membrana hidroizolatoare lichida pe baza de bitum si solventi

Pregatirea si Finisarea suprafetei

Înainte de a utiliza Produsul, consultați Fisa de Sanatate & Siguranță. Acoperis vechi din carton bituminat: Suprafața trebuie să nu prezinte impurități (praf, rugina) sau margini ascuțite ori apă statută. Aceasta nu trebuie să fie înghețată sau acoperită cu gheață. Suprafețele friabile și scorojite, cu o aderență slabă, trebuie îndepărtate. Taiati în formă de X și lipiti folosind adeziv bituminos pentru acoperis (Tixoplast) sau Den Bit Repair U. Suprafețe din beton și cărămidă: Zidăria din cărămidă trebuie să fie tencuită; praful trebuie îndepărtat, marginile ascuțite trebuie tesite, iar toate gaurile (adanciturile, crapaturile etc.) trebuie bine compactate. Toate colturile (dintre pereți, zonele de contact dintre pereți și fundație etc.) trebuie rotunjite, formând așa-numitele muchii oblice din mortar de ciment. Tencuielile exterioare noi și betonul trebuie să fie întărite (maturate). Înainte de a aplica Den Bit HYDROSEAL S6, tratați suprafața cu un strat de penetrare Den Bit Grund S6, aceasta trebuind să fie complet uscată. Grosime strat: 0.5–0.8 mm. Temperatura de aplicare (mediu și substrat): între +5°C și +30°C.

Se poate vopsi

Pensula, perie cu par moale.

Curatare

Material: benzina, agent organic de dizolvare, agent de curatare M.E.K. Maini: apă și săpun, crema de maini.

Culori

- Negru

Ambalare

- Galeata

Pentru specificațiile produsului, vă rugăm să cautați Pagina Detalii

Produs

Termen de valabilitate

Depozitați la temperaturi între +5°C și +25°C. Termenul de valabilitate al produsului este de 24 luni de la data fabricației, dacă este stocat conform recomandărilor, în ambalajul original, nedeschis.

Sanatate & Siguranță

Fisa cu Date de Sanatate și Siguranță a Produsului trebuie citită și înțeleasă anterior utilizării. Aceasta poate fi pusă la dispoziție la

cerere și poate fi găsită și pe pagina de Internet a companiei Den Braven.

Garantie & Raspundere

Bostik garantează faptul că produsul sau respecta specificațiile furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia.

Disclaimer

Informațiile din acest document, precum și din toate publicațiile noastre în format hartie și digital, au la baza cunoștințele și experiența deținute de noi la momentul actual. Bostik nu își asumă răspunderea pentru nicio greșală, inexactitate sau eroare de editare, rezultată în urma schimbărilor tehnologice sau a cercetărilor efectuate între data eliberării prezentului document și data achiziționării produsului. Bostik își rezervă dreptul de a efectua modificări ale formulelor. Anterior aplicării produsului, utilizatorul are obligația de a se familiariza cu informațiile furnizate în prezentul document și/sau în celelalte documente ale noastre cu privire la produs. Înaintea aplicării produsului, utilizatorul va efectua orice teste pentru a se asigura că produsul este adecvat pentru aplicarea respectivă. Metoda de aplicare și condițiile din timpul depozitării și transportului nu intra în sfera noastră de control și prin urmare, nu constituie responsabilitatea noastră. Prin prezenta fișă a produsului negăm orice asumare a răspunderii. Livrările vor fi efectuate doar în conformitate cu condițiile noastre de livrare și cu termenii noștri de plată. Informațiile detaliate în prezenta fișă cu date tehnice sunt furnizate cu titlu exemplificativ, și nu limitativ.



Den Braven

Bostik Romania
Strada Rasaritului nr. 51, Ilfov
T +40 (372) 833 300 | E info@bostik.com

17-05-2024
04:00:38
MDT