



# Den Braven

## Информационен технически лист

### Den Braven Acryl-1001U

Висококачествен акрилен изолатор на водна основа



#### Описание на продукта

Acryl-1001U е висококачествен изолатор на основата на акрилна дисперсия. След нанасяне продуктът формира мека пластико-еластична гума чрез изпарение на водата от него.

#### Преимущества

- Може да се боядисва с бои на водна основа и синтетични бои
- Идеално прилепва без използване на основа, дори и на влажни повърхности Универсален икономичен акрилен изолатор
- Почти без мирис
- Лесен за нанасяне и за почистване
- Не е корозивен към метали

#### Приложения

Acryl-1001U е специално разработен за запечатване на свързващи фуги между дървени или метални рамки за прозорци и бетон или тухлена зидария; Фуги между стълбища и стени, между бетон и таванни елементи, между стени и тавани, первази и подпрозоречни дъски. За вътрешно приложение.

#### Начин на употреба

Фуга с правилните размери може да поеме движението между съседните строителни повърхности. Дълбочината на фугата винаги трябва да е в правилно съотношение с ширината ѝ. Общо правило е дълбочината да се отнася към ширината в

съотношение 1:1, когато ширината е до 10мм и минималните размери на дълбочината и ширината са 5мм. За фуги, по-широки от 10мм, дълбочината трябва да е равна на ширината, разделена на 3, плюс 6мм. За пълна информация, вижте Технически бюлетин за Размер на фугите в раздел "Знание" на сайта ни [www.denbraven.com](http://www.denbraven.com).

#### Допълнителна информация

|                                                 |                    |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 100% модул на еластичност                       | DIN 53504 S2       | 0,3 N/mm <sup>2</sup>    |
| Движение на фугата                              |                    | 7,5%                     |
| Основа                                          |                    | Acrylic dispersion       |
| Относително тегло                               | ISO 1183-1         | 1,71 g/ml                |
| Повърхностно втвърдяване                        | DBTM 16            | 5 minutes @ +23°C/50% RH |
| Скорост на нанасяне                             | @ Ø3 mm/4 bar      | 450 g/min                |
| Стичане                                         | ISO 7390           | < 2mm                    |
| Твърдост по Shore A                             | DIN 53505/ ISO 868 | 30                       |
| Температура на нанасяне                         |                    | +5°C to +40°C            |
| Удължаване при скъсване                         | DIN 53505/ ISO 868 | 200%                     |
| Устойчивост на замръзване по време на транспорт |                    | Up to -15°C              |
| Устойчивост на температура                      |                    | -20°C to +75°C           |
| Якост на опън                                   | DIN 53504 S2       | 0,3 N/mm <sup>2</sup>    |

Тези стойности са типични свойства

#### Ограничения

- Не е подходящ за продължително излагане на водно действие
- Не е подходящ за PE, PP, PC, PMMA, PTFE, меки пластмаси, неопрен и битумни повърхности

#### Подготовка на повърхността и довършителни работи

Температура (на въздуха и на субстрата) при нанасяне: +5°C до +40°C. Повърхностите трябва да са здрави, чисти, сухи, обезпрашени и обезмаслени. Порестите субстрати не е



Den Braven

Bostik Bulgaria  
127 boulevard "Bulgaria", 7009 Roussé  
T +359 82847100 | E [office@denbraven.bg](mailto:office@denbraven.bg)

18-05-2024  
03:12:11  
MDT

### Den Braven Acryl-1001U

Висококачествен акрилен изолатор на водна основа

наложително да са абсолютно сухи. Силно порести субстрати, като: гипс, газобетон, варовиков камък и др. трябва да бъдат покрити с основа, която представлява смес от 1 част Zwaluw Acryl-1001U и 2 части вода. Препоръчва се да се направят предварителни тестове за прилепване. Заглажда се с помощта на вода.

#### Възможност за боядисване

Acryl-1001U може да се боядисва след пълно изсъхване. В процеса на съхнене продуктът може леко да се свие, което може да причини напукване на боята. Подходящ за боядисване с бои на водна основа и синтетични бои. Боядисването с бои с много високо съдържание на вода може да доведе до напукване. Препоръчва се да се направят предварителни тестове за съвместимост с боята.

#### Почистване

След употреба инструментите трябва да се почистят с вода. Ръцете могат да се почистят с Почистващи кърпи и/или с вода и сапун.

#### Цвят (цветове)

- Бял

#### Опаковка

- Картридж

*За спецификациите на продукта, моля, вижте страницата с Подробно описание на продуктите*

#### Срок на годност

В оригинална неразпечатана опаковка, съхраняван на сухо място и при +5°C до +25°C, срокът на годност е до 18 месеца от датата на производство.

#### Сертификати

|                                                                                     |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | EN 15651-1: F-EXT-INT 7.5P |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

|                                                                                   |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | A+ French VOC Regulation             |
|  | EMICODE EC1 Plus – very low emission |

#### Безопасност и здраве

Преди употреба прочетете и се запознайте внимателно с Информационния лист за безопасност на продукта. Той се предоставя при поискване, а можете да го намерите и на уебсайта на Den Braven.

#### Гаранция

Ден Бравен гарантира, че когато е в срок на годност, неговият продукт отговаря на спецификацията му.

#### Опровержение

Цялата информация в този документ и във всички други публикации (включително електронни) се основава на нашето настоящо знание и опит и е изключителна (интелектуална) собственост на Ден Бравен. Никоя част от този документ не може да бъде копирана, показвана на трети лица, възпроизведена, разпространявана или използвана по друг начин, без писменото съгласие на Ден Бравен. Техническата информация в този документ служи като индикация и не е изчерпателна. Ден Бравен не носи отговорност за щети, пряко или косвено, поради (редакционни) грешки, непълноти и / или неточност на този документ. Това включва, но не се ограничава до непълнота и / или неточност, поради технологични промени или изследвания, извършени между датата на публикуване на този документ и датата на придобиване на продукта. Ден Бравен си запазва правото да изменя текста на този документ. Ден Бравен не може да бъде подведено под отговорност за щети, пряко или косвено, поради употребата на продукта (ите), описан в този документ. Потребителят трябва да прочете и да е запознат с информацията в този документ и другите документи, свързани с продуктите, преди употребата на продукта. Потребителят е отговорен за извършването на всички необходими тестове, за да се увери, че продуктът е подходящ за нуждите му. Нямаме влияние и не контролираме по какъв начин се прилага продуктът и / или каквито и да било обстоятелства, свързани със събития, настъпили по време на съхранение или транспорт и поради това ние не поемаме никаква отговорност за щети. Всички доставки се извършват изключително в съответствие с нашите общи условия, които са били подадени в Холандската търговска камара.