



Den Braven

Информационен технически лист

Den Braven Acryl Exterior+

Висококачествен, бързосъхнещ, устойчив на дъжд акрилен изолатор за вътрешно и външно приложение



Описание на продукта

Acryl Exterior+ е висококачествен акрилен изолатор, устойчив на водно действие скоро след нанасяне. Втвърдява се чрез изпарение на водата от него и формира пластико-еластичен гумен уплътнител.

Преимущества

- Устойчив на дъжд скоро след нанасяне
- Подходящ за вътрешно и външно приложение
- Има високо удължение при скъсване и поема големи движения във фугите
- Може да се боядисва с бои на водна основа и синтетични бои
- Идеално прилепва с използване на основа, дори и на влажни повърхности
- Почти без мирис
- Лесен за нанасяне, лесен за почистване
- Не е корозивен към метали
- Идеален и лесен за нанасяне и загладяване

Приложения

Acryl Exterior+ е специално разработен за свързващи фуги между дървени или метални рамки за прозорци и бетон или тухлена зидария. За вътрешна и външна употреба. За свързващи фуги между первази на прозорци, стълбища, стени, тавани,

прагове, газобетон, варовик. Продуктът е устойчив на дъжд скоро след нанасяне и има разнообразни приложения.

Начин на употреба

Фуга с правилните размери може да поеме движението между съседните строителни повърхности. Дълбочината на фугата винаги трябва да е в правилно съотношение с ширината ѝ. Общо правило е дълбочината да се отнася към ширината в съотношение 1:1, когато ширината е до 10мм и минималните размери на дълбочината и ширината са 5мм. За фуги, по-широки от 10мм, дълбочината трябва да е равна на ширината, разделена на 3, плюс 6мм. За пълна информация, вижте Технически бюлетин за Размер на фугите в раздел "Знание" на сайта ни www.denbraven.com.

Допълнителна информация

100% модул на еластичност	DIN 53504 S2	0,10 N/mm ²
Време за втвърдяване	@ +23°C/50% RH	2 mm/24 hours
Движение на фугата		12,5%
Основа		Acrylic dispersion
Относително тегло		1,57 g/ml
Повърхностно втвърдяване	DBTM 16	10 minutes @ +23°C/50% RH
Скорост на нанасяне	@ Ø3 mm/4 bar	500 g/min
Стичане	ISO 7390	< 2 mm
Твърдост по Shore A	DIN 53505	10
Температура на нанасяне		+5°C to +40°C
Удължаване при скъсване	DIN 53505/ ISO 868	500%
Устойчивост на замръзване по време на транспорт		Up to -15°C
Устойчивост на температура		-20°C to +75°C
Якост на опън	DIN 53504	0,10 N/mm ²

Тези стойности са типични свойства



Den Braven

Информационен технически лист

Den Braven Acryl Exterior+

Висококачествен, бързосъхнещ, устойчив на дъжд акрилен изолатор за вътрешно и външно приложение

Ограничения

- Не е подходящ за PE, PP, PC, PMMA, PTFE, меки пластмаси, неопрен и битумни повърхности
- Въпреки, че продуктът е устойчив на дъжд, няма да устои на пороеен дъжд и градушка преди да се е втвърдил

Подготовка на повърхността и довършителни работи

Температура (на въздуха и на субстрата) при нанасяне: +5°C до +40°C. Повърхностите трябва да са здрави, чисти, сухи, обезпрашени и обезмаслени. Порестите субстрати не е наложително да са абсолютно сухи. Силно порести субстрати, като: гипс, газобетон, варовиков камък и др. трябва да бъдат покрити с основа, която представлява смес от 1 част Zwaluw Acryl Exterior+ и 2 части вода. Препоръчва се да се направят предварителни тестове за прилепване. Заглажда се с помощта на вода.

Възможност за боядисване

Den Braven Acryl Exterior+ може да се боядисва след пълно изсъхване. В процеса на съхнене продуктът може леко да се свие, което може да причини напукване на боята. Подходящ за боядисване с бои на водна основа и синтетични бои. Боядисването с бои с много високо съдържание на вода може да доведе до напукване. Препоръчва се да се направят предварителни тестове за съвместимост с боята.

Почистване

След употреба инструментите трябва да се почистят с вода. Ръцете могат да се почистят с Почистващи кърпи и/или с вода и сапун.

Цвят (цветове)

- Бял

Опаковка

- Картридж

За спецификациите на продукта, моля, вижте страницата с

Подробно описание на продуктите

Срок на годност

В оригинална неразпечатана опаковка, съхраняван на сухо място и при +5°C до +25°C, срокът на годност е до 18 месеца от датата на производство.

Сертификати

	EN 15651-1: F-EXT-INT 12.5P
	Emicode EC1 Plus
	A+ French VOC Regulation

Безопасност и здраве

Преди употреба прочетете и се запознайте внимателно с Информационния лист за безопасност на продукта. Той се предоставя при поискване, а можете да го намерите и на уебсайта на Den Braven.

Гаранция

Ден Бравен гарантира, че когато е в срок на годност, неговият продукт отговаря на спецификацията му.

Опровержение

Цялата информация в този документ и във всички други публикации (включително електронни) се основава на нашето настоящо знание и опит и е изключителна (интелектуална) собственост на Ден Бравен. Никоя част от този документ не може да бъде копирана, показвана на трети лица, възпроизведена, разпространявана или използвана по друг начин, без писменото съгласие на Ден Бравен. Техническата информация в този документ служи като индикация и не е изчерпателна. Ден Бравен не носи отговорност за щети, пряко или косвено, поради (редакционни) грешки, непълноти и / или неточност на този документ. Това включва, но не се ограничава до непълнота и / или неточност, поради технологични промени или изследвания, извършени между датата на публикуване на този документ и датата на придобиване на продукта. Ден Бравен си запазва правото да изменя текста на този документ. Ден Бравен не може да бъде подведено под отговорност за щети, пряко или косвено, поради употребата на продукта (ите), описан в този документ. Потребителят трябва да прочете и да е запознат с информацията в този документ и другите документи, свързани с продуктите, преди употребата на продукта. Потребителят е отговорен за извършването на всички необходими тестове, за да се увери, че продуктът е подходящ за нуждите му. Нямаме влияние и не контролираме по какъв начин се прилага продуктът и / или каквито и да било обстоятелства, свързани със събития, настъпили



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Информационен технически лист

Den Braven Acryl Exterior+

Висококачествен, бързосъхнещ, устойчив на дъжд акрилен изолатор за вътрешно и външно приложение

по време на съхранение или транспорт и поради това ние не поемаме никаква отговорност за щети.
Всички доставки се извършват изключително в съответствие с нашите общи условия, които са били
подадени в Холандската търговска камара.