



Den Braven

Информационен технически лист

Zwaluw Acryl Wet on Wet

Акрилен уплътнител, който веднага след нанасяне може да се боядисва



Описание на продукта

Acryl Wet on Wet е висококачествен акрилен изолатор, специално разработен да може да се боядисва веднага след нанасяне. За запечатване и запълване на свързващи фуги, шевове, отвори и пукнатини.

Преимущества

- Може да се боядисва с бои на водна основа и синтетични бои скоро след нанасяне
- Не настъпва обезцветяване на боята
- Минимален риск от напукване
- Перфектно прилепва без основа към повечето повърхности, дори и да са леко влажни
- Почти няма мирис
- Лесен за нанасяне и почистване
- Не е корозивен към метали

Приложения

Acryl Wet on Wet Acryl е разработен за запечатване на свързващи фуги между стълбища, стени, тавани, первази, подпрозоречни дъски, дървени и метални рамки на прозорци, бетон и тухлена зидария и/или запълване на пукнатини, дупки от винтове или гвоздеи в стени и тавани от дърво, в мазилка, гипс, тухли, бетон и др.

Начин на употреба

Фуга с правилните размери може да поеме движението между съседните строителни повърхности. Дълбочината на фугата винаги трябва да е в правилно съотношение с ширината ѝ. Общо правило е дълбочината да се отнася към ширината в съотношение 1:1, когато ширината е до 10мм и минималните размери на дълбочината и ширината са 5мм. За фуги, по-широки от 10мм, дълбочината трябва да е равна на ширината, разделена на 3, плюс 6мм. За пълна информация, вижте Технически бюлетин за Размер на фугите в раздел "Знание" на сайта ни www.denbraven.com.

Допълнителна информация

100% модул на еластичност	DIN 53504 S2	0,52 N/mm ²
Време за втвърдяване	@ +23°C/50% RH	1 mm/24 hours
Основа		Acrylic dispersion
Относително тегло	ISO 1183-1	0,71 g/ml
Оценка за пожароустойчивост		Class E
Повърхностно втвърдяване	DBTM 16	2 minutes @ +23°C/50% RH
Скорост на нанасяне	@ Ø3 mm/4 bar	100 g/min
Стичане	ISO 7390	1 mm
Твърдост по Shore A	DIN 53505 / ISO 868	33
Температура на нанасяне		+5°C to +40°C
Удължаване при скъсване	DIN 53505/ ISO 868	132%
Устойчивост на замръзване по време на транспорт		Up to -15°C
Устойчивост на температура		-20°C to +75°C
Якост на опън	DIN 53504	0,52 N/mm ²

Тези стойности са типични свойства

Ограничения

- Не е подходящ за продължително излагане на водно действие



Den Braven

Информационен технически лист

Zwaluw Acryl Wet on Wet

Акрилен уплътнител, който веднага след нанасяне може да се боядисва

- Не е подходящ за PE, PP, PC, PMMA, PTFE, меки пластмаси, неопрен и битумни повърхности

Подготовка на повърхността и довършителни работи

Температура (на въздуха и на субстрата) при нанасяне: +5°C до +40°C. Повърхностите трябва да са здрави, чисти, сухи, обезпрашени и обезмаслени. Порестите субстрати не е наложително да са абсолютно сухи. Силно порести субстрати, като: гипс, газобетон, варовиков камък и др. трябва да бъдат покрити с основа, която представлява смес от 1 част Acryl Wet on Wet и 2 части вода. Препоръчва се да се направят предварителни тестове за прилепване. Заглажда се с помощта на вода.

Възможност за боядисване

Веднага след нанасяне Acryl Wet on Wet може да се боядисва с бои на водна основа и синтетични бои, ако фугиге са малки/тесни. При широки фуги е възможно да се появи напукване на боята поради свиването на акриления уплътнител. Препоръчва се да се направят предварителни тестове за съвместимост с боята.

Почистване

След употреба инструментите трябва да се почистят с вода. Ръцете могат да се почистят с Почистващи кърпи и/или с вода и сапун.

Цвят (цветове)

- Бял

Опаковка

- Картридж

За спецификациите на продукта, моля, вижте страницата с Подробно описание на продуктите

Срок на годност

В оригинална неразпечатана опаковка, съхраняван на сухо място и при +5°C до +25°C, срокът на годност е до 12 месеца от датата на производство.

Сертификати

	Emicode EC1 Plus
	M1
	EN 15651-1: F-INT
	A+ French VOC Regulation

Безопасност и здраве

Преди употреба прочетете и се запознайте внимателно с Информационния лист за безопасност на продукта. Той се предоставя при поискване, а можете да го намерите и на уебсайта на Den Braven.

Гаранция

Ден Бравен гарантира, че когато е в срок на годност, неговият продукт отговаря на спецификацията му.

Опровержение

Цялата информация в този документ и във всички други публикации (включително електронни) се основава на нашето настоящо знание и опит и е изключителна (интелектуална) собственост на Ден Бравен. Никоя част от този документ не може да бъде копирана, показвана на трети лица, възпроизведена, разпространявана или използвана по друг начин, без писменото съгласие на Ден Бравен. Техническата информация в този документ служи като индикация и не е изчерпателна. Ден Бравен не носи отговорност за щети, пряко или косвено, поради (редакционни) грешки, непълноти и / или неточности на този документ. Това включва, но не се ограничава до непълнота и / или неточност, поради технологични промени или изследвания, извършени между датата на публикуване на този документ и датата на придобиване на продукта. Ден Бравен си запазва правото да изменя текста на този документ. Ден Бравен не може да бъде подведено под отговорност за щети, пряко или косвено, поради употребата на продукта (ите), описан в този документ. Потребителят трябва да прочете и да е запознат с информацията в този документ и другите документи, свързани с продуктите, преди употребата на продукта. Потребителят е отговорен за извършването на всички необходими тестове, за



Den Braven

Bostik Bulgaria
127 boulevard "Bulgaria", 7009 Roussé
T +359 82847100 | E office@denbraven.bg

18-05-2024
14:45:19
CEST



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Информационен технически лист

Zwaluw Acryl Wet on Wet

Акрилен уплътнител, който веднага след нанасяне може да се боядисва

да се увери, че продуктът е подходящ за нуждите му. Нямаме влияние и не контролираме по какъв начин се прилага продуктът и / или каквито и да било обстоятелства, свързани със събития, настъпили по време на съхранение или транспорт и поради това ние не поемаме никаква отговорност за щети. Всички доставки се извършват изключително в съответствие с нашите общи условия, които са били подадени в Холандската търговска камара.