



Den Braven

Информационен технически лист

Den Braven PU Stone Adhesive

Висококачествено готово за използване лепило за камък



Описание на продукта

PU Stone Adhesive е висококачествено готово за употреба полиуретаново лепило за свързване на различни видове камъни. Това е лепилото, което трябва да използвате, когато няма вода и/или електричество, и трябва да работите по бърз, чист и ефективен начин.

Преимущества

- Бързо & чисто нанасяне
- Здраво лепене, якост на опън след един ден > 7 N/mm²
- Може да се използва върху различни повърхности
- Лесен, модерен и нетрудоемък начин на работа
- Ниска разходна норма, поради тънкия слой лепило, който е необходим
- Много по-малко тегло от традиционния хорсанов разтвор
- Ниски разходи за транспорт и съхранение
- Готов за употреба (избягва се приготвяне на р-ри)

Приложения

PU Stone Adhesive е специално разработено за свързване на носещи вътрешни стени от гипс, бетон, газобетон и каменни блокове.

Начин на употреба

Температура на кена (опаковката): +5°C до +30°C (препоръчително +15°C до +25°C) Температура на нанасяне (отнася се за околната среда и субстратите): +5°C до +35°C (препоръчително +15°C до +25°C) При лепене на блокове с жлебове и изпъкнали ръбове, влизащи в тях: Завинтете кена към присъединителната резба на пистолета за нанасяне. Препоръчваме пистолет NBS Gold (виж инструкциите в кутията на пистолета). Разклатете кена енергично най-малко 20 пъти преди употреба. Обърнете кена с дюзата надолу и започнете да нанасяте пяната. 1. Освободете (разклатете) регулировъчния винт в задната част на пистолета с една трета (1/3), за да нанасяте PU Stone Adhesive с възможно най-прецизен контрол. 2. Нанесете две ивици PU Stone Adhesive с диаметър 20mm, колкото е възможно по-близо от двете страни на жлебовете. Най-малко 80% от повърхността на блока трябва да е покрита с Stone Adhesive. Можете да проверите това, като поставите втория блок и веднага го премахнете. 3. Поставяйте блоковете, като внимателно ги намествате в точната им позиция, за да може лепилото да се разпреди равномерно и да се избегне получаване на неравности и излизане на лепило между съседните блокове. 4. За залепване при челно съединяване, поставете блока вертикално и нанесете една ивица от Stone Adhesive преди да позиционирате блока на мястото му. 5. Ако е необходимо, премахнете веднага излишната пяна с Universal PU Cleaner. За залепване на плоски блокове: Завинтете кена към присъединителната резба на пистолета за нанасяне. Препоръчваме пистолет NBS Gold (виж инструкциите в кутията на пистолета). Разклатете кена енергично най-малко 20 пъти преди употреба. Обърнете кена с дюзата надолу и започнете да нанасяте пяната. 1. Освободете (разклатете) регулировъчния винт в задната част на пистолета с една трета (1/3), за да нанасяте Stone Adhesive с възможно най-прецизен контрол. 2. Нанесете две ивици Stone Adhesive с диаметър 20mm, колкото е възможно по-близо от двете страни на жлебовете. Най-малко 80% от повърхността на блока трябва да е покрита с Stone Adhesive. Можете да проверите това, като поставите втория блок и веднага го премахнете. 3. Поставяйте блоковете, като внимателно ги намествате в точната им позиция, за да може лепилото да се разпреди равномерно и да се избегне получаване на неравности и излизане на лепило между съседните блокове. 4. За залепване при челно съединяване, поставете блока вертикално и нанесете една ивица от Stone Adhesive преди да позиционирате блока на мястото му. 5. Ако е необходимо, премахнете веднага излишната пяна с Universal PU



Den Braven

Bostik Bulgaria
127 boulevard "Bulgaria", 7009 Roussé
T +359 82847100 | E office@denbraven.bg

12-05-2024
09:35:06
CEST



Den Braven

Информационен технически лист

Den Braven PU Stone Adhesive

Висококачествено готово за използване лепило за камък

Cleaner. И при двата метода на приложение 80% от повърхността на блока трябва да бъде покрита с Stone Adhesive. Защитете очите, носете ръкавици и предпазни средства. Подовите и мебелите трябва да бъдат покрити с хартия или пластмасово фолио. Работете само в добре проветрени помещения. Съхранение и срок на годност: Съхранявайте опаковките изправени вертикално, между +5°C и +25°C. Контейнер под налягане! Пазете от слънчева светлина и не излагайте на температури над +50°C. Не пробивайте и не изгаряйте дори след употреба. Съдържа запалителни пропеланти. Не пръскайте срещу открит пламък или към нагорещени повърхности или предмети. Пазете от източници на запалване. Пушенето е забранено.

Допълнителна информация

Време за втвърдяване	60-80 minutes
Основа	Polyurethane
Температура на нанасяне	+5°C to +35°C
Устойчивост на температура	-40°C to +90°C

Тези стойности са типични свойства

Ограничения

- Не е подходящ за PE, PP, PC, PMMA, PTFE, меки пластмаси, неопрен и битумни повърхности
- Да не се излага на непрекъснато водно действие. Да не се нанася в (да не се пълнят) кухни, в които влагата е недостатъчна

Подготовка на повърхността и довършителни работи

Повърхностите трябва да бъдат чисти, без прах, масло и смазка. Важно е те леко да са навлажнени преди нанасяне на пяната, защото това подобрява прилепването и формирането на добра клетъчна структура на пяната при втвърдяване.

Възможност за боядисване

Може да се боядиса или запечата с уплътнител / мазилка, когато е напълно втвърдена.

Почистване

Незасъхнала пяна може да се почисти веднага с Универсален Чистител за ПУ-пяна. След втвърдяване излишъкът от пяна може

да се отстрани с нож или шпатула и повърхността да бъде запечатана.

Цвят (цветове)

- Жълт

Опаковка

- Картридж

За спецификациите на продукта, моля, вижте страницата с Подробно описание на продуктите

Срок на годност

В оригинална неразпечатана опаковка, съхраняван на сухо място и при +5°C до +25°C, срокът на годност е до 18 месеца от датата на производство.

Сертификати

	FEICA member
	A+ French VOC Regulation

Безопасност и здраве

Преди употреба прочетете и се запознайте внимателно с Информационния лист за безопасност на продукта. Той се предоставя при поискване, а можете да го намерите и на уебсайта на Den Braven.

Гаранция

Ден Бравен гарантира, че когато е в срок на годност, неговият продукт отговаря на спецификацията му.

Опровержение

Цялата информация в този документ и във всички други публикации (включително електронни) се основава на нашето настоящо знание и опит и е изключителна (интелектуална) собственост на Ден Бравен. Никоя част от този документ не може да бъде копирана, показвана на трети лица, възпроизведена, разпространявана или използвана по друг начин, без писменото съгласие на Ден Бравен. Техническата информация в този документ служи като индикация и не е изчерпателна. Ден Бравен не носи отговорност за щети, пряко или косвено, поради (редакционни) грешки, непълноти и / или неточност на този документ. Това включва, но не се ограничава до непълнота и / или неточност, поради технологични промени или изследвания, извършени между датата на публикуване на този документ и датата на придобиване на продукта. Ден Бравен си запазва правото да изменя текста на този документ. Ден Бравен не може да бъде подвеждано под отговорност за щети, пряко или косвено, поради употребата на продукта (ите), описан в този документ. Потребителят трябва да прочете и да е запознат с информацията в този документ и другите документи, свързани с продуктите, преди употребата на продукта. Потребителят е отговорен за извършването на всички необходими тестове, за



Den Braven

Bostik Bulgaria
127 boulevard "Bulgaria", 7009 Roussé
T +359 82847100 | E office@denbraven.bg

12-05-2024
09:35:06
CEST



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Информационен технически лист

Den Braven PU Stone Adhesive

Висококачествено готово за използване лепило за камък

да се увери, че продуктът е подходящ за нуждите му. Нямаме влияние и не контролираме по какъв начин се прилага продуктът и / или каквито и да било обстоятелства, свързани със събития, настъпили по време на съхранение или транспорт и поради това ние не поемаме никаква отговорност за щети. Всички доставки се извършват изключително в съответствие с нашите общи условия, които са били подадени в Холандската търговска камара.



Den Braven

Bostik Bulgaria
127 boulevard "Bulgaria", 7009 Roussé
T +359 82847100 | E office@denbraven.bg

12-05-2024
09:35:06
CEST