



Den Braven

## Информационен технически лист

### Zwaluw Clear Fix

Висококачествено кристално прозрачно хибридно лепило



#### Описание на продукта

Clear Fix е висококачествено професионално лепило, създадено на база на хибридна технология. Втвърдява се под влияние на влагата във въздуха, като образува здрава еластична гума.

#### Преимущества

- Универсално кристално прозрачно лепило за вътрешна употреба
- Не съдържа изоцианати, разтворители и силикони
- Не се свива, не образува мехурчета при съхнене
- Идеално прилепва без основа към повечето видове повърхности
- Неутрална система на втвърдяване, почти без мирис
- Не е корозивен към метали
- Висока механична якост и еластичност
- Поглъща акустични и механични вибрации

#### Приложения

Clear Fix е специално разработено строително лепило за вътрешна употреба. Подходящо за използване в помещения, в които се обработват или съхраняват хранителни продукти.

#### Начин на употреба

Нанасяйте лепилото на вертикални ленти на разстояние 10-20 см помежду им. Не нанасяйте лепилото на точки! Препоръчваме да

използвате двойнолепяща лента с дебелина 3 мм, която ще подпомогне през първите 24 часа както залепването, така и осигуряването на правилната дебелина на слоя лепило. За повече въпроси, моля, свържете се с нашия отдел за Техническо обслужване.

#### Допълнителна информация

|                                                 |                   |                           |
|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| 100% модул на еластичност                       | DIN 53504 S2      | 1,15 N/mm <sup>2</sup>    |
| Време за втвърдяване                            | @ +23°C/50% RH    | 2-3 mm/24 hours           |
| Основа                                          |                   | Hybrid                    |
| Относително тегло                               | ISO 1183-1        | 1,06 g/ml                 |
| Повърхностно втвърдяване                        | DBTM 16           | 10 minutes @ +23°C/50% RH |
| Скорост на нанасяне                             | @ Ø2,5 mm/6,3 bar | 150-300 g/min             |
| Стичане                                         | ISO 7390          | < 2 mm                    |
| Твърдост по Shore A                             | DIN 53505         | 45                        |
| Температура на нанасяне                         |                   | +5°C to +40°C             |
| Удължаване при скъсване                         | DIN 53504 S2      | 450%                      |
| Устойчивост на замръзване по време на транспорт |                   | Up to -15°C               |
| Устойчивост на температура                      |                   | -40°C to +90°C            |
| Якост на опън                                   | DIN 53504 S2      | 3,20 N/mm <sup>2</sup>    |

Тези стойности са типични свойства

#### Ограничения

- Не е подходящ за PE, PP, PC, PMMA, PTFE, меки пластмаси, неопрен и битумни повърхности
- Не е подходящ за излагане на продължително водно действие
- При по-дълго действие на УВ-лъчи, намалява УВ-устойчивостта на продукта и може да се получи обезцветяване
- Не е подходящ за запечатване на остъклителни фуги и такива, в които има движение
- Не е подходящ за използване върху естествен камък или за лепене на огледала



Den Braven

Bostik Bulgaria  
127 boulevard "Bulgaria", 7009 Roussé  
T +359 82847100 | E office@denbraven.bg

01-05-2024  
23:38:18  
MDT



Den Braven

## Информационен технически лист

### Zwaluw Clear Fix

Висококачествено кристално прозрачно хибридно лепило

#### Подготовка на повърхността и довършителни работи

Температура (на въздуха и на субстрата) при нанасяне: +5°C до +40°C. Повърхностите трябва да са здрави, чисти, сухи, обезпрашени и обезмаслени. Почистете субстратите с Cleaner. Zwaluw Clear Fix идеално прилепва без основа върху повечето непорести субстрати. Порести повърхности да се третират предварително с Primer B1. Винаги правете тест за прилепване преди нанасяне.

#### Възможност за боядисване

Clearfix може идеално да се боядисва с бои на водна основа и повечето двукомпонентни бои. Синтетичните бои съхнат по-бавно. Препоръчва се предварително тестване за съвместимост с боята. Когато Clear Fix ще бъде боядисван (не непременно), препоръчваме да бъде загладен изолатора и фугата с помощта на Scotch-Brite абразивна гъбичка. За оптимален резултат препоръчваме да се боядиса до няколко дни след нанасяне.

#### Почистване

Незасъхнал материал и инструменти могат да бъдат почистени с Cleaner. Засъхнал материал може да бъде отстранен само механично. Ръцете могат да бъдат почистени с почистващи кърпи Wipes.

#### Цвят (цветове)

- Кристално-прозрачен

#### Опаковка

- Картридж

За спецификациите на продукта, моля, вижте страницата с

Подробно описание на продуктите

#### Срок на годност

В оригинална неразпечатана опаковка, съхраняван на сухо място и при +5°C до +25°C, срокът на годност е до 18 месеца от датата на производство.

#### Сертификати

|                                                                                     |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|    | ISEGA                    |
|                                                                                     | LEED                     |
|    | A+ French VOC Regulation |
|  | EN 15651-1: F-INT        |

#### Безопасност и здраве

Преди употреба прочетете и се запознайте внимателно с Информационния лист за безопасност на продукта. Той се предоставя при поискване, а можете да го намерите и на уебсайта на Den Braven.

#### Гаранция

Ден Бравен гарантира, че когато е в срок на годност, неговият продукт отговаря на спецификацията му.

#### Опровержение

Цялата информация в този документ и във всички други публикации (включително електронни) се основава на нашето настоящо знание и опит и е изключителна (интелектуална) собственост на Ден Бравен. Никоя част от този документ не може да бъде копирана, показвана на трети лица, възпроизведена, разпространявана или използвана по друг начин, без писменото съгласие на Ден Бравен. Техническата информация в този документ служи като индикация и не е изчерпателна. Ден Бравен не носи отговорност за щети, пряко или косвено, поради (редакционни) грешки, непълноти и / или неточности на този документ. Това включва, но не се ограничава до непълноти и / или неточности, поради технологични промени или изследвания, извършени между датата на публикуване на този документ и датата на придобиване на продукта. Ден Бравен си запазва правото да изменя текста на този документ. Ден Бравен не може да бъде подведено под отговорност за щети, пряко или косвено, поради употребата на продукта (ите), описан в този документ. Потребителят трябва да прочете и да е запознат с информацията в този документ и другите документи, свързани с продуктите, преди употребата на продукта. Потребителят е отговорен за извършването на всички необходими тестове, за да се увери, че продуктът е подходящ за нуждите му. Нямаме влияние и не контролираме по какъв начин се прилага продуктът и / или каквито и да било обстоятелства, свързани със събития, настъпили по време на съхранение или транспорт и поради това ние не поемаме никаква отговорност за щети. Всички доставки се извършват изключително в съответствие с нашите общи условия, които са били подадени в Холандската търговска камара.



Den Braven

Bostik Bulgaria  
127 boulevard "Bulgaria", 7009 Roussé  
T +359 82847100 | E office@denbraven.bg

01-05-2024  
23:38:18  
MDT