



Den Braven

Technisches Datenblatt

Den Braven Montagefix-W

Vielseitiger Klebstoff auf Dispersionsbasis



Produktbeschreibung

Den Braven Montagefix-W ist ein vielseitig einsetzbarer Klebstoff auf Acryldispersionsbasis. Der Klebstoff härtet durch Verdunsten von Wasser aus und erzeugt eine feste und haltbare Verbindung.

Vorteile

- Lösungsmittelfrei
- Geeignet zum Verkleben von EPS und XPS
- Überstreichbar mit wasserbasierten und synthetischen
- Farben
- Perfekte Haftung ohne Grundierung auf den meisten, auch leicht feuchten Untergründen
- Nahezu geruchlos
- Leicht zu verarbeiten und zu reinigen
- Nicht korrosiv in Verbindung mit Metallen

Anwendungsgebiet

Den Braven Montagefix-W wurde speziell zum Verkleben von Holz, Spanplatten, Hartfaserplatten und PVC-U mit Mauerwerk, Stein oder Beton entwickelt. Darüber hinaus eignet sich dieser Klebstoff auch zum Verkleben von EPS- und XPS- Polystyrolornamenten und Stuckleisten. Für die Anwendung im Innenbereich.

Allgemeine Hinweise

Den Klebstoff gleichmäßig in Abständen von 10–20 cm vertikal streifen- oder punktförmig auftragen. Das Material schiebend auflegen und kräftig andrücken, um es in seine endgültige Position zu bringen. Weitere Informationen erhalten Sie von unserer technischen Abteilung.

zusätzliche Informationen

Aushärungszeit	@ +23°C/50% RH	3 days
Auspressrate	@ Ø3 mm/4 bar	1500 g/min
Basis		Acrylic dispersion
Benutzung		400-1000g/m ²
Dichte	ISO 1183-1	1,61 g/ml
Frostwiderstand während des Transports		Up to -15°C
Offene Zeit	DBTM 16	5-10 minutes @ +23°C/50% RH
Standvermögen	ISO 7390	< 2 mm
Temperaturbeständigkeit		-20°C to +75°C
Verarbeitungstemperatur		+5°C to +40°C

Dies sind typische Werte

Anwendungsbeschränkungen

- Nicht geeignet für PE, PP, PC, PMMA, PTFE, weiche Kunststoffe, Neopren
- Nicht geeignet für kontinuierlichen Wasserbelastung

Verarbeitungshinweise

Verarbeitungstemperatur zwischen +5°C und +40°C (gilt für Umgebung und Untergründe). Alle Oberflächen müssen fest, sauber, trocken sowie fett- und staubfrei sein. Der Untergrund ist vor der Anwendung von losen Materialien zu befreien, saugende Untergründe müssen nicht vollkommen trocken sein. Sehr poröse Untergründe, wie Gips, Porenbeton, Kalkstein etc., müssen mit einer Mischung aus 1 Teil Montagefix-W und 2 Teilen Wasser vorgrundiert werden. Vor der Anwendung sollte immer erst die Haftfähigkeit geprüft werden.



Den Braven

Technisches Datenblatt

Better
results
through
knowledge

Den Braven Montagefix-W

Vielseitiger Klebstoff auf Dispersionsbasis

Überstreichbar

Den Braven Montagefix-W ist nach vollständiger Trocknung der Masse überstreichbar. Während des Aushärtens neigt das Produkt zum Schrumpfen und kann Rissbildung in der darüber aufgetragenen Farbschicht verursachen. Hervorragende Überstreichbarkeit mit wasserbasierten und synthetischen Farben. Das Überstreichen mit füllkräftigen wasserbasierten Farben kann zu Rissbildung führen. Es empfiehlt sich, vor der Anwendung die Kompatibilität mit den betreffenden Farben zu testen.

Reinigung

Werkzeug nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Die Hände können mit Reinigungstüchern und/oder Wasser und Seife gereinigt werden.

Farben

- Weiß

Verpackung

- Kartusche

Für Produktspezifikationen besuchen Sie bitte die entsprechende Produkt-Detailseite.

Haltbarkeit

In der ungeöffneten Originalverpackung zwischen +5°C und +25°C an einem trockenen Ort mindestens 18 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

Zertifikat(e)

	A+ French VOC Regulation
---	--------------------------

Gesundheit und Sicherheit

Die Sicherheitsdatenblätter des Produktes müssen vor Gebrauch gelesen und verstanden werden. Sie sind auf Anfrage und über die Webseiten erhältlich.

Garantie und Gewährleistung

Bostik garantiert, dass seine Produkte innerhalb der Haltbarkeit den aufgeführten Spezifikationen entsprechen.

Haftungsausschluss

Die Informationen in diesem Dokument sowie in allen unseren schriftlichen und digitalen Publikationen entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Bostik kann nicht für Fehler, Ungenauigkeiten oder redaktionelle Fehler, durch technologische Veränderungen oder Forschungserkenntnisse zwischen dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments und dem Datum des Produktkaufes verantwortlich gemacht werden. Bostik behält sich das Recht vor, Änderungen an Formulierungen vorzunehmen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer sich mit der in diesem Dokument und / oder in anderen produktbezogenen Dokumenten enthaltenen Informationen vertraut machen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer alle erforderlichen Prüfungen durchführen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Die Anwendungsverfahren wie auch die Lager- und Transportbedingungen liegen außerhalb unserer Kontrolle und damit unserer Verantwortung. Eine Haftung kann entsprechend des Produktblattes nicht übernommen werden. Eine Lieferung erfolgt nur in Übereinstimmung mit unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Die in dem vorliegenden technischen Datenblatt aufgeführten Informationen stellen Richtangaben dar und sind nicht vollständig.