



Technisches Datenblatt

Den Braven Unterbodenschutz-Spray schwarz

Bitumenfreier Unterbodenschutz auf Basis von Kautschuk-Harz



Produktbeschreibung

Nach Durchtrocknung ergibt die Beschichtung einen dauerhaft elastischen, haftsicheren Schutzbelag mit hohem Abriebwiderstand. Unterbodenschutz-Spray schützt zuverlässig vor Steinschlag und Korrosion. Nach vollständiger Durchtrocknung ist Unterbodenschutz überlackierbar.

Vorteile

- Saubere und leichte Verarbeitung innen und außen
- Nicht tropfend - geringer Spritznebel
- Schnelltrocknend
- Gute Standfestigkeit
- Kälte-, hitze-, salz- und wasserbeständig sowie abriebfest

Anwendungsgebiet

Unterbodenschutz ist besonders geeignet für Fahrzeugunterböden, Radkästen, Frontspoiler, Schweller, Wagentüren, Kanten, Nahtstellen, Heckpartien, Motorhauben, Kofferraumdeckel, usw.

Allgemeine Hinweise

Unterbodenschutz aus einem Abstand von 25-30 cm in möglichst gleichmäßiger Schichtstärke aufsprühen. Motoren-, Bremsen- und Auspuffteile sowie bewegliche Teile nicht besprühen.

zusätzliche Informationen

Aushärtungszeit	24 hours
Basis	Rubber resin
Dichte	0.900
Druck bei 20c bar	4.8
Druck bei 50c bar	8.1
Extrusionsrate gs	2.3
Feststoffgehalt	44.2
Frostwiderstand während des Transports	Up to -15°C
Klebefreie Zeit	50-60 minutes
Schichtdicke_m	400-500
Staubfrei nach min	120 minutes
Temperaturbereich_c	-20°C to +70°C
Verarbeitungstemperatur	+16°C to +25°C
Überstreichbar nach hrs	24 hours

Dies sind typische Werte

Anwendungsbeschränkungen

Verarbeitungshinweise

Optimale Verarbeitungstemperatur +16°C bis +25°C. Dose mindestens 2 Minuten ab hörbarem Anschlag der Mischkugeln schütteln. Die zu behandelnden Teile müssen sauber, trocken und frei von Fett, Öl und Rost sein.

Überstreichbar

Nach ca. 8 Stunden mit handelsüblichen Lacken überlackierbar nach einer Anwendung bei +20°C und 2-3 Kreuzgängen (ca. 300-450 µm).

Reinigung

Farben

- Schwarz



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Technisches Datenblatt

Den Braven Unterbodenschutz-Spray schwarz

Bitumenfreier Unterbodenschutz auf Basis von Kautschuk-Harz

Verpackung

- Aerosol

Für Produktspezifikationen besuchen Sie bitte die entsprechende Produkt-Detailseite.

Haltbarkeit

In der ungeöffneten Originalverpackung zwischen +5°C und +25°C an einem trockenen Ort mindestens 24 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

Gesundheit und Sicherheit

Die Sicherheitsdatenblätter des Produktes müssen vor Gebrauch gelesen und verstanden werden. Sie sind auf Anfrage und über die Webseiten erhältlich.

Garantie und Gewährleistung

Bostik garantiert, dass seine Produkte innerhalb der Haltbarkeit den aufgeführten Spezifikationen entsprechen.

Haftungsausschluss

Die Informationen in diesem Dokument sowie in allen unseren schriftlichen und digitalen Publikationen entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Bostik kann nicht für Fehler, Ungenauigkeiten oder redaktionelle Fehler, durch technologische Veränderungen oder Forschungserkenntnisse zwischen dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments und dem Datum des Produktkaufes verantwortlich gemacht werden. Bostik behält sich das Recht vor, Änderungen an Formulierungen vorzunehmen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer sich mit der in diesem Dokument und / oder in anderen produktbezogenen Dokumenten enthaltenen Informationen vertraut machen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer alle erforderlichen Prüfungen durchführen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Die Anwendungsverfahren wie auch die Lager- und Transportbedingungen liegen außerhalb unserer Kontrolle und damit unserer Verantwortung. Eine Haftung kann entsprechend des Produktblattes nicht übernommen werden. Eine Lieferung erfolgt nur in Übereinstimmung mit unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Die in dem vorliegenden technischen Datenblatt aufgeführten Informationen stellen Richtangaben dar und sind nicht vollständig.



Den Braven

Den Braven Sealants GmbH
Steinbrückler Str. 48, 2752 Wöllersdorf
T +43 2633413990 | E office@denbraven.at

17-05-2024
04:42:45
CEST