



**Den Braven**

## Technisches Datenblatt

### Debratec BTM Bitumen Dachdicht

Bitumen Dichtstoff



#### Produktbeschreibung

Debratec BTM Bitumen-Dachdicht ist ein einkomponentiger Fugendichtstoff auf Bitumenbasis. Das Produkt härtet durch die Verdunstung des Lösungsmittels aus.

#### Vorteile

- Wetter- und wasserdichte Versiegelung im Dachbereich
- Hohe UV- und Witterungsbeständigkeit

#### Anwendungsgebiet

Eine lösemittelhaltige Bitumenpaste, regen- und frostbeständig mit sehr guten Haftungseigenschaften auch auf senkrechten Flächen. Zur wasserdichten Versiegelung von Anschlüssen und Durchbrüchen im Dachbereich. Auch für Reparaturen an Dachrinnen und Schornsteinen sowie zum Verkleben von Bitumenschindeln geeignet.

#### Allgemeine Hinweise

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C. 1. Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. 2. Für gute Raumbelüftung sorgen, Dämpfe nicht einatmen. 3. Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. 4. Gewindekappe abschneiden, Düse aufschrauben und auf gewünschte Strangbreite schneiden. 5. Bitumen mit geeigneter Auspresspistole gleichmäßig ausbringen. 6. Angebrochene Kartusche luftdicht verschließen. Maßnahmen zum Unfall- und Gesundheitsschutz, die sich aus dem Sicherheitsdatenblatt und der Kennzeichnung ergeben, sind zu beachten! Das EG-Sicherheitsdatenblatt steht zur Verfügung unter [www.denbraven.com](http://www.denbraven.com). Recycling: Bitte nur vollständig entleerte

Kartuschen dem Recycling zuführen! Teilentleerte Kartuschen entsprechend den örtlich behördlichen Vorschriften entsorgen.

#### zusätzliche Informationen

|                                        |              |                |
|----------------------------------------|--------------|----------------|
| Basis                                  |              | Bitumen        |
| Dichte                                 |              | 1,30 g/ml      |
| Feststoffgehalt                        |              | 85%            |
| Frostwiderstand während des Transports |              | Up to -15°C    |
| Hautbildung                            | @23°C/50% RH | > 15 hours     |
| Standvermögen                          | ISO 7390     | < 3 mm         |
| Temperaturbeständigkeit                |              | -20°C to +80°C |
| Verarbeitungstemperatur                |              | +5°C to +40°C  |

*Dies sind typische Werte*

#### Anwendungsbeschränkungen

- Nicht für PE, PP, PC, PMMA und PTFE geeignet

#### Verarbeitungshinweise

Die Haftflächen müssen sauber, trocken und frei von Staub, Öl, Fett und losem Material sein. Haftprüfungen werden vor der Anwendung empfohlen. Flächen gegebenenfalls mit geeignetem Primer vorstreichen.

#### Überstreichbar

Debratec BTM Bitumen-Dachdicht ist nicht überstreichbar.

#### Reinigung

Nicht ausgehärtetes Material und Werkzeuge können mit Reinigungstüchern gereinigt werden. Ausgehärtetes Material kann nur mechanisch entfernt werden. Hände können mit Den Braven Reinigungstüchern gereinigt werden.

#### Farbe(n)

- Schwarz

#### Verpackung

- Kartusche



**Den Braven**

Kleb- & Dichtstoffe: Bostik Technology GmbH  
Industriestraße 1-7, 01936 Schwepnitz  
T +49 (0) 35797 6460 | E [schwepnitz.info@bostik.com](mailto:schwepnitz.info@bostik.com)

Techn. Aerosole: Bostik Aerosols GmbH 03-05-2024  
Giebelstadter Weg 16, 97234 Albertshausen 11:43:02  
T +49 (0) 93669 0710 | E [info.aerosols@bosticEST](mailto:info.aerosols@bosticEST)

Better  
results  
through  
knowledge



# Den Braven



## Technisches Datenblatt

### Debratex BTM Bitumen Dachdicht

#### Bitumen Dichtstoff

*Für Produktspezifikationen besuchen Sie bitte die entsprechende Produkt-Detailseite.*

#### Haltbarkeit

In der ungeöffneten Originalverpackung zwischen +5°C und +25°C an einem trockenen Ort mindestens 12 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

#### Gesundheit und Sicherheit

Die Sicherheitsdatenblätter des Produktes müssen vor Gebrauch gelesen und verstanden werden. Sie sind auf Anfrage und über die Webseiten erhältlich.

#### Garantie und Gewährleistung

Bostik garantiert, dass seine Produkte innerhalb der Haltbarkeit den aufgeführten Spezifikationen entsprechen.

#### Haftungsausschluss

Die Informationen in diesem Dokument sowie in allen unseren schriftlichen und digitalen Publikationen entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Bostik kann nicht für Fehler, Ungenauigkeiten oder redaktionelle Fehler, durch technologische Veränderungen oder Forschungserkenntnisse zwischen dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments und dem Datum des Produktkaufes verantwortlich gemacht werden. Bostik behält sich das Recht vor, Änderungen an Formulierungen vorzunehmen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer sich mit der in diesem Dokument und / oder in anderen produktbezogenen Dokumenten enthaltenen Informationen vertraut machen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer alle erforderlichen Prüfungen durchführen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Die Anwendungsverfahren wie auch die Lager- und Transportbedingungen liegen außerhalb unserer Kontrolle und damit unserer Verantwortung. Eine Haftung kann entsprechend des Produktblattes nicht übernommen werden. Eine Lieferung erfolgt nur in Übereinstimmung mit unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Die in dem vorliegenden technischen Datenblatt aufgeführten Informationen stellen Richtangaben dar und sind nicht vollständig.



Den Braven

Kleb- & Dichtstoffe: Bostik Technology GmbH  
Industriestraße 1-7, 01936 Schwepnitz  
T +49 (0) 35797 6460 | E [schwepnitz.info@bostik.com](mailto:schwepnitz.info@bostik.com)

Techn. Aerosole: Bostik Aerosols GmbH 03-05-2024  
Giebelstadter Weg 16, 97234 Albertshausen 11:43:02  
T +49 (0) 93669 0710 | E [info.aerosols@bosticEST](mailto:info.aerosols@bosticEST)