



Technisches Datenblatt

Zwaluw Montagefix High Grip

Dispersionsbasierter Konstruktionsklebstoff mit hoher Anfangshaftung



Produktbeschreibung

Zwaluw Montagefix High Grip ist ein vielseitiger, dispersionsbasierter Konstruktionsklebstoff mit hoher Anfangshaftung. Durch das Verdunsten von Wasser härtet der Klebstoff aus. Die dadurch entstehende Haftung ist fest, beständig und resistent gegenüber Feuchtigkeit.

Vorteile

- Hohe Anfangshaftung und Endfestigkeit
- Lösemittelfrei
- Leicht zu verarbeiten
- Überstreichbar mit synthetischen und wasserbasierten Farben
- Nicht korrosiv gegenüber Metallen

Anwendungsgebiet

Zum Verkleben von Holzschwellen, Türpfosten, Profilen und Platten, außerdem für Verbindungen von Spanplatten und Hart-PVC auf Mauerwerk, Stein oder Beton, auch für Styropor und Verbindungen von Ornamenten, Zierleisten und Verkleidungen geeignet.

Allgemeine Hinweise

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C. Den Klebstoff gleichmäßig in Abständen von ca. 20cm linien- oder punktförmig auftragen. Das zu verklebende Material schiebend auflegen und kräftig andrücken, um einen festen und vollen Kontakt mit den Verbindungsflächen zu gewährleisten. Eine Fixierung kann für bis zu

24 Stunden erforderlich sein. Haftprüfungen werden vor Anwendung empfohlen. Maßnahmen zum Unfall- und Gesundheitsschutz, die sich aus dem Sicherheitsdatenblatt und der Kennzeichnung ergeben, sind zu beachten! Das EG-Sicherheitsdatenblatt steht zur Verfügung unter www.denbraven.com. Recycling: Bitte nur vollständig entleerte Kartuschen dem Recycling zuführen! Teilentleerte Kartuschen entsprechend den örtlich behördlichen Vorschriften entsorgen

zusätzliche Informationen

Aushärtungszeit	@ +23°C/50% RH	1 day
Auspressrate	@ Ø3 mm/4 bar	1000 g/min
Basis		Acrylic dispersion
Benutzung		400-600g/m2
Dichte	ISO 1183-1	1,30 g/ml
Frostwiderstand während des Transports		Up to -15°C
Offene Zeit	@ +23°C/50% RH	5-10 minutes
Standvermögen	ISO 7390	< 2 mm
Temperaturbeständigkeit		-20°C to +75°C
Verarbeitungstemperatur		+5°C to +40°C

Dies sind typische Werte

Anwendungsbeschränkungen

- Nicht geeignet für PE, PP, PC, PMMA, PTFE, weiche Kunststoffe, Neopren
- Nicht geeignet für ständige Wasserbelastung

Verarbeitungshinweise

Die Haftflächen müssen sauber, trocken und frei von Staub, Fett und anderem losen Material sein. Mindestens eines der verwendeten Substrate muss porös sein, um den Klebstoff aushärten zu lassen. Haftprüfungen werden vor Anwendung empfohlen.

Überstreichbar

Zwaluw Montagefix High Grip ist nach der vollständigen Trocknung des Dichtstoffes überstreichbar. Während der Aushärtung schrumpft das Produkt, wodurch es zur Rissbildung in der Farbe kommen kann.



Technisches Datenblatt

Zwaluw Montagefix High Grip

Dispersionsbasierter Konstruktionsklebstoff mit hoher Anfangshaftung

Es ist ausgezeichnet überstreichbar mit wasserbasierten und synthetischen Farben.

Reinigung

Werkzeuge können nach dem Gebrauch mit Wasser und Hände mit/ ohne Seife gereinigt werden. Ausgehärteter Klebstoff kann nur mechanisch entfernt werden.

Farbe(n)

- Weiß

Verpackung

- Kartusche

Für Produktspezifikationen besuchen Sie bitte die entsprechende Produkt-Detailseite.

Haltbarkeit

In der ungeöffneten Originalverpackung zwischen +5°C und +25°C an einem trockenen Ort mindestens 18 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

Zertifikat(e)

	A+ French VOC Regulation
	Emicode EC1 Plus

Gesundheit und Sicherheit

Die Sicherheitsdatenblätter des Produktes müssen vor Gebrauch gelesen und verstanden werden. Sie sind auf Anfrage und über die Webseiten erhältlich.

Garantie und Gewährleistung

Bostik garantiert, dass seine Produkte innerhalb der Haltbarkeit den aufgeführten Spezifikationen entsprechen.

Haftungsausschluss

Die Informationen in diesem Dokument sowie in allen unseren schriftlichen und digitalen Publikationen entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Bostik kann nicht für Fehler, Ungenauigkeiten oder redaktionelle Fehler, durch technologische Veränderungen oder Forschungserkenntnisse zwischen dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments und dem Datum des Produktkaufes verantwortlich gemacht werden. Bostik behält sich das Recht vor, Änderungen an Formulierungen vorzunehmen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer sich mit der in diesem Dokument und / oder in anderen produktbezogenen Dokumenten enthaltenen Informationen vertraut machen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer alle erforderlichen Prüfungen durchführen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Die Anwendungsverfahren wie auch die Lager- und Transportbedingungen liegen außerhalb unserer Kontrolle und damit unserer Verantwortung. Eine Haftung kann entsprechend des Produktblattes nicht übernommen werden. Eine Lieferung erfolgt nur in Übereinstimmung mit unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Die in dem vorliegenden technischen Datenblatt aufgeführten Informationen stellen Richtangaben dar und sind nicht vollständig.