



Technisches Datenblatt

Debratec FD Fugendicht
Synthesekautschuk



Produktbeschreibung

Debratec FD Fugendicht ist ein vielseitiger, ungefüllter S-EB-S-Dichtstoff auf Lösungsmittelbasis für kleine Fugen und Risse. Das Produkt härtet durch die Verdunstung des Lösungsmittels aus. Im Allgemeinen haftet das Produkt auf den meisten Materialien wie Glas, glasierten Oberflächen, Aluminium, Blei, Zink und vielen anderen Metallen, sogar unter nassen Bedingungen. Auch auf Bitumen, lackiertem Holz, Beton und Mauerwerk einsetzbar.

Vorteile

- Bitumenverträglich
- Schimmelbeständig
- Überstreichbar
- Für schmale Fugen

Anwendungsgebiet

Zur Reparatur von kleinen Fugen und Rissen zwischen Stein, Beton und Metall, zum Abdichten von Lecks in Dachrinnen und Fallrohren. Außerdem als Dachdichtungsmittel zum Kleben und Abdichten als Notreparatur.

Allgemeine Hinweise

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C. 1. Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. 2. Für gute Raumbelüftung sorgen, Dämpfe nicht einatmen. 3. Kontakt mit Haut und Augen vermeiden 4. Gewindekappe abschneiden, Düse aufschrauben und auf gewünschte Strangbreite schneiden. 5. FD Fugendicht mit geeigneter

Auspresspistole gleichmäßig ausbringen. 6. Angebrochene Kartusche luftdicht verschließen. Maßnahmen zum Unfall- und Gesundheitsschutz, die sich aus dem Sicherheitsdatenblatt und der Kennzeichnung ergeben, sind zu beachten! Das EG-Sicherheitsdatenblatt steht zur Verfügung unter www.denbraven.com. Bitte nur vollständig entleerte Kartuschen dem Recycling zuführen! Teilentleerte Kartuschen entsprechend den örtlich behördlichen Vorschriften entsorgen.

zusätzliche Informationen

Basis		Synthetic rubber
Dichte		0,95 g/ml
E-Modul bei 100 % Dehnung	N/mm2	0,5
Hautbildung	@ +23°C/50% RH	3-5 minutes
Shore-A Härte	DIN 53505	25 ± 5
Temperaturbeständigkeit		-25°C to +100°C
Verarbeitungstemperatur		+5°C to +40°C
Volumenverlust		approximately 20%

Dies sind typische Werte

Anwendungsbeschränkungen

- Nicht geeignet für PE, PP, PC, PMMA, PTFE, weiche Kunststoffe, Neopren

Verarbeitungshinweise

Alle Oberflächen müssen sauber, trocken und frei von Staub, Fett und anderem losen Material sein. Haftprüfungen werden vor der Anwendung empfohlen.

Überstreichbar

Bei lösemittelhaltigen Anstrichen kann eine Trocknungsverzögerung auftreten.

Reinigung

Bei Hautkontakt sofortige Reinigung mit Wasser und Seife. Ausgehärtetes Acryl kann nur mechanisch entfernt werden.



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Technisches Datenblatt

Debratex FD Fugendicht Synthesekautschuk

Farbe(n)

- Transparent

Verpackung

- Kartusche

Für Produktspezifikationen besuchen Sie bitte die entsprechende Produkt-Detailseite.

Haltbarkeit

In der ungeöffneten Originalverpackung zwischen +5°C und +25°C an einem trockenen Ort mindestens 24 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

Gesundheit und Sicherheit

Die Sicherheitsdatenblätter des Produktes müssen vor Gebrauch gelesen und verstanden werden. Sie sind auf Anfrage und über die Webseiten erhältlich.

Garantie und Gewährleistung

Bostik garantiert, dass seine Produkte innerhalb der Haltbarkeit den aufgeführten Spezifikationen entsprechen.

Haftungsausschluss

Die Informationen in diesem Dokument sowie in allen unseren schriftlichen und digitalen Publikationen entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Bostik kann nicht für Fehler, Ungenauigkeiten oder redaktionelle Fehler, durch technologische Veränderungen oder Forschungserkenntnisse zwischen dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments und dem Datum des Produktkaufes verantwortlich gemacht werden. Bostik behält sich das Recht vor, Änderungen an Formulierungen vorzunehmen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer sich mit der in diesem Dokument und / oder in anderen produktbezogenen Dokumenten enthaltenen Informationen vertraut machen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer alle erforderlichen Prüfungen durchführen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Die Anwendungsverfahren wie auch die Lager- und Transportbedingungen liegen außerhalb unserer Kontrolle und damit unserer Verantwortung. Eine Haftung kann entsprechend des Produktblattes nicht übernommen werden. Eine Lieferung erfolgt nur in Übereinstimmung mit unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Die in dem vorliegenden technischen Datenblatt aufgeführten Informationen stellen Richtangaben dar und sind nicht vollständig.



Den Braven

Kleb- & Dichtstoffe: Bostik Technology GmbH
Industriestraße 1-7, 01936 Schwepnitz
T +49 (0) 35797 6460 | E schwepnitz.info@bostik.com

Techn. Aerosole: Bostik Aerosols GmbH 06-05-2024
Giebelstadter Weg 16, 97234 Albertshausen 06:15:37
T +49 (0) 93669 0710 | E info.aerosols@bostikMDT