



Den Braven

Technisches Datenblatt

Den Braven Hohlraumschutz-Spray

Hohlraumschutzspray zur Konservierung von Hohlräumen jeglicher Art



Produktbeschreibung

Hohlraumschutz verhindert und stoppt Rost von innen. Durch ausgezeichnete Kriechfähigkeit dringt Hohlraumschutz in kleinste Hohlräume.

Vorteile

- Rundumschutz
- Unterwandert Nässe und Feuchtigkeit
- Farbe bräunlich
- Bildet einen festhaftenden, wasserabstoßenden Film
- Schnelltrocknend
- Hohe Haftfähigkeit

Anwendungsgebiet

Hohlraumschutz ist einsetzbar im Pkw- und Nutzfahrzeugbereich: alle Hohlräume der Karosserie z.B. Türen, Seitenteile, Innenseiten, Einstiegsleisten, Motorhauben, Kofferraumdeckel, Schweller, Holme, Karosserie-Versteifungen, Scheinwerfergehäuse, usw.

Hohlraumschutz ist ebenfalls geeignet für:

die Überwinterung von Gerätschaften im Bau- und Landwirtschaftsgewerbe

Versiegelung von Ritzen, Falzen und Schweißnähten.

Allgemeine Hinweise

Demontierbare Verkleidungen z.B. an Türen abnehmen. Großen, erkennbaren Rost mit Rostschutz behandeln und nach Abtrocknen

mit Hohlraumschutz einsprühen, Fugen und Schweißnähte dick besprühen. Geschlossene Hohlräume, wie Schweller und Holme, durch Wasserablaflöcher behandeln, Sprühhörchen exakt und langsam in alle Richtungen führen (Ablaflöcher sind oft mit Gummipfropfen verschlossen). Sind im zugänglichen Bereich von etwa 35-40 cm keine Öffnungen vorhanden, dann müssen diese nicht stärker als höchstens 4 mm angebohrt und nach dem Einsprühen mit Gummipfropfen oder Knetmasse wieder verschlossen werden. Dose beim Sprühen unbedingt senkrecht halten. Nicht auf Gummiteile sprühen. Rostschutzbehandlung alle 3 Jahre wiederholen.

zusätzliche Informationen

Aushärtungszeit	24 hours
Basis	Wax
Dichte	0.696
Druck bei 20c bar	4.6
Druck bei 50c bar	8.6
Extrusionsrate gs	2.5
Feststoffgehalt	28.9
Frostwiderstand während des Transports	Up to -15°C
Salzsprühtest hrs	480
Schichtdicke_m	50
Staubfrei nach min	100
Temperaturbereich_c	-25°C to +80°C
Verarbeitungstemperatur	+15°C to +30°C

Dies sind typische Werte

Anwendungsbeschränkungen

Verarbeitungshinweise

Reinigung

Spritzer auf Lack mit Benzin entfernen.

Farbe(n)

- Farblos



Den Braven

Kleb- & Dichtstoffe: Bostik Technology GmbH
Industriestraße 1-7, 01936 Schwepnitz
T +49 (0) 35797 6460 | E schwepnitz.info@bostik.com

Techn. Aerosole: Bostik Aerosols GmbH 03-05-2024
Giebelstadter Weg 16, 97234 Albertshausen 05:43:05
T +49 (0) 93669 0710 | E info.aerosols@bosticEST



Den Braven

Technisches Datenblatt

Better
results
through
knowledge

Den Braven Hohlraumschutz-Spray

Hohlraumschutzspray zur Konservierung von Hohlräumen jeglicher Art

Verpackung

- Aerosol

Für Produktspezifikationen besuchen Sie bitte die entsprechende Produkt-Detailseite.

Haltbarkeit

In der ungeöffneten Originalverpackung zwischen +5°C und +25°C an einem trockenen Ort mindestens 24 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

Gesundheit und Sicherheit

Die Sicherheitsdatenblätter des Produktes müssen vor Gebrauch gelesen und verstanden werden. Sie sind auf Anfrage und über die Webseiten erhältlich.

Garantie und Gewährleistung

Bostik garantiert, dass seine Produkte innerhalb der Haltbarkeit den aufgeführten Spezifikationen entsprechen.

Haftungsausschluss

Die Informationen in diesem Dokument sowie in allen unseren schriftlichen und digitalen Publikationen entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Bostik kann nicht für Fehler, Ungenauigkeiten oder redaktionelle Fehler, durch technologische Veränderungen oder Forschungserkenntnisse zwischen dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments und dem Datums des Produktkaufes verantwortlich gemacht werden. Bostik behält sich das Recht vor, Änderungen an Formulierungen vorzunehmen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer sich mit der in diesem Dokument und / oder in anderen produktbezogenen Dokumenten enthaltenen Informationen vertraut machen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer alle erforderlichen Prüfungen durchführen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Die Anwendungsverfahren wie auch die Lager- und Transportbedingungen liegen außerhalb unserer Kontrolle und damit unserer Verantwortung. Eine Haftung kann entsprechend des Produktblattes nicht übernommen werden. Eine Lieferung erfolgt nur in Übereinstimmung mit unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Die in dem vorliegenden technischen Datenblatt aufgeführten Informationen stellen Richtangaben dar und sind nicht vollständig.



Den Braven

Kleb- & Dichtstoffe: Bostik Technology GmbH
Industriestraße 1-7, 01936 Schwepnitz
T +49 (0) 35797 6460 | E schwepnitz.info@bostik.com

Techn. Aerosole: Bostik Aerosols GmbH 03-05-2024
Giebelstadter Weg 16, 97234 Albertshausen 05:43:05
T +49 (0) 93669 0710 | E info.aerosols@bosticEST