



Den Braven

Τεχνικά Φυλλάδια

Zwaluw High Tack

Υψηλής ποιότητας υβριδικό συγκολλητικό άμεσης συγκράτησης



Περιγραφή προϊόντος

Το Zwaluw High Tack είναι ενός συστατικού υβριδικό συγκολλητικό, άμεσης συγκράτησης και υψηλής ποιότητας. Λόγω της ισχυρής και άμεσης συγκράτησης η στήριξη των υλικών κατά την εφαρμογή δεν είναι απαραίτητη. Είναι άοσμο, δεν περιέχει ισοκυανικά, σιλικόνες και διαλύτες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετικά υψηλή αρχική συγκράτηση
- Η στήριξη των υλικών στην εφαρμογή δεν είναι απαραίτητη
- Υψηλή δύναμη, μηχανική αντοχή και διάρκεια
- Απαλλαγμένο από ισοκυανικά, διαλύτες και σιλικόνες
- Μόνιμα ελαστικό
- Χωρίς συρρίκνωση και φυσαλίδες
- Δεν διαβρώνει τα μέταλλα
- Ουδέτερη ωρίμανση, σχεδόν άοσμο
- Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και τη μούχλα
- Εξαιρετική πρόσφυση χωρίς αστάρι σε διάφορες επιφάνειες ακόμα και υγρές

Εφαρμογές

Το Zwaluw High Tack έχει σχεδιαστεί ως συγκολλητικό γενικών εφαρμογών οικοδομικών υλικών όπως: πέτρα, σκυρόδεμα, καθρέφτες, γυαλί, γυψοσανίδες, PU, PVC, σκληρό πλαστικό,

σμάλτο, κεραμικό, μέταλλα, κράματα, ανοξείδωτο χάλυβα, πάνελ HPL και τσιμεντοσανίδες (1), ξύλα και βαμμένες επιφάνειες.

Παρατήρηση(1)

Για συγκόλληση τσιμεντοσανίδας και HPL panel δείτε τον οδηγό συμβουλών στην ιστοσελίδα μας www.denbraven.gr

Οδηγίες χρήσης

Εφαρμόστε το υλικό με το ακροφύσιο V-Nozzle (παρέχεται στην συσκευασία) σε κάθετες λουρίδες με απόσταση 10-20 cm. Εφαρμόστε τα τεμάχια που θα συγκολλήσετε μεταξύ τους φροντίζοντας το πάχος της συγκόλλησης να είναι στο ελάχιστο 2-3 mm. Μην εφαρμόζετε σημειακά. Η μηχανική στήριξη μέχρι την ωρίμανση συνήθως δεν χρειάζεται λόγω της μεγάλης αρχικής συγκράτησης. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τεχνικό μας τμήμα.

Πρόσθετη πληροφορία

Αντοχή στον παγετό κατά τη μεταφορά		Up to -15°C
Δημιουργία επιδερμίδας	DBTM 16	10 minutes @ +23°C/50% RH
Επιμήκυνση θραύσης	DIN 53504 S2	350%
Εφελκυστική αντοχή	DIN 53504 S2	2,20 N/mm ²
Θερμοκρασία αντοχής		-40°C to +90°C
Θερμοκρασία εφαρμογής		+5°C to +40°C
Μέτρο ελαστικότητας 100 %	DIN 53504 S2	1,39 N/mm ²
Πυκνότητα	ISO 1183-1	1,55 g/ml
Ροή	ISO 7390	< 2 mm
Σκληρότητα Shore-A	DIN 53505 3 sec.	55
Ταχύτητα εφαρμογής	@ Ø2,5 mm/6,3 bar	10-20 g/min
Χημική βάση		Hybrid
Χρόνος ωρίμανσης	@ +23°C/50% RH	2-3 mm/24 hours

Αυτές οι τιμές είναι τυπικές ιδιότητες



Den Braven

Bostik Hellas SA
Μετσόβου 3, 183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
T +30 2104831140 | E info@bostik.gr

18-05-2024
16:01:55
MDT



Den Braven

Τεχνικά Φυλλάδια

Zwaluw High Tack

Υψηλής ποιότητας υβριδικό συγκολλητικό άμεσης συγκράτησης

Περιορισμοί

- Δεν είναι κατάλληλο για PE, PP, PC, PMMA, PTFE, μαλακά πλαστικά, νεοπρένιο και ασφαλικά υποστρώματα
- Δεν είναι κατάλληλο για συνεχή φορτίο νερού
- Δεν είναι κατάλληλο για αρμούς
- Δεν είναι κατάλληλο σε συνδυασμό με χλωριούχα (πισίνες)

Προετοιμασία και εφαρμογή

Θερμοκρασία εφαρμογής +5°C έως +40°C (περιβάλλοντος και επιφάνειας). Λόγω της σύστασης του DB Mamut Glue συνιστάται η εφαρμογή με ενισχυμένο πιστόλι σιλικόνης (δύναμη σκανδάλης 12/1) σε συνδυασμό με το ακροφύσιο V-nozzle. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και χωρίς σκόνες, γράσα ή άλλα λιπαντικά υλικά. Καθαρίστε με την επιφάνεια με Zwaluw Cleaner. Το DB Mamut Glue έχει εξαιρετική πρόσφυση χωρίς την χρήση ασταριού στις περισσότερες λείες επιφάνειες. Σε πορώδεις επιφάνειες χρησιμοποιήστε αστάρι Zwaluw Primer B1. Συνιστάται δοκιμή πρόσφυσης του υλικού πριν την εφαρμογή.

Συμβατότητα με βαφές

Το Zwaluw High Tack είναι εξαιρετικά συμβατό με χρώματα υδατικής βάσης και 2 συστατικών. Η βαφή με συνθετικά χρώματα μπορεί να προκαλέσει καθυστέρηση στην ωρίμανσή τους. Συνιστάται δοκιμή πριν την βαφή. Για καλύτερα αποτελέσματα συνιστάται να τριφτεί η επιφάνεια με Scotch-Brite και να βαφτεί τις πρώτες μέρες μετά την εφαρμογή του σφραγιστικού.

Καθαρισμός

Το φρέσκο υλικό και τα εργαλεία μπορούν να καθαριστούν με Zwaluw Cleaner. Το στεγνό υλικό μπορεί να αφαιρεθεί μόνο με μηχανικά μέσα. Τα χέρια μπορούν να καθαριστούν με καθαριστικά μαντηλάκια Zwaluw Wipes.

Χρώματα

- Λευκό

Συσκευασία

- Φυσίγγιο

Για τεχνικές πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στη σελίδα του προϊόντος

Διάρκεια ζωής

Στην κλειστή αρχική συσκευασία μεταξύ +5°C και +25°C, η διάρκεια ζωής μέχρι 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο σε στεγνό μέρος.

Πιστοποιητικά

	Emicode EC1 Plus
	M1
	A+ French VOC Regulation
	ISEGA

Υγεία & Ασφάλεια

Το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού πρέπει να διαβαστεί και να κατανοηθεί από τον χρήστη πριν την εφαρμογή. Είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα της Den Braven.

Ποιότητα & εγγύηση

Η Bostik εγγυάται ότι το προϊόν συμμορφώνεται, μέσα στο χρονικό όριο διάρκειας ζωής, με τις τεχνικές προδιαγραφές του.

Νομικές σημειώσεις

Οι πληροφορίες και γενικές υποδείξεις του παρόντος εγγράφου καθώς και των ηλεκτρονικών ή/και ψηφιακών εκδόσεων που αφορούν στην εφαρμογή και στη χρήση των προϊόντων της Bostik βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία σχετικά με την χρήση και εφαρμογή του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση οι υποδείξεις αυτές αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη αφενός μεν χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με τον σκοπό του και αφετέρου με την ασφαλή και κατάλληλη φύλαξη και αποθήκευση αυτού. Η Den Braven κατέβαλε κάθε προσπάθεια διασφάλισης



Den Braven

Bostik Hellas SA
Μετσόβου 3, 183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
T +30 2104831140 | E info@bostik.gr

18-05-2024
16:01:55
MDT



Den Braven

Τεχνικά Φυλλάδια

Better
results
through
knowledge

Zwaluw High Tack

Υψηλής ποιότητας υβριδικό συγκολλητικό άμεσης συγκράτησης

της εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για τις τυχόν παραλείψεις ή/και τις συνέπειες εκ της εφαρμογής και χρήσης του προϊόντος και δη εκ των διαφορετικών συνθηκών εφαρμογής, των υλικών, των υποστρωμάτων κλπ. Η Bostik δεν παρέχει οιαδήποτε εγγύηση σχετική με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητα ή τον σκοπό αγοράς και χρήσης του προϊόντος, ως εκ τούτου καμία απαίτηση κατά της Den Braven δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, γενικών υποδείξεων ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως οιαδήποτε μορφή εγγύησης του προϊόντος και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων του, ούτε συνεπάγεται οιαδήποτε μορφή συμβατικής δέσμευσης, ούτε αποτελεί συνομολογημένη ιδιότητα του προϊόντος. Ουδεμία ευθύνη της Bostik στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και εξαπίας αυτού μπορεί να γίνει δεκτή. Ο αγοραστής- χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η επιλογή του προϊόντος εκ μέρους του ουδόλως σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και περαιτέρω αναγνωρίζεται και αποδέχεται ότι αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εφαρμόζει το προϊόν με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Ο αγοραστής-χρήστης οφείλει να ενημερώνεται για το προϊόν και τη χρήση του από το σχετικό έγγραφο οδηγιών, καθώς και ιδίως να διενεργεί τις δοκιμές σχετικές με την καταλληλότητα και το σκοπό χρήσης, δεδομένου ότι μόνον εκείνος γνωρίζει τις ακριβείς ανά περίπτωση, συνθήκες εφαρμογής, υλικών κλπ. Η Bostik δεν φέρει καμία ευθύνη για ακατάλληλη χρήση ή/και εφαρμογή ή/και διάθεση του προϊόντος εκ μέρους των αγοραστών- χρηστών. Η Bostik δεν ευθύνεται για τις συνθήκες διακίνησης, αποθήκευσης και φύλαξης του προϊόντος. Όλες οι παραγγελίες του προϊόντος γίνονται δεκτές και διέπονται υπό τους εκάστοτε όρους της Bostik περί πώλησης και παράδοσης που ανατώνται στην ιστοσελίδα της. Το παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά 30/1/2014.