



Den Braven

Τεχνικά Φυλλάδια

Better results through knowledge

Den Braven Vinylester Chemical Anchor

2 συστατικών χημικό βύσμα βινυλεστερικής βάσης χωρίς στυρένιο

Περιγραφή προϊόντος

Σύστημα χημικής αγκύρωσης δύο συστατικών βινυλεστερικής βάσης χωρίς στυρένιο. Γρήγορη αγκύρωση με πολύ υψηλή σταθερότητα. Η ωρίμανση επιτυγχάνεται μέσω χημικής διεργασίας μετά την ανάμιξη των δύο συστατικών. Μετά την ωρίμανση δημιουργεί μια άκρως αποτελεσματική υβριδική ρητίνη, σταθερή και ανθεκτική στα χημικά. Σύμφωνα με ETAG 001.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Άμεσα έτοιμο προς χρήση
- Υψηλή μηχανική αντοχή
- Υψηλή χημική αντοχή
- Σύντομο χρονικό διάστημα ωρίμανσης
- Πολύ χαμηλή οσμή
- Δεν είναι εύφλεκτο
- Εφαρμόζεται και σε υγρή επιφάνεια
- Μη αγώγιμο

Εφαρμογές

Το Den Braven Vinylester Chemical Anchor για στήριξη μεταλλικών κατασκευών, για κολώνες, κάγκελα, τέντες, πινακίδες, ράφια, κλιματιστικά, κεραίες, φώτα κλπ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές κάθετα και οριζόντια. Κατάλληλο για όλους του τύπους δομικών υλικών.

Οδηγίες χρήσης

Ανοίγουμε την σπή χρησιμοποιώντας τρυπάνι στη σωστή διάμετρο και βάθος, βάσει προδιαγραφών. Καθαρίζουμε επιμελώς με κυλινδρική βούρτσα μεγαλύτερης διαμέτρου από την σπή και στη συνέχεια με αντλία πίεσης αέρα, καθαρίζουμε ξεκινώντας από την βάση. Πριν την εφαρμογή εξάγουμε περίπου 10εκ υλικού έως ότου τα δύο συστατικά εξέλθουν ομογενοποιημένα. Εφαρμόζουμε το ομοιογενώς αναμειγμένο υλικό από την βάση της σπής προς τα έξω και προοδευτικά τραβάμε προς το στατικό αναδευτήρα. Τοποθετούμε το αγκύριο με δεξιόστροφη περιστροφική κίνηση στη γεμισμένη σπή. Στην περίπτωση εφαρμογής σε υλικά που περικλείουν κοιλότητες (τούβλα, τσιμεντόλιθους, κ.λπ.) χρησιμοποιούμε μεταλλικό ή πλαστικό πλέγμα. Για λεπτομέρειες για σπές, φορτία, αποστάσεις κλπ δείτε το φυλλάδιο τεχνικών ιδιοτήτων στο www.denbraven.gr

Πρόσθετη πληροφορία

Θερμοκρασία αντοχής	-40°C to +50°C
Θερμοκρασία εφαρμογής	-10°C to +35°C
Πυκνότητα	1,70 g/ml
Χημική βάση	Styrene-free unsaturated vinyl-ester resins in metacrylate monomers
Χρόνος ωρίμανσης	Minimum 20 minutes, depending on temperature, download the Application Guideline and check "Table 1, minimum curing time" on page 3

Αυτές οι τιμές είναι τυπικές ιδιότητες

Περιορισμοί

- Δεν είναι κατάλληλο για PE, PP, PC, PMMA, PTFE, μαλακά πλαστικά, νεοπρένιο και ασφαλικά υποστρώματα

Προετοιμασία και εφαρμογή

Πριν χρησιμοποιήσετε το DB Vinylester Chemical Anchor διαβάστε το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και χωρίς σκόνες, γράσα ή άλλα λιπαντικά υλικά. Για οδηγίες εφαρμογής διαβάστε το φυλλάδιο τεχνικών ιδιοτήτων στο www.denbraven.gr

Καθαρισμός

Το φρέσκο υλικό και τα εργαλεία μπορούν να καθαριστούν με νερό. Τα χέρια με DB Cleaning Wipes και σαπουνόνερο.

Χρώματα

- Γκρι



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Τεχνικά Φυλλάδια

Den Braven Vinylester Chemical Anchor

2 συστατικών χημικό βύσμα βινιλεστερικής βάσης χωρίς στυρένιο

Συσκευασία

- Φυσίγγιο

Για τεχνικές πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στη σελίδα του προϊόντος

Διάρκεια ζωής

Στην κλειστή αρχική συσκευασία μεταξύ + 5°C και + 25°C, η διάρκεια ζωής μέχρι 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο σε στεγνό μέρος.

Υγεία & Ασφάλεια

Το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού πρέπει να διαβαστεί και να κατανοηθεί από τον χρήστη πριν την εφαρμογή. Είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα της Den Braven.

Ποιότητα & εγγύηση

Η Bostik εγγυάται ότι το προϊόν συμμορφώνεται, μέσα στο χρονικό όριο διάρκειας ζωής, με τις τεχνικές προδιαγραφές του.

Νομικές σημειώσεις

Οι πληροφορίες και γενικές υποδείξεις του παρόντος εγγράφου καθώς και των ηλεκτρονικών ή/και ψηφιακών εκδόσεων που αφορούν στην εφαρμογή και στη χρήση των προϊόντων της Bostik βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία σχετικά με την χρήση και εφαρμογή του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση οι υποδείξεις αυτές αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη αφενός μεν χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με τον σκοπό του και αφετέρου με την ασφαλή και κατάλληλη φύλαξη και αποθήκευση αυτού. Η Den Braven κατέβαλε κάθε προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για τις τυχόν παραλείψεις ή/και τις συνέπειες εκ της εφαρμογής και χρήσης του προϊόντος και δη εκ των διαφορετικών συνθηκών εφαρμογής, των υλικών, των υποστρωμάτων κλπ. Η Bostik δεν παρέχει οιαδήποτε εγγύηση σχετική με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητα ή τον σκοπό αγοράς και χρήσης του προϊόντος, ως εκ τούτου καμία απαίτηση κατά της Den Braven δεν μπορεί να θεμελωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, γενικών υποδείξεων ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως οιαδήποτε μορφή εγγύησης του προϊόντος και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων του, ούτε συνεπάγεται οιαδήποτε μορφή συμβατικής δέσμευσης, ούτε αποτελεί συνομολογημένη ιδιότητα του προϊόντος. Ουδενμία ευθύνη της Bostik στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και εξαπίας αυτού μπορεί να γίνει δεκτή. Ο αγοραστής-χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η επιλογή του προϊόντος εκ μέρους του ουδένως σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και περαιτέρω αναγνωρίζεται και αποδέχεται ότι αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εφαρμόζει το προϊόν με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Ο αγοραστής-χρήστης οφείλει να ενημερώνεται για το προϊόν και τη χρήση του από το σχετικό έγγραφο οδηγιών, καθώς και ιδίως να διενεργεί τις δικές του δοκιμές σχετικές με την καταλληλότητα και το σκοπό χρήσης, δεδομένου ότι μόνον εκείνος γνωρίζει τις ακριβείς ανά περίπτωση, συνθήκες εφαρμογής, υλικών κλπ. Η Bostik δεν φέρει καμία ευθύνη για ακατάλληλη χρήση ή/και εφαρμογή ή/και διάθεση του προϊόντος εκ μέρους των αγοραστών-χρηστών. Η Bostik δεν ευθύνεται για τις συνθήκες διακίνησης, αποθήκευσης και φύλαξης του προϊόντος. Όλες οι παραγγελίες του προϊόντος γίνονται δεκτές και διέπονται υπό τους εκάστοτε όρους της Bostik περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Το παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά 30/1/2014.



Den Braven

Bostik Hellas SA
Μετσόβου 3, 183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
T +30 2104831140 | E info@bostik.gr

31-10-2024
17:06:38
MDT