



Den Braven

Τεχνικά Φυλλάδια

Zwaluw Acryl-1001D

Ελαστικό ακρυλικό σφραγιστικό υψηλής ποιότητας



Περιγραφή προϊόντος

Το Zwaluw Acryl-1001D είναι υψηλής ποιότητας σφραγιστικό ακρυλικής βάσης. Μετά την ωρίμανσή του σχηματίζει ένα πλαστο-ελαστικό σφραγιστικό με πολύ καλή πρόσφυση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Βαφόμενο με χρώματα υδατικής και συνθετικής βάσης
- Εξαιρετική πρόσφυση χωρίς την χρήση ασταριού ακόμα και σε υγρές επιφάνειες
- Σχεδόν άοσμο
- Εύκολο στη χρήση και στο καθαρίσμα
- Δεν διαβρώνει τα μέταλλα
- Εξαιρετική λευκότητα

Εφαρμογές

Το Zwaluw Acryl-1001D έχει σχεδιαστεί για σφράγιση αρμών στην οικοδομή μεταξύ κουφωμάτων (αλουμινίου και ξύλινων) και τοιχοποιίας, αρμών μεταξύ εσωτερικών σκαλιών και τοίχων, οροφής και τοίχων, σοβατεπί και περβάζια. Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.

Οδηγίες χρήσης

Ο σχεδιασμός του αρμού παίζει καθοριστικό ρόλο στην σωστή λειτουργία του υλικού για το πως θα ανταπεξέλθει στα φορτία που θα δημιουργηθούν κατά τις εναλλαγές της θερμοκρασίας περιβάλλοντος, των ανεμοπιέσεων κλπ. Πρέπει να έχει το ανάλογο

πλάτος με βάθος για να λειτουργήσει σωστά. Ως γενικός κανόνας και μέχρι τα 10 mm αρμού, η αναλογία είναι 1:1 με min βάθους τα 5 mm. Για αρμούς μεγαλύτερους από τα 10 mm η αναλογία είναι 1:2 με min βάθους τα 10 mm και max τα 15 mm. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τεχνικό δελτίο TB 122013-001 διαστάσεις αρμού στην ιστοσελίδα μας www.denbraven.gr ή στο τεχνικό μας τμήμα.

Πρόσθετη πληροφορία

Αντοχή στον παγετό κατά τη μεταφορά		Up to -15°C
Δημιουργία επιδερμίδας	DBTM 16	6 minutes @ +23°C/50% RH
Επιμήκυνση θραύσης	DIN 53505/ ISO 868	180%
Εφελκυστική αντοχή	DIN 53504	0,47 N/mm ²
Θερμοκρασία αντοχής		-20°C to +75°C
Θερμοκρασία εφαρμογής		+5°C to +40°C
Πυκνότητα	ISO 1183-1	1,52 g/ml
Ροή	ISO 7390	< 2mm
Σκληρότητα Shore-A	DIN 53505 / ISO 868	30
Ταχύτητα εφαρμογής	@ Ø3 mm/4 bar	2200 g/min
Χημική βάση		Acrylic dispersion

Αυτές οι τιμές είναι τυπικές ιδιότητες

Περιορισμοί

- Δεν είναι κατάλληλο για συνεχή έκθεση σε νερό
- Δεν είναι κατάλληλο για PE, PP, PC, PMMA, PTFE, μαλακά πλαστικά, νεοπρένιο και ασφατικά υποστρώματα

Προετοιμασία και εφαρμογή

Θερμοκρασία εφαρμογής +5°C έως +40°C (θερμοκρασία περιβάλλοντος και επιφάνειας). Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και χωρίς σκόνες, γράσα ή άλλα λιπαντικά υλικά και να αφαιρούνται τα σαθρά τμήματα. Οι πορώδεις επιφάνειες δεν είναι απαραίτητο να είναι τελείως στεγνές. Σε πολύ απορροφητικές επιφάνειες όπως: γύψο, πορομπετόν, τεχνητούς λίθους κλπ, προτείνεται το αστάρωμα της επιφάνειας με αραιωμένο υλικό (1



Den Braven

Bostik Hellas SA
Μετσόβου 3, 183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
T +30 2104831140 | E info@bostik.gr

05-05-2024
09:54:14
MDT



Den Braven

Τεχνικά Φυλλάδια

Zwaluw Acryl-1001D

Ελαστικό ακρυλικό σφραγιστικό υψηλής ποιότητας

μέρος Zwaluw Acrylic 1001-D και 2 μέρη νερό). Συνιστάται δοκιμή πρόσφυσης του υλικού πριν την εφαρμογή. Φινίρετε την επιφάνεια του υλικού πριν την δημιουργία επιδερμίδας με νερό εξασφαλίζοντας επαφή και με τις δύο πλευρές του αρμού.

Συμβατότητα με βαφές

Το Zwaluw Acrylic 1001-D βάφεται μετά την πλήρη ωρίμανσή του. Εάν βαφτεί πριν, λόγω της συρρίκνωσης του υλικού ίσως ρηγματώσει το φιλμ της βαφής. Το ίδιο μπορεί να συμβεί εάν βαφτεί με χρώματα που περιέχουν πολλά στερεά κατά όγκο. Εξαιρετικά συμβατό με χρώματα υδατικής και συνθετικής βάσης. Συνιστάται δοκιμή πριν την βαφή.

Καθαρισμός

Τα εργαλεία μπορούν να καθαριστούν με νερό. Τα χέρια με καθαριστικά μαντηλάκια Zwaluw Wipes ή με νερό και σαπούνι.

Χρώματα

- Γκρι
- Λευκό
- Καφέ

Συσκευασία

- Φυσίγγιο
- Λουκάνικο

Για τεχνικές πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στη σελίδα του προϊόντος

Διάρκεια ζωής

Στην κλειστή αρχική συσκευασία μεταξύ +5°C και +25°C, η διάρκεια ζωής μέχρι 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο σε στεγνό μέρος.

Πιστοποιητικά

	EN 15651-1 F-EXT-INT
	A+ French VOC Regulation

	Emicode EC1 Plus
---	------------------

Υγεία & Ασφάλεια

Το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού πρέπει να διαβαστεί και να κατανοηθεί από τον χρήστη πριν την εφαρμογή. Είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα της Den Braven.

Ποιότητα & εγγύηση

Η Bostik εγγυάται ότι το προϊόν συμμορφώνεται, μέσα στο χρονικό όριο διάρκειας ζωής, με τις τεχνικές προδιαγραφές του.

Νομικές σημειώσεις

Οι πληροφορίες και γενικές υποδείξεις του παρόντος εγγράφου καθώς και των ηλεκτρονικών ή/και ψηφιακών εκδόσεων που αφορούν στην εφαρμογή και στη χρήση των προϊόντων της Bostik βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία σχετικά με την χρήση και εφαρμογή του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση οι υποδείξεις αυτές αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη αφενός μεν χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με τον σκοπό του και αφετέρου με την ασφαλή και κατάλληλη φύλαξη και αποθήκευση αυτού. Η Den Braven κατέβαλε κάθε προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για τις τυχόν παραλείψεις ή/και τις συνέπειες εκ της εφαρμογής και χρήσης του προϊόντος και δη εκ των διαφορετικών συνθηκών εφαρμογής, των υλικών, των υποστρωμάτων κλπ. Η Bostik δεν παρέχει οιαδήποτε εγγύηση σχετική με την εμπροσφυμότητα ή την καταλληλότητα ή τον σκοπό αγοράς και χρήσης του προϊόντος, ως εκ τούτου καμία απαίτηση κατά της Den Braven δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, γενικών υποδείξεων ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως οιαδήποτε μορφή εγγύησης του προϊόντος και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων του, ούτε συνεπάγεται οιαδήποτε μορφή συμβατικής δέσμευσης, ούτε αποτελεί συνολομοιοποιημένη ιδιότητα του προϊόντος. Ουδείς ευθύνη της Bostik στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και εξαπίας αυτού μπορεί να γίνει δεκτή. Ο αγοραστής-χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η επιλογή του προϊόντος εκ μέρους του ουδόλως σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και περαιτέρω αναγνωρίζεται και αποδέχεται ότι αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εφαρμόζει το προϊόν με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Ο αγοραστής-χρήστης οφείλει να ενημερώνεται για το προϊόν και τη χρήση του από το σχετικό έγγραφο οδηγιών, καθώς και ιδίως να διενεργεί τις δικές του δοκιμές σχετικές με την καταλληλότητα και το σκοπό χρήσης, δεδομένου ότι μόνον εκείνος γνωρίζει τις ακριβείς ανά περίπτωση, συνθήκες εφαρμογής, υλικών κλπ. Η Bostik δεν φέρει καμία ευθύνη για ακατάλληλη χρήση ή/και εφαρμογή ή/και διάθεση του προϊόντος εκ μέρους των αγοραστών-χρηστών. Η Bostik δεν ευθύνεται για τις συνθήκες διακίνησης, αποθήκευσης και φύλαξης του προϊόντος. Όλες οι παραγγελίες του προϊόντος γίνονται δεκτές και διέπονται υπό τους εκάστοτε όρους της Bostik περί πώλησης και παράδοσης που ανατώνται στην ιστοσελίδα της. Το παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά 30/11/2014.