



Den Braven

Τεχνικά Φυλλάδια

Zwaluw Montagefix-PU

Υψηλών προδιαγραφών μονταζόκολλα πολυουρεθάνης



Περιγραφή προϊόντος

Το Zwaluw Montagefix-PU είναι μονταζόκολλα πολυουρεθάνης πολύ υψηλών προδιαγραφών και ταχείας ωρίμανσης, χωρίς διαλύτες. Κατάλληλη και για κάθετες εφαρμογές λόγω της μεγάλης θιξοτροπίας. Ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία σχηματίζοντας μία διαρκή, ισχυρή, με αντοχή στην υγρασία, συγκόλληση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ισχυρή, ανθεκτική συγκόλληση
- Αντοχή στο νερό
- Κατάλληλο και για κάθετες εφαρμογές
- Εξαιρετική πρόσφυση χωρίς την χρήση ασταριού ακόμα και σε υγρές επιφάνειες

Εφαρμογές

Το Zwaluw Montagefix-PU έχει σχεδιαστεί για την συγκόλληση σε ξύλο, μέταλλο, πέτρα, τσιμέντο, πλαστικό και μονωτικά υλικά όπως αφρό πολυουρεθάνης, πετροβάμβακα και υαλοβάμβακα.

Οδηγίες χρήσης

Εφαρμόστε το υλικό στην μία επιφάνεια που θα κολλήσετε. Ενώστε τα υλικά που θα κολληθούν μαζί μέσα στον χρόνο δημιουργίας επιδερμίδας. Αποφύγετε οποιαδήποτε μετατόπιση των τεμαχίων. Για την σωστή ωρίμανση θα πρέπει η μία από τις δύο επιφάνειες να είναι πορώδης. Εάν και οι δύο επιφάνειες δεν είναι πορώδεις συνιστάται να ψεκάσετε ελαφρώς την μία επιφάνεια (10 έως 20 γραμμάρια ανά τμ). Συγκόλληση Πάνελ Εφαρμόστε το Zwaluw

Montagefix-PU σε κορδόνια 6 mm ξεκινώντας 5 cm από την άκρη του πάνελ και περίπου 20 έως 40 cm μεταξύ τους. Αμέσως πιέστε σταθερά το πάνελ στον τοίχο. Μερική στήριξη μπορεί να χρειαστεί για τις πρώτες 24 ώρες. Δάπεδα, πλακίδια και άλλες εφαρμογές Εφαρμόστε την κόλλα σε κουκίδες ή κορδόνια με απόσταση 20 εκατοστά μεταξύ τους. Το υλικό πρέπει να τοποθετηθεί σταθερά με ομοιόμορφη πίεση σε όλα τα σημεία. Λόγω της μεγάλης ποικιλομορφίας των επιφανειών, συνιστάται η δοκιμή. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τεχνικό μας τμήμα.

Πρόσθετη πληροφορία

Αντοχή στον παγετό κατά τη μεταφορά		Up to -15°C
Δημιουργία επιδερμίδας	@ +23°C/50% RH	7 minutes
Διατρητική αντοχή	N/mm2	12 MPa
Θερμοκρασία αντοχής		-30°C to +70°C
Θερμοκρασία εφαρμογής		+5°C to +40°C
Πυκνότητα	ISO 1183-1	1,46 g/ml
Ταχύτητα εφαρμογής	@ Ø4 mm/3 bar	400 g/min
Χημική βάση		Polyurethane

Αυτές οι τιμές είναι τυπικές ιδιότητες

Περιορισμοί

- Δεν είναι κατάλληλο για PE, PP, PC, PMMA, PTFE, μαλακά πλαστικά, νεοπρένιο και ασφαλικά υποστρώματα
- Δεν είναι κατάλληλο σε συνδυασμό με χλωριούχα (πισίνες)

Προετοιμασία και εφαρμογή

Θερμοκρασία εφαρμογής +5°C έως +35°C (θερμοκρασία περιβάλλοντος και επιφάνειας). Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και χωρίς σκόνες, γράσα ή άλλα λιπαντικά υλικά και να αφαιρούνται τα σαθρά τμήματα. Συνιστάται δοκιμή πρόσφυσης του υλικού πριν την εφαρμογή. Για καλύτερα αποτελέσματα η μία επιφάνεια θα πρέπει να είναι πορώδης.

Καθαρισμός

Το φρέσκο υλικό και τα εργαλεία μπορούν να καθαριστούν με Zwaluw Cleaner. Το στεγνό υλικό μπορεί να αφαιρεθεί μόνο με



Den Braven

Τεχνικά Φυλλάδια

Zwaluw Montagefix-PU

Υψηλών προδιαγραφών μονταζόκολλα πολυουρεθάνης

μηχανικά μέσα. Τα χέρια μπορούν να καθαριστούν με καθαριστικά μαντηλάκια Zwaluw Wipes.

Χρώματα

- Μπεζ

Συσκευασία

- Φυσίγγιο

Για τεχνικές πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στη σελίδα του προϊόντος

Διάρκεια ζωής

Στην κλειστή αρχική συσκευασία μεταξύ +5°C και +25°C, η διάρκεια ζωής μέχρι 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο σε στεγνό μέρος.

Πιστοποιητικά

	A+ (Eurofins ISO 16000) EN 204 D4
--	--------------------------------------

Υγεία & Ασφάλεια

Το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού πρέπει να διαβαστεί και να κατανοηθεί από τον χρήστη πριν την εφαρμογή. Είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα της Den Braven.

Ποιότητα & εγγύηση

Η Bostik εγγυάται ότι το προϊόν συμμορφώνεται, μέσα στο χρονικό όριο διάρκειας ζωής, με τις τεχνικές προδιαγραφές του.

Νομικές σημειώσεις

Οι πληροφορίες και γενικές υποδείξεις του παρόντος εγγράφου καθώς και των ηλεκτρονικών ή/και ψηφιακών εκδόσεων που αφορούν στην εφαρμογή και στη χρήση των προϊόντων της Bostik βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία σχετικά με την χρήση και εφαρμογή του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση οι υποδείξεις αυτές αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη αφενός μεν χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με τον σκοπό του και αφετέρου με την ασφαλή και κατάλληλη φύλαξη και αποθήκευση αυτού. Η Den Braven κατέβαλε κάθε προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για τις τυχόν παραλείψεις ή/και τις συνέπειες εκ της εφαρμογής και χρήσης του προϊόντος και δη εκ των διαφορετικών συνθηκών εφαρμογής, των υλικών, των υποστρωμάτων κλπ. Η Bostik δεν παρέχει οιαδήποτε εγγύηση σχετική με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητα ή τον σκοπό αγοράς και χρήσης του προϊόντος, ως εκ τούτου καμία απαίτηση κατά της Den Braven δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, γενικών υποδείξεων ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως οιαδήποτε μορφή εγγύησης του προϊόντος και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων του, ούτε συνεπάγεται οιαδήποτε μορφή συμβατικής δέσμευσης, ούτε αποτελεί συνολολογημένη ιδιότητα του προϊόντος. Ουδεμία ευθύνη της Bostik στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και εξάπιας αυτού μπορεί να γίνει δεκτή. Ο αγοραστής- χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η επιλογή του προϊόντος εκ μέρους του ουδόλως σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και περαιτέρω αναγνωρίζεται και αποδέχεται ότι αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εφαρμόζει το προϊόν με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Ο αγοραστής –χρήστης οφείλει να ενημερώνεται για το προϊόν και τη χρήση του από το σχετικό έγγραφο οδηγιών, καθώς και ιδίως να διενεργεί τις δικές του δοκιμές σχετικές με την καταλληλότητα και το σκοπό χρήσης, δεδομένου ότι μόνον εκείνος γνωρίζει τις ακριβείς ανά περίπτωση, συνθήκες εφαρμογής, υλικών κλπ. Η Bostik δεν φέρει καμία ευθύνη για ακατάλληλη χρήση ή/και εφαρμογή ή/και διάθεση του προϊόντος εκ μέρους των αγοραστών- χρηστών. Η Bostik δεν ευθύνεται για τις συνθήκες διακίνησης, αποθήκευσης και φύλαξης του προϊόντος. Όλες οι παραγγελίες του προϊόντος γίνονται δεκτές και διέπονται υπό τους εκάστοτε όρους της Bostik

περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Το παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά 30/1/2014.



Den Braven

Bostik Hellas SA
Μετσόβου 3, 183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
T +30 2104831140 | E info@bostik.gr

02-05-2024
06:48:07
CEST