

Τεχνικά Φυλλάδια

Zwaluw All-In-One Seal

Υψηλής ποιότητας επαγγελματικό και πολυχρηστικό υβριδικό σφραγιστικό με δυνατότητα βαφής για ελαστικούς αρμούς



Περιγραφή προϊόντος

Το All-In-One Seal είναι η ιδανική βαφόμενη λύση για εσωτερική και εξωτερική σφράγιση. Αυτό το προϊόν έχει πολλές χρήσεις, καθώς είναι ένα υβριδικό σφραγιστικό υψηλής ποιότητας. Ιδανικό για χρήση σε όλες σχεδόν τις επιφάνειες, αρμούς σύνδεσης και διαστολής καθώς επίσης και σε αρμούς υαλοπινάκων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Για γενική χρήση, εσωτερικά και εξωτερικά
- Πλήρως βαφόμενο με σχεδόν όλα τα χρώματα υδατικής και συνθετικής βάσης
- Ιδανικό σφραγιστικό για κατασκευές, χώρους υγιεινής και υαλοπίνακες
- Δεν διαβρώνει τα μέταλλα
- Δεν περιέχει διαλύτες και σιλικόνη
- Δεν δημιουργεί φουσκάλες και δεν συρρικνώνεται
- Υψηλή αντοχή σε UV, ακραίες καιρικές συνθήκες και νερό
- Εξαιρετικές ιδιότητες εφαρμογής, γρήγορη ωρίμανση
- Εξαιρετική πρόσφυση χωρίς την χρήση ασταριού
- Μόνιμα ελαστικό

Εφαρμογές

Το All-In-One Seal είναι ιδιαίτερα συμβατό με σχεδόν όλα τα χρώματα υδατικής και συνθετικής βάσης. Έχει υψηλή δυνατότητα ανάληψη κίνησης και εξαιρετική πρόσφυση στα περισσότερα υποστρώματα χωρίς την χρήση ασταριού ακόμα και εάν η επιφάνεια είναι ελαφρώς υγρή. Πολύ υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία, τις ακραίες καιρικές συνθήκες και τη διάβρωση από το νερό. Ουδέτερη ωρίμανση, σχεδόν άοσμο.

Οδηγίες χρήσης

Ο σχεδιασμός του αρμού θα έχει καθοριστικό ρόλο στο πως το υλικό θα ανταπεξέλθει στα φορτία που θα δημιουργηθούν κατά τις εναλλαγές της θερμοκρασίας περιβάλλοντος, ανεμοπιέσεων κλπ. Πρέπει να έχει το ανάλογο πλάτος με βάθος για να λειτουργήσει σωστά. Ως γενικός κανόνας και μέχρι τα 10 mm αρμού, η αναλογία είναι 1:1 με min βάθους τα 5 mm. Για αρμούς μεγαλύτερους από τα 10 mm η αναλογία είναι 1:2 με min βάθους τα 10 mm και max τα 15 mm. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τεχνικό μας τμήμα.

Πρόσθετη πληροφορία

Αντοχή στον παγετό κατά τη μεταφορά		Up to -15°C
Δημιουργία επιδερμίδας	DBTM 16	10 minutes @ +23°C/50% RH
Επιμήκυνση θραύσης	DIN 53504 S2	400%
Εφελκυστική αντοχή	DIN 53504 S2	1,00 N/mm²
Θερμοκρασία αντοχής		-40°C to +90°C
Θερμοκρασία εφαρμογής		+5°C to +40°C
Μέτρο ελαστικότητας 100 %	DIN 53504 S2	0,55 N/mm²
Μετακίνηση αρμού		25%
Πυκνότητα	ISO 1183-1	1,49 g/ml
Ροή	ISO 7390	< 2 mm
Σκληρότητα Shore-A	DIN 53505 3 sec.	30
Ταχύτητα εφαρμογής	Ø2,5 mm/ 6,3 bar	100-200 g/min.
Χημική βάση		Hybrid
Χρόνος ωρίμανσης	@ +23°C/50% RH	2-3 mm/24 hours

Αυτές οι τιμές είναι τυπικές ιδιότητες



Τεχνικά Φυλλάδια

Zwaluw All-In-One Seal

Υψηλής ποιότητας επαγγελματικό και πολυχρηστικό υβριδικό σφραγιστικό με δυνατότητα βαφής για ελαστικούς αρμούς

Περιορισμοί

- Δεν είναι κατάλληλο για PE, PP, PC, PMMA, PTFE, μαλακά πλαστικά, νεοπρένιο και ασφαλτικά υποστρώματα
- Δεν είναι κατάλληλο για τη φυσική πέτρα και καθρέφτες
- Δεν είναι κατάλληλο σε συνδυασμό με χλωριούχα (πισίνες)

Προετοιμασία και εφαρμογή

Θερμοκρασία εφαρμογής +5°C έως +40°C (ισχύει για περιβάλλον και υποστρώματα). Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, απαλλαγμένο από σαθρά τμήματα και λίπη. Απολυμάνετε λαδωμένα υποστρώματα με καθαριστικό Zwaluw Cleaner. Το All-In-One έχει εξαιρετική πρόσφυση στα περισσότερα μη πορώδη υποστρώματα χωρίς την χρήση ασταριού. Πορώδη υποστρώματα θέλουν επεξεργασία με Αστάρι B1. Πριν από την εφαρμογή ελέγχετε πάντα την πρόσφυση. Φινίρετε τον αρμό με Zwaluw Finisher.

Συμβατότητα με βαφές

Το All-In-One έχει εξαιρετική συμβατότητα με σχεδόν όλα τα χρώματα υδατικής και συνθετικής βάσης. Συνιστούμε να δοκιμάσετε τη συμβατότητα με το χρώμα πριν από την εφαρμογή. Εάν θα βάψετε το σφραγιστικό All-In-One (δεν είναι απαραίτητο), συνιστούμε ελαφρά λείανση του σφραγιστικού με Scotch-Brite. Για καλύτερα αποτελέσματα, συνιστούμε τη βαφή λίγες ημέρες μετά την εφαρμογή.

Καθαρισμός

Το φρέσκο υλικό και τα εργαλεία μπορούν να καθαριστούν με Zwaluw Cleaner. Το στεγνό υλικό μπορεί να αφαιρεθεί μόνο με μηχανικά μέσα. Τα χέρια μπορούν να καθαριστούν με μαντιλάκια καθαρισμού Zwaluw Wipes.

Χρώματα

- Γκρι
- Μαύρο
- Λευκό

Συσκευασία

- Φυσίγγιο

Για τεχνικές πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στη σελίδα του προϊόντος

Διάρκεια ζωής

Στην κλειστή αρχική συσκευασία μεταξύ +5°C και +25°C, η διάρκεια ζωής μέχρι 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο σε στεγνό μέρος.

Πιστοποιητικά

CE	EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM EN 15651-2: G-CC 25HM EN 15651-3: S XS2 EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25HM
GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission	Emicode EC1-R Plus
	KOMO

Υγεία & Ασφάλεια

Το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού πρέπει να διαβαστεί και να κατανοηθεί από τον χρήστη πριν την εφαρμογή. Είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα της Den Braven.

Ποιότητα & εγγύηση

Η Bostik εγγυάται ότι το προϊόν συμμορφώνεται, μέσα στο χρονικό όριο διάρκειας ζωής, με τις τεχνικές προδιαγραφές του.

Νομικές σημειώσεις

Οι πληροφορίες και γενικές υποδείξεις του παρόντος εγγράφου καθώς και των ηλεκτρονικών ή/και ψηφιακών εκδόσεων που αφορούν στην εφαρμογή και στη χρήση των προϊόντων της Bostik βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία σχετικά με την χρήση και εφαρμογή του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση οι υποδείξεις αυτές αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη αφενός μεν χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με τον σκοπό του και αφετέρου με την ασφαλή και κατάλληλη φύλαξη και αποθήκευση αυτού. Η Den Braven κατέβαλε κάθε προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος , δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για τις τυχόν παραλείψεις ή/και τις συνέπειες εκ της εφαρμογής και χρήσης του προϊόντος και δη εκ των διαφορετικών συνθηκών εφαρμογής, των υλικών, των υποστρωμάτων κλπ. Η Bostik δεν παρέχει οιαδήποτε εγγύηση σχετική με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητα ή τον σκοπό αγοράς και χρήσης του προϊόντος , ως εκ τούτου καμία απαίτηση κατά της Den Braven δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, γενικών υποδείξεων ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Το παρόν δεν αποτελεί , ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως οιαδήποτε μορφή εγγύησης του προϊόντος και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων του , ούτε συνεπάγεται οιαδήποτε μορφή συμβατικής δέσμευσης, ούτε αποτελεί συνομολογημένη ιδιότητα του προϊόντος. Ουδεμία ευθύνη της Bostik στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και εξαιτίας αυτού μπορεί να γίνει δεκτή. Ο αγοραστής- χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η επιλογή του προϊόντος εκ μέρους του ουδόλως σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και περαιτέρω αναγνωρίζεται και αποδέχεται ότι αποθηκεύει , χρησιμοποιεί και εφαρμόζει το προϊόν με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Ο αγοραστής –χρήστης οφείλει να ενημερώνεται για το προϊόν και τη χρήση του από το σχετικό έγγραφο οδηγιών , καθώς και ιδίως να διενεργεί τις δικές του δοκιμές σχετικές με την καταλληλότητα και το σκοπό χρήσης, δεδομένου ότι μόνον εκείνος γνωρίζει τις ακριβείς ανά περίπτωση, συνθήκες εφαρμογής, υλικών κλπ . Η Bostik δεν φέρει καμία ευθύνη για ακατάλληλη χρήση ή/και εφαρμογή ή/και διάθεση του προϊόντος εκ μέρους των αγοραστών- χρηστών. Η Bostik δεν ευθύνεται για τις συνθήκες διακίνησης , αποθήκευσης και φύλαξης του προϊόντος. Όλες οι παραγγελίες του προϊόντος γίνονται δεκτές και διέπονται υπό τους εκάστοτε όρους της Bostik περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Το παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά 30/1/2014.

Den Braven
Bostik Hellas SA
Μετσόβου 3, 183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
T +30 2104831140 | E info@bostik.gr