



Den Braven

Ficha de Datos Técnicos

Zwaluw Acryl Anti-Crack

Sellante acrílico único, que evita el resquebrajamiento de las pinturas



Descripción del Producto

Zwaluw Acryl Anti-Crack es un sellante elastoplástico de alta calidad basado en una dispersión acrílica, lo que permite que sea pintado con pinturas opacas o de alta dispersión sólida. Debido a esta composición única, el resquebrajado se reduce al mínimo.

Beneficios

- Se puede pintar con pinturas sintéticas y al agua
- Perfecta adherencia, aún en sustratos húmedos
- Reduce el resquebrajamiento y decoloración de la pintura
- Se puede usar en interiores y exteriores
- Prácticamente inodoro
- Fácil de aplicar
- Fácil de limpiar
- No corrosivo para metales

Aplicaciones

Zwaluw Acryl Anti-Crack ha sido especialmente desarrollado para sellar juntas de conexión entre marcos de ventanas de metal y madera y estructuras de hormigón y albañilería; juntas entre escalas y muros, entre concreto y elementos de cielo, entre muros y cielos, maderas en alféizares de ventanas y guardapolvos. Para rellenar grietas, agujeros de clavos y tornillos en paredes y cielos de madera, enlucido, yeso, albañilería, concreto, etc.

Método de aplicación

Una junta bien diseñada tiene un ancho suficiente como para poder resistir y absorber el movimiento entre materiales de construcción. La profundidad de la junta siempre debe estar en correcta relación con su ancho. Por regla general, para juntas de hasta 10 mm, la relación entre la profundidad de la junta y su ancho es de 1:1, con un mínimo de 5 mm de ancho y de profundidad. Para juntas de más de 10 mm de ancho, la profundidad es el ancho dividido por 3 más 6 mm. Para una completa sinopsis, ver nuestro boletín técnico TB 122013.

Información adicional

Alargamiento a la rotura	DIN 53505/ ISO 868	200%
Base		Acrylic dispersion
Densidad	ISO 1183-1	1,66 g/ml
Dureza Shore-A	DIN 53505 / ISO 868	40
Flujo	ISO 7390	< 2 mm
Formación de piel	DBTM 16	10 minutes @ +23°C/50% RH
Grado de aplicación	@ Ø3 mm/4 bar	260 g/min
Movimiento de la junta		7,5%
Módulo de elasticidad al 100 %	DIN 53504 S2	0,70 N/mm ²
Resistencia a la Escarcha durante el transporte		Up to -15°C
Resistencia a la temperatura		-20°C to +75°C
Resistencia a la tracción	DIN 53504	0,70 N/mm ²
Temperatura de aplicación		+5°C to +40°C
Tiempo de curado	@ +23°C/50% RH	2 mm/24 hrs

Estos son valores típicos

Limitaciones

- No es adecuado para la exposición continua al agua



Den Braven

Bostik Sealants Latin America
Avenida La Dehesa 1844 Oficina 602, 7690122 Lo Barnechea, Santiago de Chile
T +569.7266.8576 | E sac@bostik.com

19-05-2024
03:05:42
MDT



Den Braven

Ficha de Datos Técnicos

Zwaluw Acryl Anti-Crack

Sellante acrílico único, que evita el resquebrajamiento de las pinturas

- No es apropiado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos suaves, neopreno y superficies bituminosas
- Aplicaciones en exterior solo en condiciones de buen clima, seco y que mantenga estas condiciones por lo menos 5 horas después de la aplicación

Preparación de la superficie y acabado

Temperatura de aplicación +5°C hasta +40°C (aplica al medio ambiente y al sustrato). Todas las superficies deben estar limpias secas y libres de polvo, grasa y sustrato sólido. El sustrato debe limpiarse de toda partícula suelta, los sustratos porosos no necesitan estar absolutamente secos. Los sustratos muy porosos como: yeso, concreto aireado, piedra caliza, etc., se deben imprimir con una mezcla de 1 parte de Zwaluw Acryl Anti-Crack y 2 partes de agua. Se recomienda hacer pruebas de adherencia antes de aplicarlo. Terminar y pulir con agua.

Se puede pintar

Zwaluw Acryl Anti-Crack se puede pintar después de que el sellante este completamente seco. Excelente capacidad para ser pintado con pinturas al agua y sintéticas. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad con la pintura antes de su aplicación.

Limpieza

Las herramientas se deben lavar con agua después de usar. Las manos se pueden limpiar con Zwaluw Wipes y/o con agua y jabón.

Colores

- Blanco

Embalaje

- Cartucho

Para conocer las especificaciones del producto, consulte la página de detalles del producto

Vida Útil y Condiciones de Almacenamiento

Su vida útil es de hasta 18 meses después de la fecha de producción, almacenado en lugar seco, entre +5°C y +25°C y en su empaque original, sin abrir.

Certificaciones

	Emicode EC1 Plus
	EN 15651-1: F-EXT-INT 7.5P
	A+ French VOC Regulation

Instrucciones de seguridad e higiene

Se debe leer y comprender la ficha de salud y seguridad del producto. Estas están disponibles a requerimiento y a través del sitio web de Den Braven.

Garantía / Responsabilidad

Bostik garantiza que su producto cumple, dentro de su vida útil, con las especificaciones entregadas.

Renuncia

Toda la información contenida en el presente documento y en todas nuestras publicaciones (incluyendo las disponibles vía electrónica) se basa en nuestro conocimiento actual y en nuestra propia experiencia y es propiedad intelectual exclusiva de Bostik. Este documento no puede ser copiado, mostrado a terceros, reproducido, comunicado públicamente o utilizado en forma alguna sin un consentimiento por escrito de Bostik. La información técnica contenida en este documento sirve como indicación y no es exhaustiva. Bostik no será responsable por cualquier daño, ya sea directo o indirecto, provocados por errores editoriales, por documentos incompletos o incorrectos. Esto incluye pero no se limita a, errores o falta de exactitud dadas por cambios tecnológicos o cualquier estudio o investigación realizados desde la fecha de publicación de este documento y la fecha en la cual se adquiriera el producto. Bostik se reserva el derecho de enmendar el presente documento y otros documentos relacionados. Bostik no será responsable por daños, ya sean directos o indirectos, si el producto no es utilizado en la forma indicada en este documento. El usuario debe leer y comprender la información de este documento y de cualquier otro relacionados al producto antes de la utilización del mismo. El usuario es responsable de realizar todas las pruebas requeridas para asegurarse de que el producto es el adecuado para el uso para el cual se adquirió. No poseemos influencia en la forma en que se aplique el producto o las circunstancias relacionadas con tal evento durante su almacenamiento o transporte y no aceptaremos ninguna responsabilidad legal por daño. Todas las entregas se realizan de acuerdo a nuestros términos y condiciones generales y han sido archivadas y registradas en la Cámara Holandesa de Comercio.



Den Braven

Bostik Sealants Latin America
Avenida La Dehesa 1844 Oficina 602, 7690122 Lo Barnechea, Santiago de Chile
T +569.7266.8576 | E sac@bostik.com

19-05-2024
03:05:42
MDT