



Den Braven

Ficha de Datos Técnicos

Zwaluw Acryl Clear WT

Sellante acrílico transparente con base acuosa, que se puede pintar



Descripción del Producto

Zwaluw Acryl Clear WT es un sellante de alta calidad en base de dispersión acrílica. Después de la aplicación, debido a la evaporación del agua del sellante, el producto cura formando una sólida goma, transparente y plasto-elástica. Blanco durante la aplicación, transparente después de curado

Beneficios

- Transparente (blanco durante la aplicación)
- Se puede pintar con pinturas al agua y sintéticas
- Adherencia perfecta sin usar imprimante en la mayoría de los sustratos, aún en los ligeramente húmedos
- Casi inodoro
- Fácil de aplicar y de limpiar
- No es corrosivo para los metales

Aplicaciones

Zwaluw Acryl Clear WT ha sido especialmente desarrollado para sellar las juntas de conexión entre escalas, muros, cielos, guardapolvos y antepechos de ventanas. Para uso interior.

Método de aplicación

Una junta con las dimensiones correctas permite absorber los movimientos entre los materiales de construcción. La profundidad de la junta siempre debe estar en correcta relación con su ancho. Por regla general, para juntas de hasta 10 mm, la relación entre la

profundidad de la junta y su ancho es de 1:1, con un mínimo de 5 mm de ancho y de profundidad. Para juntas de más de 10 mm de ancho, la profundidad es igual al ancho dividido por 3, más 6 mm. Para mayor información, por favor, ver nuestro boletín técnico Dimensiones de juntas en la base de datos en nuestro sitio www.denbraven.com.

Información adicional

Alargamiento a la rotura	DIN 53505/ ISO 868	600%
Base		Acrylic dispersion
Densidad	ISO 1183-1	1,06 g/ml
Dureza Shore-A	DIN 53505 / ISO 868	30
Flujo	ISO 7390	< 2 mm
Formación de piel	DBTM 16	10 minutes @ +23°C/50% RH
Grado de aplicación	@ Ø3 mm/4 bar	1200 g/min
Módulo de elasticidad al 100 %	DIN 53504 S2	0,50 N/mm ²
Resistencia a la Escarcha durante el transporte		Up to -15°C
Resistencia a la temperatura		-20°C to +75°C
Resistencia a la tracción	DIN 53504	1,50 N/mm ²
Temperatura de aplicación		+5°C to +40°C
Tiempo de curado	@ +23°C/50% RH	2 mm/24 hours

Estos son valores típicos

Limitaciones

- No es apropiado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos suaves, neopreno y superficies bituminosas

Preparación de la superficie y acabado

Temperatura de aplicación: +5°C a +40°C (aplica al medioambiente y sustrato). Todos los sustratos deben ser compactos y estar limpios, secos y libres de grasa y polvo. Los sustratos se deben limpiar de todas las partículas sueltas; los sustratos absorbentes no requieren estar absolutamente secos. Los sustratos muy porosos, como yeso,



Den Braven

Bostik Sealants Latin America
Avenida La Dehesa 1844 Oficina 602, 7690122 Lo Barnechea, Santiago de Chile
T +569.7266.8576 | E sac@bostik.com

19-05-2024
02:03:18
MDT



Den Braven

Ficha de Datos Técnicos

Zwaluw Acryl Clear WT

Sellante acrílico transparente con base acuosa, que se puede pintar

concreto aireado, piedra caliza, etc. necesitan ser imprimados con una mezcla de 1 parte de Zwaluw Acryl Clear WT y 2 partes de agua. Probar siempre la adherencia antes de la aplicación. Terminar y pulir la junta con agua.

Se puede pintar

Zwaluw Acryl Clear WT se puede pintar después de que el sellante ha secado completamente. Durante el curado, el producto se contraerá, lo que puede provocar un resquebrajamiento de la pintura. Excelente comportamiento con pinturas al agua y sintéticas. Se puede producir resquebrajamiento al usar pinturas con alto contenido de agua. Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad con la pintura antes de la aplicación.

Limpieza

Las herramientas se deben limpiar con agua después de usar. Las manos se pueden limpiar con las toallitas Zwaluw Wipes y/o agua y jabón.

Colores

- Blanco
- Translúcido

Embalaje

- Cartucho

Para conocer las especificaciones del producto, consulte la página de detalles del producto

Vida Útil y Condiciones de Almacenamiento

Su vida útil es de hasta 18 meses después de la fecha de producción, almacenado en lugar seco, entre +5°C y +25°C y en su empaque original, sin abrir.

Certificaciones

	EN 15651-1: F-INT
---	-------------------

	A+ French VOC Regulation
---	--------------------------

Instrucciones de seguridad e higiene

Se debe leer y comprender la ficha de salud y seguridad del producto. Estas están disponibles a requerimiento y a través del sitio web de Den Braven.

Garantía / Responsabilidad

Bostik garantiza que su producto cumple, dentro de su vida útil, con las especificaciones entregadas.

Renuncia

Toda la información contenida en el presente documento y en todas nuestras publicaciones (incluyendo las disponibles vía electrónica) se basa en nuestro conocimiento actual y en nuestra propia experiencia y es propiedad intelectual exclusiva de Bostik. Este documento no puede ser copiado, mostrado a terceros, reproducido, comunicado públicamente o utilizado en forma alguna sin un consentimiento por escrito de Bostik. La información técnica contenida en este documento sirve como indicación y no es exhaustiva. Bostik no será responsable por cualquier daño, ya sea directo o indirecto, provocados por errores editoriales, por documentos incompletos o incorrectos. Esto incluye pero no se limita a, errores o falta de exactitud dadas por cambios tecnológicos o cualquier estudio o investigación realizados desde la fecha de publicación de este documento y la fecha en la cual se adquirió el producto. Bostik se reserva el derecho de enmendar el presente documento y otros documentos relacionados. Bostik no será responsable por daños, ya sean directos o indirectos, si el producto no es utilizado en la forma indicada en este documento. El usuario debe leer y comprender la información de este documento y de cualquier otro relacionados al producto antes de la utilización del mismo. El usuario es responsable de realizar todas las pruebas requeridas para asegurarse de que el producto es el adecuado para el uso para el cual se adquirió. No poseemos influencia en la forma en que se aplique el producto o las circunstancias relacionadas con tal evento durante su almacenamiento o transporte y no aceptaremos ninguna responsabilidad legal por daño. Todas las entregas se realizan de acuerdo a nuestros términos y condiciones generales y han sido archivadas y registradas en la Cámara Holandesa de Comercio.