



Den Braven

Better results through knowledge

Ficha de Datos Técnicos

Zwaluw Acryl-W

Sellante acrílico de alta calidad en base acuosa



Descripción del Producto

Zwaluw Acryl-W es un sellante acrílico de alta calidad en base de dispersión acrílica. Después de la aplicación, el producto cura para formar una goma plasto-elástica blanda, debido a la evaporación del agua del sellante.

Beneficios

- Excelente relación precio/calidad
- Se puede pintar con pinturas sintéticas y al agua
- Perfecta adherencia sin uso de imprimante en la mayoría de los sustratos, incluso en los ligeramente húmedos
- Para aplicación en interiores y exteriores
- Casi inodoro
- Fácil de aplicar y limpiar
- No corrosivo para los metales

Aplicaciones

Zwaluw Acryl-W ha sido desarrollado para sellar juntas de conexión entre escalas, muros, cielos rasos, guardapolvos, antepechos, marcos de ventana de madera y metal, concreto y albañilería.

Método de aplicación

Una junta con las dimensiones correctas es capaz de absorber los movimientos entre materiales de construcción. La profundidad de la junta siempre debe estar en correcta relación con su ancho. Por regla general, para juntas de hasta 10 mm, la relación entre la

profundidad de la junta y su ancho es de 1:1, con un mínimo de 5 mm de ancho y de profundidad. Para juntas de más de 10 mm de ancho, la profundidad es igual al ancho dividido por 3, más 6 mm. Para mayor información, consultar nuestro boletín técnico Dimensiones de junta, en la Base de datos o en nuestro sitio www.denbraven.com

Información adicional

Alargamiento a la rotura		240%
Base		Acrylic dispersion
Densidad	ISO 1183-1	1,71 g/ml
Dureza Shore-A	DIN 53505/ ISO 868	30
Flujo	ISO 7390	< 2mm
Formación de piel	DBTM 16	7 minutes @ +23°C/50% RH
Grado de aplicación	@ Ø3 mm/4 bar	800 g/min
Movimiento de la junta		12,5%
Módulo de elasticidad al 100 %	DIN 53504 S2	0,40 N/mm ²
Resistencia a la Escarcha durante el transporte		Up to -15°C
Resistencia a la temperatura		-20°C to +75°C
Resistencia a la tracción	DIN 53504	0,40 N/mm ²
Temperatura de aplicación		+5°C to +40°C

Estos son valores típicos

Limitaciones

- No es adecuado para la exposición continua al agua
- No es apropiado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos suaves, neopreno y superficies bituminosas
- *Aplicaciones en exterior solo en condiciones de buen clima, seco y que mantenga estas condiciones por lo menos 5 horas después de la aplicación

Preparación de la superficie y acabado

Temperatura de aplicación: +5°C a +40°C (ambiente y sustrato). Todos los sustratos deben estar limpios, secos, homogéneos y libres de grasa y polvo; se deben limpiar de todas las partículas sueltas.



Den Braven

Bostik Sealants Latin America
Avenida La Dehesa 1844 Oficina 602, 7690122 Lo Barnechea, Santiago de Chile
T +569.7266.8576 | E sac@bostik.com

19-05-2024
06:52:06
CEST



Den Braven

Better results through knowledge

Ficha de Datos Técnicos

Zwaluw Acryl-W

Sellante acrílico de alta calidad en base acuosa

No es necesario que los sustratos absorbentes estén absolutamente secos. Los sustratos muy porosos, como yeso, concreto aireado, piedra caliza, etc. deben imprimarse con una mezcla de 1 parte de Zwaluw Acryl-W y dos partes de agua. Siempre haga una prueba de adherencia antes de aplicar. Termine y pula la junta con agua.

Se puede pintar

Zwaluw Acryl-W se puede pintar después de que el sellante haya secado por completo. El producto se contrae durante el curado, lo que puede producir resquebrajamiento de la pintura. Excelente comportamiento con pinturas sintéticas y al agua. Una pintura con mucho contenido de agua puede crear resquebrajamiento. Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad con la pintura antes de aplicar.

Limpieza

Las herramientas se deben lavar con agua después de usar. Las manos pueden limpiarse con Zwaluw Wipes y/o agua y jabón.

Colores

- Blanco
- Brown Cafe
- Gris
- Almendra

Embalaje

- Cartucho

Para conocer las especificaciones del producto, consulte la página de detalles del producto

Vida Útil y Condiciones de Almacenamiento

Su vida útil es de hasta 18 meses después de la fecha de producción, almacenado en lugar seco, entre +5°C y +25°C y en su empaque original, sin abrir.

Certificaciones

	EMICODE EC1 Plus – very low emission
---	--------------------------------------

	EN 15651-1: F-EXT-INT 12.5P
	A+ French VOC Regulation

Instrucciones de seguridad e higiene

Se debe leer y comprender la ficha de salud y seguridad del producto. Estas están disponibles a requerimiento y a través del sitio web de Den Braven.

Garantía / Responsabilidad

Bostik garantiza que su producto cumple, dentro de su vida útil, con las especificaciones entregadas.

Renuncia

Toda la información contenida en el presente documento y en todas nuestras publicaciones (incluyendo las disponibles vía electrónica) se basa en nuestro conocimiento actual y en nuestra propia experiencia y es propiedad intelectual exclusiva de Bostik. Este documento no puede ser copiado, mostrado a terceros, reproducido, comunicado públicamente o utilizado en forma alguna sin un consentimiento por escrito de Bostik. La información técnica contenida en este documento sirve como indicación y no es exhaustiva. Bostik no será responsable por cualquier daño, ya sea directo o indirecto, provocados por errores editoriales, por documentos incompletos o incorrectos. Esto incluye pero no se limita a, errores o falta de exactitud dadas por cambios tecnológicos o cualquier estudio o investigación realizados desde la fecha de publicación de este documento y la fecha en la cual se adquiere el producto. Bostik se reserva el derecho de enmendar el presente documento y otros documentos relacionados. Bostik no será responsable por daños, ya sean directos o indirectos, si el producto no es utilizado en la forma indicada en este documento. El usuario debe leer y comprender la información de este documento y de cualquier otro relacionados al producto antes de la utilización del mismo. El usuario es responsable de realizar todas las pruebas requeridas para asegurarse de que el producto es el adecuado para el uso para el cual se adquirió. No poseemos influencia en la forma en que se aplique el producto o las circunstancias relacionadas con tal evento durante su almacenamiento o transporte y no aceptaremos ninguna responsabilidad legal por daño. Todas las entregas se realizan de acuerdo a nuestros términos y condiciones generales y han sido archivadas y registradas en la Cámara Holandesa de Comercio.