Ficha de Datos Técnicos

Zwaluw Montagefix High Grip

Adhesivo versátil de alta adherencia en base a dispersión

Descripción del Producto

Zwaluw Montagefix High Grip Es un adhesivo versátil a base de dispersión acrílica con alta adhesividad inicial. El adhesivo cura debido a la evaporación del agua para formar un enlace fuerte y duradero.

Beneficios

- Sólida adherencia
- Libre de solventes
- Apropiado para pegar EPS y XPS
- Se puede pintar con pinturas sintéticas y al agua
- Perfecta adherencia sin uso de imprimante en la mayoría de los sustratos, aún en aquellos ligeramente húmedos
- Prácticamente inodoro
- Fácil de aplicar y limpiar
- No corrosivo para metales

Aplicaciones

Zwaluw Montagefix High Grip ha sido especialmente desarrollado para pegar madera, madera aglomerada, madera prensada y uPVC sobre albañilería, piedra o concreto. También es apropiado para pegar adornos y elementos decorativos de EPS y XPS. Para uso en interiores.

Método de aplicación

Se recomienda realizar pruebas de adherencia antes de la aplicación. Para los mejores resultados al menos una de las dos superficies necesita ser porosa. Aplicaciones del panel: - Aplicar Zwaluw Montagefix High Grip en perlas de 6mm a 5cm del borde y aproximadamente 20 a 40 cm de distancia. - Presione el panel firmemente contra la pared. Es posible que se necesite apoyo durante un máximo de 24 horas. Tableros, zócalos y otras aplicaciones: - Aplicar el adhesivo por igual en puntos o rayas de 20 cm de distancia. - El material debe ponerse en su lugar moviéndolo ligeramente y aplicando una presión uniforme. - Finalmente presione firmemente. - Puede ser necesario algún apoyo hasta 24 horas.

Informacion adicional

Base		Acrylic dispersion
Densidad	ISO 1183-1	1,30 g/ml
Flujo	ISO 7390	< 2 mm
Grado de aplicación	@ Ø3 mm/4 bar	1000 g/min
Resistencia a la Escarcha durante el transporte		Up to - 15°C
Resistencia a la temperatura		-20°C to +75°C
Temperatura de aplicacion		+5°C to +40°C
Tiempo abierto	@ +23°C/50% RH	5-10 minutes
Tiempo de curado	@ +23°C/50% RH	1 day
Uso		400-600g/m2

Estos son valores tipicos

Limitaciones

- No es apropiado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos suaves, neopreno y superficies bituminosas
- No es adecuado para la exposición continua al agua

Preparación de la superficie y acabado

Temperatura de aplicación +5°C hasta +40°C (se aplica al medio ambiente y sustratos). Todos los sustratos deben ser sólidos, limpios, secos y libres de grasa y polvo. Los sustratos a limpiar de

Ficha de Datos Técnicos

Zwaluw Montagefix High Grip

Adhesivo versátil de alta adherencia en base a dispersión

todas las partículas sueltas, los sustratos absorbentes no requieren estar completamente secos. Los sustratos muy porosos como: yeso, hormigón, piedra caliza, etc. necesitan ser cebados con una mezcla de 1 parte de Zwaluw Montagefix High Grip y 2 partes de agua. Siempre pruebe la adherencia antes de la aplicación.

Se puede pintar

Zwaluw Montagefix High Grip se puede pintar después de que el sellante esté completamente seco. El producto se contrae durante el curado, lo que podría agrietar la pintura. Excelente para ser pintado con pinturas sintéticas y al agua. Las pinturas con base muy acuosa pueden causar agrietamiento. Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad con la pintura antes de su aplicación.

Limpieza

Las herramientas se deben limpiar con agua después de usarlas. Las manos se pueden limpiar con Zwaluw Wipes y/o con agua y jabón.

Colores

- Blanco

Embalaje

- Cartucho

Para conocer las especificaciones del producto, consulte la página de detalles del producto

Vida Útil y Condiciones de Almacenamiento

Su vida útil es de hasta 18 meses después de la fecha de producción, almacenado en lugar seco, entre +5°C y +25°C y en su empaque original, sin abrir.

Certificaciones

A+	A+ French VOC Regulation

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission	Emicode EC1 Plus

Instrucciones de seguridad e higiene

Se debe leer y comprender la ficha de salud y seguridad del producto. Estas están disponibles a requerimiento y a través del sitio web de Den Braven.

Garantía / Responsabilidad

Bostik garantiza que su producto cumple, dentro de su vida útil, con las especificaciones entregadas.

Renuncia

Toda la información contenida en el presente documento y en todas nuestras publicaciones (incluyendo las disponibles vía electrónica) se basa en nuestro conocimiento actual y en nuestra propia experiencia y es propiedad intelectual exclusiva de Bostik. Este documento no puede ser copiado, mostrado a terceros, reproducido, comunicado públicamente o utilizado en forma alguna sin un consentimiento por escrito de Bostik. La información técnica contenida en este documento sirve como indicación y no es exhaustiva. Bostik no será responsable por cualquier daño, ya sea directo o indirecto, provocados por errores editoriales, por documentos incompletos o incorrectos. Esto incluye pero no se limita a, errores o falta de exactitud dadas por cambios tecnológicos o cualquier estudio o investigación realizados desde la fecha de publicación de este documento y la fecha en la cual se adquiera el producto. Bostik se reserva el derecho de enmendar el presente documento y otros documentos relacionados. Bostik no será responsable por daños, ya sean directos o indirectos, si el producto no es utilizado en la forma indicada en este documento. El usuario debe leer y comprender la información de este documento y de cualquier otro relacionados al producto antes de la utilización del mismo. El usuario es responsable de realizar todas las pruebas requeridas para asegurarse de que el producto es el adecuado para el uso para el cual se adquirió. No poseemos influencia en la forma en que se aplique el producto o las circunstancias relacionadas con tal evento durante su almacenamiento o transporte y no aceptaremos ninguna responsabilidad legal por daño. Todas las entregas se realizan de acuerdo a nuestros términos y condiciones generales y han sido archivadas y registradas en la Cámara Holandesa de Comercio.