



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Ficha de Datos Técnicos

Zwaluw Acryl-1001U

Sellante de dispersión acrílico de alta calidad



Descripción del Producto

Zwaluw Acryl-1001U es un sellante plasto elástico que se basa en una dispersión acrílica. Luego de la aplicación el producto forma una suave goma plasto elástica a través de la humectación en la evaporación del sellante.

Beneficios

- Pintable con pinturas al agua y sintéticas
- Adhesión perfecta con uso de primer, aún en sustratos húmedos
- Utilización Interior y exterior*
- Casi inoloro
- Fácil de aplicar y de limpiar
- No corrosivo en metales

Aplicaciones

Zwaluw Acryl-1001U ha sido especialmente desarrollado para sellar uniones entre marcos de ventanas ya sean de metal o madera, así como también concreto y ladrillo. Las uniones en escaleras y paredes, entre murallas y cielo, cenefas bordes de ventanas y guardapolvos.

Método de aplicación

Una unión bien diseñada debería tener suficiente ancho para tomar y absorber el movimiento de los elementos de construcción adyacentes. La profundidad de la unión siempre debe estar en correcta relación con su ancho. Una regla general para el ratio de la

profundidad al ancho es de : 1:1 hasta 10 mm de ancho, con un mínimo de 5 mm en ancho y profundidad para uniones más anchas que 10 mm la profundidad de la unión debería ser el ancho de la unión dividido por 3+6 mm – Con una profundidad máxima de 15 mm. Para más información visite nuestro sitio o contacte al representante de Den Braven más próximo.

Informacion adicional

Alargamiento a la rotura	DIN 53505/ ISO 868	200%
Base		Acrylic dispersion
Densidad	ISO 1183-1	1,71 g/ml
Dureza Shore-A	DIN 53505/ ISO 868	30
Flujo	ISO 7390	< 2mm
Formación de piel	DBTM 16	5 minutes @ +23°C/50% RH
Grado de aplicación	@ Ø3 mm/4 bar	450 g/min
Movimiento de la junta		7,5%
Módulo de elasticidad al 100 %	DIN 53504 S2	0,3 N/mm ²
Resistencia a la Escarcha durante el transporte		Up to -15°C
Resistencia a la temperatura		-20°C to +75°C
Resistencia a la tracción	DIN 53504 S2	0,3 N/mm ²
Temperatura de aplicacion		+5°C to +40°C

Estos son valores típicos

Limitaciones

- No es adecuado para la exposición continua al agua
- No es apropiado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos suaves, neopreno y superficies bituminosas

Preparación de la superficie y acabado

Temperatura de aplicación +5°C a +40°C (aplica al medio ambiente y al sustrato). Todas las superficies deben estar limpias secas y libres de polvo grasa y sustrato sólido. El sustrato debe limpiarse y quedar libre de partículas sueltas, los sustratos porosos no



Den Braven

Bostik Sealants Latin America
Avenida La Dehesa 1844 Oficina 602, 7690122 Lo Barnechea, Santiago de Chile
T +569.7266.8576 | E sac@bostik.com

17-05-2024
08:48:00
CEST



Den Braven

Better results through knowledge

Ficha de Datos Técnicos

Zwaluw Acryl-1001U

Sellante de dispersión acrílico de alta calidad

requieren estar absolutamente secos. Los substratos muy porosos tales como: yeso concreto aireado, calizos, etc, requieren utilizar como base un primer con una mezcla de 1 parte de Zwaluw Acryl-1001U por 2 partes de agua. Se recomienda una prueba de adhesión antes de la aplicación final. Terminaciones y emparejo con agua.

Se puede pintar

Zwaluw Acryl-1001U es pintable estando el sellante completamente seco. Durante el curado del producto este se encogerá lo cual puede causar el agrietado de la pintura. Es completamente pintable con pinturas sintéticas y al agua.

Limpieza

Las herramientas deben ser lavadas con agua luego de ser utilizadas. Las manos pueden limpiarse con las toallitas Zwaluw Wipes y/o con agua y jabón.

Colores

- Blanco
- Negro

Embalaje

- Cartucho

Para conocer las especificaciones del producto, consulte la página de detalles del producto

Vida Útil y Condiciones de Almacenamiento

Su vida útil es de hasta 12 meses después de la fecha de producción, almacenado en lugar seco, entre +5°C y +25°C y en su empaque original, sin abrir.

Certificaciones

	EN 15651-1: F-EXT-INT 7.5P
--	----------------------------

	A+ French VOC Regulation
	EMICODE EC1 Plus – very low emission

Instrucciones de seguridad e higiene

Se debe leer y comprender la ficha de salud y seguridad del producto. Estas están disponibles a requerimiento y a través del sitio web de Den Braven.

Garantía / Responsabilidad

Bostik garantiza que su producto cumple, dentro de su vida útil, con las especificaciones entregadas.

Renuncia

Toda la información contenida en el presente documento y en todas nuestras publicaciones (incluyendo las disponibles vía electrónica) se basa en nuestro conocimiento actual y en nuestra propia experiencia y es propiedad intelectual exclusiva de Bostik. Este documento no puede ser copiado, mostrado a terceros, reproducido, comunicado públicamente o utilizado en forma alguna sin un consentimiento por escrito de Bostik. La información técnica contenida en este documento sirve como indicación y no es exhaustiva. Bostik no será responsable por cualquier daño, ya sea directo o indirecto, provocados por errores editoriales, por documentos incompletos o incorrectos. Esto incluye pero no se limita a, errores o falta de exactitud dadas por cambios tecnológicos o cualquier estudio o investigación realizados desde la fecha de publicación de este documento y la fecha en la cual se adquiere el producto. Bostik se reserva el derecho de enmendar el presente documento y otros documentos relacionados. Bostik no será responsable por daños, ya sean directos o indirectos, si el producto no es utilizado en la forma indicada en este documento. El usuario debe leer y comprender la información de este documento y de cualquier otro relacionados al producto antes de la utilización del mismo. El usuario es responsable de realizar todas las pruebas requeridas para asegurarse de que el producto es el adecuado para el uso para el cual se adquirió. No poseemos influencia en la forma en que se aplique el producto o las circunstancias relacionadas con tal evento durante su almacenamiento o transporte y no aceptaremos ninguna responsabilidad legal por daño. Todas las entregas se realizan de acuerdo a nuestros términos y condiciones generales y han sido archivadas y registradas en la Cámara Holandesa de Comercio.