



Den Braven

## Ficha Técnica

### Den Braven Gunfoam B2

Espuma de poliuretano B2 para pistola



#### Descripción del Producto

Espuma de poliuretano 2 componente para el relleno, sellado y aislamiento en juntas de construcción. Cura por contacto con la humedad del aire y de la superficie. Excelentes propiedades de aislamiento térmico y acústico. Resiste la humedad. Asegura una buena estabilidad y flexibilidad entre superficies. Permite dosificar la cantidad de espuma necesaria, a través del regulador de caudal de la pistola. No descuelga.

#### Beneficios

- Rápido tiempo de corte
- Expansión controlada
- Excelente capacidad de aislamiento

#### Aplicaciones

Fijación de marcos de puertas y ventanas, capialzados, puertas, ventanas, persianas, etc. Relleno de huecos o cavidades, en zonas de paso de canalización. Asilamiento de sistemas de agua, ventilación. Sellado y relleno de cavidades en cubiertas. Buena adherencia al cemento, mortero, yeso, cerámica, madera, acero, metal, etc.

#### Método de aplicación

La temperatura mínima de aplicación debe ser entre +5°C (temperatura ideal +20°C). Enrosca cuidadosamente el envase en la pistola, agitar entre 20 a 30 veces antes de su aplicación. Invertir el envase y apretar el gatillo de la pistola. Ajustar el regulador de

caudal de la pistola a las necesidades de cada aplicación. Rellenar el 50% de la cavidad o hueco a rellenar. Aplicar en juntas con un ancho inferior a 400 mm de ancho y 50 mm de profundidad. Juntas con un ancho superior se deben rellenar en aplicaciones con intervalos de 20 minutos entre sí. Humedecer cada aplicación con ayuda de un pulverizador. Las aplicaciones verticales, se efectuaran de abajo hacia arriba. Los envases se deben transportar siempre en vertical, según esta indicado en la caja. Después de la curación total, cortar el sobrante con un cúter o chuchillo.

#### Informacion adicional

Aislamiento acústico de una junta		61 dB
Base		Polyurethane
Comportamiento al fuego		B2
Conductividad térmica		30-35 mW/m.K
Células cerradas		± 70%
Densidad		15-20 kg/m3
Hora de Corte	EN 17333-3	40-60 minutes
Rendimiento total de espuma	EN 17333-1	750 ml = 40-45 liter
Resistencia a la temperatura		-40°C to +90°C
Tack free time	EN 17333-3	8-12 minutes
Temperatura de aplicacion		+5°C to +35°C
Tiempo de curado		60-80 minutes

*Estos son valores tipicos*

#### Limitaciones

- No es apropiado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos suaves, neopreno y superficies bituminosas
- No es adecuado para la carga permanente de agua. No es adecuado para el uso (por ejemplo, relleno) en cavidades con humedad insuficiente

#### Preparación de la superficie y acabado

Las superficies se deben encontrar limpias y desengrasadas. Humedecer las juntas a rellenar antes de su aplicación. Proteger las áreas de alrededor con papel o plástico protector, para evitar manchar. Las eventuales salpicaduras de la espuma fresca, se



Den Braven

Bostik S.A - Spain  
Stravinsky, 12, 08191 Rubi, Barcelona  
T +34 935 86 02 00 | E [asistenciatecnica@bostik.com](mailto:asistenciatecnica@bostik.com)

18-05-2024  
06:55:36  
CEST



Den Braven

Better results through knowledge

## Ficha Técnica

### Den Braven Gunfoam B2

Espuma de poliuretano B2 para pistola

pueden eliminar con Den Braven Limpieza de Espuma PU. Después de su curación, la espuma solo puede ser eliminada mecánicamente. Aplicar una pintura o revestimiento protector sobre la espuma, para proteger de los rayos UV.

#### Se puede pintar

La espuma de poliuretano de pistola puede ser pintada, se puede cubrir con un revestimiento con yeso.

#### Limpieza

El producto no curado y las herramientas, se pueden limpiar con Den Braven Limpieza de Espuma PU. Después de su curación, el producto solo puede ser eliminado mecánicamente. Las manos se deben limpiar con Zwalue toallitas limpiadoras.

#### Colores

- Beige

#### Embalaje

- Aerosol

*Para conocer las especificaciones del producto, consulte la página de detalles del producto*

#### Vida Útil y Condiciones de Almacenamiento

En el envase original sin abrir entre +5°C y +25°C, vida útil hasta 18 meses después de la fecha de producción, almacenado en un lugar seco.

#### Certificaciones

	DIN 4102-1 Reaction to fire DIN 4034 Water resistance DIN 18542 Air Permeability DIN 12354-3 Joint Sound Insulation
	A+ French VOC Regulation

#### Instrucciones de seguridad e higiene

La ficha de Salud & Seguridad debe ser leída y entendida antes de utilizar el producto. Esta ficha se encuentra disponible a requerimiento a través de la página web de Den Braven.

#### Garantía / Responsabilidad

Den Braven garantiza que su producto cumple, dentro de su vida útil especificada con todas sus especificaciones.

#### Renuncia

Toda la información contenida en el presente documento y en todas nuestras publicaciones (incluyendo las disponibles vía electrónica) se basa en nuestro conocimiento actual y en nuestra propia experiencia y es propiedad intelectual exclusiva de Bostik. Este documento no puede ser copiado, mostrado a terceros, reproducido, comunicado públicamente o utilizado en forma alguna sin un consentimiento por escrito de Bostik. La información técnica contenida en este documento sirve como indicación y no es exhaustiva. Bostik no será responsable por cualquier daño, ya sea directo o indirecto, provocados por errores editoriales, por documentos incompletos o incorrectos. Esto incluye pero no se limita a, errores o falta de exactitud dadas por cambios tecnológicos o cualquier estudio o investigación realizados desde la fecha de publicación de este documento y la fecha en la cual se adquiriera el producto. Bostik se reserva el derecho de enmendar el presente documento y otros documentos relacionados. Bostik no será responsable por daños, ya sean directos o indirectos, si el producto no es utilizado en la forma indicada en este documento. El usuario debe leer y comprender la información de este documento y de cualquier otro relacionados al producto antes de la utilización del mismo. El usuario es responsable de realizar todas las pruebas requeridas para asegurarse de que el producto es el adecuado para el uso para el cual se adquirió. No poseemos influencia en la forma en que se aplique el producto o las circunstancias relacionadas con tal evento durante su almacenamiento o transporte y no aceptaremos ninguna responsabilidad legal por daño. Todas las entregas se realizan de acuerdo a nuestros términos y condiciones generales y han sido archivadas y registradas en la Cámara Holandesa de Comercio.