



Den Braven

Ficha Técnica

Den Braven Cimento Rapido

Cemento rápido para reparación de juntas



Descripción del Producto

Den Braven Cimento Rapido cemento rápido en cartucho, listo para aplicar. Fácil aplicación con pistola de silicona estándar. Tiene una textura idéntica a la del cemento, permitiendo un acabado muy similar al mortero tradicional.

Beneficios

- Listo para aplicar
- Permite la realización de un trabajo limpio
- Tiene una mayor flexibilidad que el mortero ayudando a prevenir grietas
- Resistente a los rayos UV y las condiciones climáticas (después de curado)
- Buena adherencia a la mayoría de superficies
- No provoca manchas
- Se puede pintar después de la formación de la película (dos horas después de su aplicación)
- Prácticamente inodoro
- Puede ser lijado y pulido para un acabado más liso
- No corrosivo para los metales

Aplicaciones

Reparación de grietas y agujeros en las paredes de mampostería, bloques de cemento y juntas dañadas (ausencia total de mortero o con signos visibles de desgaste). Juntas estáticas en los paseos.

Rellenado y sellado de cavidades alrededor de las ventanas o entre las paredes y aleros de los techos. Reparación de listones de cemento. Reparación de agujeros causados por el paso de los tubos. No está destinado a superficies exteriores horizontales expuestas a la intemperie.

Método de aplicación

Información adicional

Base		Acrylic dispersion
Contracción		5%
Densidad	ISO 1183-1	1,66 g/ml
Dureza Shore-A	DIN 53505	80
Flujo	ISO 7390	< 2mm
Resistencia a la Escarcha durante el transporte		Up to -15°C
Temperatura de aplicación		+5°C to +40°C

Estos son valores típicos

Limitaciones

- No es adecuado para la exposición continua al agua
- No es apropiado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos suaves, neopreno y superficies bituminosas
- *Aplicaciones exteriores solamente en buenas condiciones de tiempo seco durante al menos 5 horas después de la aplicación
- No es adecuado para juntas de movimiento

Preparación de la superficie y acabado

Aplicar a una temperatura comprendida entre +5°C y +40°C (temperatura ambiente y de la superficies). Las superficies deben estar bien limpias, desengrasadas. La superficie debe estar totalmente exenta de partículas sueltas o en proceso de ruptura. Las superficies muy porosas, tales como placas de yeso, cemento arenado, cal, etc. debe ser previamente tratadas con imprimación constituido por una parte de Cimento Rapido y dos partes de agua. Son siempre recomendables pruebas previas de adherencia. Inmediatamente después de la aplicación del Cimento Rapido, debe ser utilizada una espátula adecuada para presionar el producto dentro de la junta. La falta de este procedimiento hará que el producto



Den Braven

Bostik S.A - Spain
Stravinsky, 12, 08191 Rubí, Barcelona
T +34 935 86 02 00 | E asistenciatecnica@bostik.com

18-05-2024
18:04:53
MDT



Den Braven

Ficha Técnica

Den Braven Cimento Rapido

Cemento rápido para reparación de juntas

no se mantenga firme dentro la cavidad que se rellene. Con la ayuda de un pincel, realizar ligeros a lo largo de todo el cordón aplicado, con el fin de obtener la rugosidad y acabado característico del cemento. No aplicar durante las horas de mayor calor. Retirar el exceso con la ayuda de una esponja húmeda durante los 5-10 minutos después de su aplicación. Cimento Rapido oscurece ligeramente durante el proceso de curado. Durante la aplicación, utilizar siempre la boquilla en "V", suministrada junto con el envase.

Se puede pintar

Den Braven Cimento Rapido is paintable after full drying of sealant. During curing product will show shrinkage, which can cause cracking of the paint. Excellent paintable with water based and synthetic paints. Painting with high filled water based paints can create cracking. Recommend to test compatability with paint prior to application.

Limpieza

Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de la aplicación. Lávese las manos con Zwaluw toallitas de limpieza.

Colores

- Gris Hormigón

Embalaje

- Cartucho

Para conocer las especificaciones del producto, consulte la página de detalles del producto

Vida Útil y Condiciones de Almacenamiento

En el envase original sin abrir entre +5°C y +25°C, vida útil hasta 12 meses después de la fecha de producción, almacenado en un lugar seco.

Certificaciones

	A+ French VOC Regulation
---	--------------------------

Instrucciones de seguridad e higiene

Se debe leer y comprender la ficha de salud y seguridad del producto. Estas están disponibles a requerimiento y a través del sitio web de Den Braven.

Garantía / Responsabilidad

Bostik garantiza que su producto cumple, dentro de su vida útil, con las especificaciones entregadas.

Renuncia

Toda la información contenida en el presente documento y en todas nuestras publicaciones (incluyendo las disponibles vía electrónica) se basa en nuestro conocimiento actual y en nuestra propia experiencia y es propiedad intelectual exclusiva de Bostik. Este documento no puede ser copiado, mostrado a terceros, reproducido, comunicado públicamente o utilizado en forma alguna sin un consentimiento por escrito de Bostik. La información técnica contenida en este documento sirve como indicación y no es exhaustiva. Bostik no será responsable por cualquier daño, ya sea directo o indirecto, provocados por errores editoriales, por documentos incompletos o incorrectos. Esto incluye pero no se limita a, errores o falta de exactitud dadas por cambios tecnológicos o cualquier estudio o investigación realizados desde la fecha de publicación de este documento y la fecha en la cual se adquiriera el producto. Bostik se reserva el derecho de enmendar el presente documento y otros documentos relacionados. Bostik no será responsable por daños, ya sean directos o indirectos, si el producto no es utilizado en la forma indicada en este documento. El usuario debe leer y comprender la información de este documento y de cualquier otro relacionados al producto antes de la utilización del mismo. El usuario es responsable de realizar todas las pruebas requeridas para asegurarse de que el producto es el adecuado para el uso para el cual se adquirió. No poseemos influencia en la forma en que se aplique el producto o las circunstancias relacionadas con tal evento durante su almacenamiento o transporte y no aceptaremos ninguna responsabilidad legal por daño. Todas las entregas se realizan de acuerdo a nuestros términos y condiciones generales y han sido archivadas y registradas en la Cámara Holandesa de Comercio.

Better
results
through
knowledge