



Den Braven

Ficha Técnica



Tectane Adhesivo de contacto en spray AS 470



Descripción del Producto

Spray adhesivo AS 470 está indicado para pequeños pegados en el sector del automóvil, bricolaje, modelismo, decoración y trabajos manuales genéricos. Spray adhesivo multifunción, indicado para el pegado inmediato de elementos ligeros.

Beneficios

- Aplicación simple, rápida y limpia
- Adherencia instantánea
- Multifunción
- El formato spray, permite una aplicación uniforme y equilibrada del adhesivo
- Válvula ajustable

Aplicaciones

Papel, cartón, madera, chapa de madera. Corcho, piel, textiles, espuma. Poliestireno. Caucho. Películas de plástico (Excepto PVC y PE). Montaje y decoración de stand. Bricolaje y manualidades.

Método de aplicación

Agitar intensamente antes de la aplicación. Las superficies a unir deben estar libres de grasa y polvo y deben estar rugosas (¡se debe eliminar el polvo de molienda!). Para sustratos absorbentes (madera, fieltro, etc.), se debe aumentar la tasa de aplicación. Distancia de pulverización de unos 20-25 cm. Para la unión por contacto, el adhesivo debe aplicarse por separado en ambas partes.

Dependiendo de la temperatura ambiente y el grosor de la capa, el adhesivo debe secarse durante 5 a 15 minutos. Luego, las partes se juntan y se presionan. Una corrección posterior es apenas posible. Para la unión del conjunto, las dos partes también se proporcionan por separado con adhesivo. Después de un breve tiempo de evaporación, las piezas se unen con adhesivo todavía húmedo. Las correcciones están aquí, dependiendo de las propiedades del material, por un tiempo aún más largo posible. El enlace debe permanecer descargado hasta que el adhesivo se haya unido completamente (aproximadamente 24 horas). Para evitar un posible bloqueo de la boquilla, gire la lata después del uso y rocíe hasta que no quede más adhesivo en la boquilla. Nota: La idoneidad del adhesivo, junto con los diferentes sustratos, debe aclararse mediante pruebas preliminares.

Informacion adicional

Base	Adhesive solution based on synthetic rubber and resin in a hydrocarbon/ ketone solvent blend
Rango de Temperatura_c	-25°C to +45°C
Temperatura de aplicacion	+5°C to +35°C
Tiempo de curado	Adhesive becomes tacky in 1 to 3 minutes and should be bonded within 10 to 20 minutes. Adhesive remains 'wet' for 15 to 25 minutes.

Estos son valores tipicos

Limitaciones

Preparación de la superficie y acabado

Limpieza



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Ficha Técnica

Tectane Adhesivo de contacto en spray

AS 470

Colores

- Incoloro

Embalaje

- Box

Para conocer las especificaciones del producto, consulte la página de detalles del producto

Vida Útil y Condiciones de Almacenamiento

En el envase original sin abrir entre +5°C y +25°C, vida útil hasta 12 meses después de la fecha de producción, almacenado en un lugar seco.

Instrucciones de seguridad e higiene

La ficha de Salud & Seguridad debe ser leída y entendida antes de utilizar el producto. Esta ficha se encuentra disponible a requerimiento a través de la página web de Den Braven.

Garantía / Responsabilidad

Bostik garantiza que su producto cumple, dentro de su vida útil especificada con todas sus especificaciones.

Renuncia

Toda la información contenida en el presente documento y en todas nuestras publicaciones (incluyendo las disponibles vía electrónica) se basa en nuestro conocimiento actual y en nuestra propia experiencia y es propiedad intelectual exclusiva de Bostik. Este documento no puede ser copiado, mostrado a terceros, reproducido, comunicado públicamente o utilizado en forma alguna sin un consentimiento por escrito de Bostik. La información técnica contenida en este documento sirve como indicación y no es exhaustiva. Bostik no será responsable por cualquier daño, ya sea directo o indirecto, provocados por errores editoriales, por documentos incompletos o incorrectos. Esto incluye pero no se limita a, errores o falta de exactitud dadas por cambios tecnológicos o cualquier estudio o investigación realizados desde la fecha de publicación de este documento y la fecha en la cual se adquiriera el producto. Bostik se reserva el derecho de enmendar el presente documento y otros documentos relacionados. Bostik no será responsable por daños, ya sean directos o indirectos, si el producto no es utilizado en la forma indicada en este documento. El usuario debe leer y comprender la información de este documento y de cualquier otro relacionados al producto antes de la utilización del mismo. El usuario es responsable de realizar todas las pruebas requeridas para asegurarse de que el producto es el adecuado para el uso para el cual se adquirió. No poseemos influencia en la forma en que se aplique el producto o las circunstancias relacionadas con tal evento durante su almacenamiento o transporte y no aceptaremos ninguna responsabilidad legal por daño. Todas las entregas se realizan de acuerdo a nuestros términos y condiciones generales y han sido archivadas y registradas en la Cámara Holandesa de Comercio.



Den Braven

Bostik S.A - Spain
Stravinsky, 12, 08191 Rubi, Barcelona
T +34 935 86 02 00 | E asistenciatecnica@bostik.com

19-05-2024
21:48:03
CEST