



Den Braven

Ficha Técnica

Tectane Imprimación Roja RP 237



Descripción del Producto

Pistola profesional neumática Ideal para la aplicación de selladores de alta viscosidad. Realiza juntas perfectas, sin roturas.

Beneficios

- Permite una capa protectora no abrasiva ni porosa
- Admite pintura
- Resiste la corrosión
- Resiste el agua, agua salada, petróleo, y a la mayoría de los agentes químicos.
- Resiste a temperaturas hasta +140°C (en cortos periodos de tiempo)
- No contiene plomo o ácidos
- No es toxico

Aplicaciones

Unidades de producción de vehículos: Revestimiento y reparación de piezas, carrocerías, remolques, etc. Sector construcción: Maquinas y equipamiento de construcción, sector minero, construcción de puentes y construcción de vías y autovías, estaciones eléctricas y maquinaria de O.P. Sector industrial: Construcción de depósitos, tanques, metales, puertas de garaje, sector hortícola, cocinas, lavanderías industriales, aire acondicionado, estructuras metálicas, depósitos de combustible, ventanas, etc.

Método de aplicación

La temperatura ideal de aplicación es entre +16°C y +25°C. Las superficies deben estar secas, limpias, desengrasadas y sin partículas sueltas. Agitar enérgicamente en envase durante unos minutos, hasta ori las esferas metálicas del interior del envase). Aplicar en capas cruzadas a una distancia de unos 25-30 cm de superficie a tratar. La superficie quedara seca en unos 15 minutos (a unos +20°C) y se pude manipular después de 10 minutos más. Después de su curación total, admite terminación con varios tipos de pinturas o barnices. Es aconsejable un test previo de compatibilidad.

Informacion adicional

Base	Alkyd-resin
Contenidos solidos	23.8
Densidad	0.824
Grosor Cinta/ cobertura_m	50
Libre de polvo después de min	70
Presion a 20c bar	3.7
Presion a 50c bar	7.3
Rango de Temperatura_c	-25°C to +80°C
Re-coatable after hrs	24
Resistencia a la Escarcha durante el transporte	Up to -15°C
Tack free time	35-40 minutes
Temperatura de aplicacion	+16°C to +25°C
Tiempo de curado	24 hours
Velocidad de extrusión gs	1.5

Estos son valores tipicos

Limitaciones

Preparación de la superficie y acabado

Las partes a tratar, deben estar muy limpias, secas y libres de grasa.

Limpieza



Den Braven

Bostik S.A - Spain
Stravinsky, 12, 08191 Rubi, Barcelona
T +34 935 86 02 00 | E asistenciatecnica@bostik.com

19-05-2024
19:52:20
CEST



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Ficha Técnica

Tectane Imprimación Roja

RP 237

Colores

- Rojo

Embalaje

- Aerosol

Para conocer las especificaciones del producto, consulte la página de detalles del producto

Vida Útil y Condiciones de Almacenamiento

En el envase original sin abrir entre +5°C y +25°C, vida útil hasta 24 meses después de la fecha de producción, almacenado en un lugar seco.

Instrucciones de seguridad e higiene

La ficha de Salud & Seguridad debe ser leída y entendida antes de utilizar el producto. Esta ficha se encuentra disponible a requerimiento a través de la página web de Den Braven.

Garantía / Responsabilidad

Bostik garantiza que su producto cumple, dentro de su vida útil especificada con todas sus especificaciones.

Renuncia

Toda la información contenida en el presente documento y en todas nuestras publicaciones (incluyendo las disponibles vía electrónica) se basa en nuestro conocimiento actual y en nuestra propia experiencia y es propiedad intelectual exclusiva de Bostik. Este documento no puede ser copiado, mostrado a terceros, reproducido, comunicado públicamente o utilizado en forma alguna sin un consentimiento por escrito de Bostik. La información técnica contenida en este documento sirve como indicación y no es exhaustiva. Bostik no será responsable por cualquier daño, ya sea directo o indirecto, provocados por errores editoriales, por documentos incompletos o incorrectos. Esto incluye pero no se limita a, errores o falta de exactitud dadas por cambios tecnológicos o cualquier estudio o investigación realizados desde la fecha de publicación de este documento y la fecha en la cual se adquiriera el producto. Bostik se reserva el derecho de enmendar el presente documento y otros documentos relacionados. Bostik no será responsable por daños, ya sean directos o indirectos, si el producto no es utilizado en la forma indicada en este documento. El usuario debe leer y comprender la información de este documento y de cualquier otro relacionados al producto antes de la utilización del mismo. El usuario es responsable de realizar todas las pruebas requeridas para asegurarse de que el producto es el adecuado para el uso para el cual se adquirió. No poseemos influencia en la forma en que se aplique el producto o las circunstancias relacionadas con tal evento durante su almacenamiento o transporte y no aceptaremos ninguna responsabilidad legal por daño. Todas las entregas se realizan de acuerdo a nuestros términos y condiciones generales y han sido archivadas y registradas en la Cámara Holandesa de Comercio.