



Den Braven

Ficha Técnica

Den Braven Sellador Acrílico Exterior

Sellador acrilico de muy alta calidad para aplicación en exterior y interior



Descripción del Producto

Sellador acrilico de muy alta calidad, resistente a la lluvia, despues de su aplicación. Indicado para aplicaciones en exterior. Elevada capacidad de alargamiento y acompaña los movimientos de la junta.

Beneficios

- Resistente a la lluvia
- Se puede pintar con pintura, base agua y sintetica
- Buena adherencia sin necesidad de imprimación en superficies húmedas
- Practicamente sin olor
- Facil aplicación
- Se limpia facilmente
- No es corrosivo con los metales
- Facil de alisar
- Excelente como acabado

Aplicaciones

Especialmente diseñado para juntas de union de ventanas, escaleras, techos, paredes, zocalos, paneles, cemento, carton yeso, piedra caliza, madera,marcos de ventanas, mamposteria. Indicado para aplicaciones tanto interiores como exteriores. Resistente a la lluvia. Despues de su aplicación el sellante acrilico de exterior tiene un estabilidad superior a las codiciones metereologicas superior a los selladores acrilicos tradicionales.

Método de aplicación

Una junta bien dimensionada, debe tener una longitud suficiente para resistir los movimientos. Debe siempre existir una relación correcta entre profundidad y ancho. Para una junta de 10 milímetros, debe tener una relacion de profundidad/ancho de 1:1, con un minimo de 5 mm de ancho y profundidad. Para juntas superiores a 10 milímetros de ancho, la profundidad debe ser igual a 1/3 de profundidad + 6 mm. Para mas información, consulte con nuestro departamento técnico.

Informacion adicional

Alargamiento a la rotura	DIN 53505/ ISO 868	500%
Base		Acrylic dispersion
Densidad		1,57 g/ml
Dureza Shore-A	DIN 53505	10
Flujo	ISO 7390	< 2 mm
Formación de piel	DBTM 16	10 minutes @ +23°C/50% RH
Grado de aplicación	@ Ø3 mm/4 bar	500 g/min
Movimiento de la junta		12,5%
Módulo de elasticidad al 100 %	DIN 53504 S2	0,10 N/mm²
Resistencia a la Escarcha durante el transporte		Up to -15°C
Resistencia a la temperatura		-20°C to +75°C
Resistencia a la tracción	DIN 53504	0,10 N/mm²
Temperatura de aplicacion		+5°C to +40°C
Tiempo de curado	@ +23°C/50% RH	2 mm/24 hours

Estos son valores tipicos

Limitaciones

- No es apropiado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos suaves, neopreno y superficies bituminosas
- Aunque el producto es resistente a la lluvia, no resistirá la lluvia intensa y el granizo durante el curado

Den Braven Sellador Acrílico Exterior

Sellador acrílico de muy alta calidad para aplicación en exterior y interior

Preparación de la superficie y acabado

Aplicar el producto a una temperatura entre +5°C y +40°C (Temperatura ambiente de la superficie). La superficie debe estar muy limpia y desengrasada. Asimismo debe estar totalmente libre de partículas sueltas o en proceso de degradación. En superficies muy porosas como por ejemplo cartón yeso, cemento, piedra caliza, etc. debe utilizarse una imprimación, formada por una parte de SELLADOR ACRILICO EXTERIOR y dos partes de agua. Siempre se recomienda hacer un test previo de adherencia. Alisar con agua.

Se puede pintar

Admite pintura, después de su curación. Durante el curado, que es por evaporación de agua, el sellador sufre contracción, pudiendo causar grietas en la pintura utilizada. Siempre es recomendable test previos de compatibilidad con la pintura utilizada.

Limpieza

El producto curado en las herramientas de aplicación deben limpiarse con agua. Las manos, se deben limpiar con Zwaluw toallitas limpiadoras o con agua y jabón.

Colores

- Blanco

Embalaje

- Cartucho

Para conocer las especificaciones del producto, consulte la página de detalles del producto

Vida Útil y Condiciones de Almacenamiento

En el envase original sin abrir entre +5°C y +25°C, vida útil hasta 18 meses después de la fecha de producción, almacenado en un lugar seco.

Certificaciones

	EN 15651-1: F-EXT-INT 12.5P
---	-----------------------------

	Emicode EC1 Plus
	A+ French VOC Regulation

Instrucciones de seguridad e higiene

Se debe leer y comprender la ficha de salud y seguridad del producto. Estas están disponibles a requerimiento y a través del sitio web de Den Braven.

Garantía / Responsabilidad

Bostik garantiza que su producto cumple, dentro de su vida útil, con las especificaciones entregadas.

Renuncia

Toda la información contenida en el presente documento y en todas nuestras publicaciones (incluyendo las disponibles vía electrónica) se basa en nuestro conocimiento actual y en nuestra propia experiencia y es propiedad intelectual exclusiva de Bostik. Este documento no puede ser copiado, mostrado a terceros, reproducido, comunicado públicamente o utilizado en forma alguna sin un consentimiento por escrito de Bostik. La información técnica contenida en este documento sirve como indicación y no es exhaustiva. Bostik no será responsable por cualquier daño, ya sea directo o indirecto, provocados por errores editoriales, por documentos incompletos o incorrectos. Esto incluye pero no se limita a, errores o falta de exactitud dadas por cambios tecnológicos o cualquier estudio o investigación realizados desde la fecha de publicación de este documento y la fecha en la cual se adquiere el producto. Bostik se reserva el derecho de enmendar el presente documento y otros documentos relacionados. Bostik no será responsable por daños, ya sean directos o indirectos, si el producto no es utilizado en la forma indicada en este documento. El usuario debe leer y comprender la información de este documento y de cualquier otro relacionados al producto antes de la utilización del mismo. El usuario es responsable de realizar todas las pruebas requeridas para asegurarse de que el producto es el adecuado para el uso para el cual se adquirió. No poseemos influencia en la forma en que se aplique el producto o las circunstancias relacionadas con tal evento durante su almacenamiento o transporte y no aceptaremos ninguna responsabilidad legal por daño. Todas las entregas se realizan de acuerdo a nuestros términos y condiciones generales y han sido archivadas y registradas en la Cámara Holandesa de Comercio.