



Den Braven

Ficha Técnica

Den Braven Silicona 8038

Silicona neutra



Descripción del Producto

La Silicona 8038 es una silicona versátil con fungicida. Para el sellado de juntas en el sector de la construcción y sistemas de acristalamiento. No admite pintura. Buena resistencia a los rayos UV. Resiste a los hongos. El producto cura por el contacto con la humedad, formando un sellado flexible y duradero.

Beneficios

- Juntas de conexión en edificios
- Sellado superior en sistemas de acristalamiento
- Aplicaciones sanitarias

Aplicaciones

Sellado de juntas en hormigón prefabricado y mampostería. Sellado perimetral de puertas y ventanas. Sellado de juntas en marcos de carpintería de aluminio y PVC. Sellado de sistemas de acristalamiento. Sellado de juntas en fachadas. Juntas en cocinas, cuartos de baño y cabinas de ducha. Juntas en zonas industriales. Buena adherencia a la mayoría de los materiales sin necesidad de imprimación tales como vidrio, superficies acristaladas, aluminio y otros metales, maderas, plásticos exentos de plastificantes como Poliéster y PVC.

Método de aplicación

Una junta bien dimensionada debe tener el ancho suficiente para resistir el movimiento de los componentes de construcción adyacentes. Siempre debe haber una relación entre la profundidad y

el ancho de la junta. Para un ancho de la junta de hasta 10 milímetros debe mantenerse la relación de 1:1, con un mínimo de 5 mm de ancho y profundidad. Para juntas superiores a 10 mm de ancho, la relación es de 2:1, con una profundidad mínima de al menos 10 mm y un máximo de 15 mm.

Información adicional

Base		Neutral oxime
Densidad	ISO 1183-1	1,00 g/ml
Dureza Shore-A	DIN 53505	15
Formación de piel	DBTM 16	8 minutos @ +23°C/50% RH
Módulo de elasticidad al 100 %	DIN 53504 S2	0,35 N/mm ²
Resistencia a la Escarcha durante el transporte		Up to -15°C
Resistencia a la temperatura		-40°C to +120°C
Resistencia a la tracción	DIN 53504 S2	1,25 N/mm ²
Temperatura de aplicación		+5°C to +40°C
Tiempo de curado	@ +23°C/50% RH	mm/24 hours

Estos son valores típicos

Limitaciones

- No apto para acuarios y terrarios
- La decoloración puede ocurrir en lugares oscuros y por el contacto con productos químicos

Preparación de la superficie y acabado

Consultar la ficha técnica y de seguridad antes de iniciar la aplicación del producto. Las superficies deben estar limpias, secas, desengrasadas y exentas de partículas sueltas y en buen estado de conservación. Son siempre recomendables ensayos previos de compatibilidad y de adherencia. Limpiar cuidadosamente la superficie con PU-Cleaner (FT 7.82). Silicone 8038 posee una buena adherencia a la mayoría de las superficies. Cabe la posibilidad que en algunas aplicaciones sea necesario utilizar imprimación. Aplicar con una pistola profesional (FT 7.01). Alisar el producto aun fresco con Finisher (FT 7.83), antes del inicio de la formación de la piel, para asegurar el pleno contacto con los lados de la junta.



Den Braven

Ficha Técnica

Den Braven Silicona 8038

Silicona neutra

Se puede pintar

Limpieza

Colores

- Blanco
- Transparent
- Aluminio

Embalaje

- Cartucho

Para conocer las especificaciones del producto, consulte la página de detalles del producto

Vida Útil y Condiciones de Almacenamiento

En el envase original sin abrir entre +5°C y +25°C, vida útil hasta 12 meses después de la fecha de producción, almacenado en un lugar seco.

Certificaciones

	A+ French VOC Regulation
	EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 12.5E EN 15651-3: S XS2
	EN 15651-2: G-CC

Instrucciones de seguridad e higiene

La ficha de Salud & Seguridad debe ser leída y entendida antes de utilizar el producto. Esta ficha se encuentra disponible a requerimiento a través de la página web de Den Braven.

Garantía / Responsabilidad

Bostik garantiza que su producto cumple, dentro de su vida útil especificada con todas sus especificaciones.

Renuncia

Toda la información contenida en el presente documento y en todas nuestras publicaciones (incluyendo las disponibles vía electrónica) se basa en nuestro conocimiento actual y en nuestra propia experiencia y es propiedad intelectual exclusiva de Bostik. Este documento no puede ser copiado, mostrado a terceros, reproducido, comunicado públicamente o utilizado en forma alguna sin un consentimiento por escrito de Bostik. La información técnica contenida en este documento sirve como indicación y no es exhaustiva. Bostik no será responsable por cualquier daño, ya sea directo o indirecto, provocados por errores editoriales, por documentos incompletos o incorrectos. Esto incluye pero no se limita a, errores o falta de exactitud dadas por cambios tecnológicos o cualquier estudio o investigación realizados desde la fecha de publicación de este documento y la fecha en la cual se adquiriera el producto. Bostik se reserva el derecho de enmendar el presente documento y otros documentos relacionados. Bostik no será responsable por daños, ya sean directos o indirectos, si el producto no es utilizado en la forma indicada en este documento. El usuario debe leer y comprender la información de este documento y de cualquier otro relacionados al producto antes de la utilización del mismo. El usuario es responsable de realizar todas las pruebas requeridas para asegurarse de que el producto es el adecuado para el uso para el cual se adquirió. No poseemos influencia en la forma en que se aplique el producto o las circunstancias relacionadas con tal evento durante su almacenamiento o transporte y no aceptaremos ninguna responsabilidad legal por daño. Todas las entregas se realizan de acuerdo a nuestros términos y condiciones generales y han sido archivadas y registradas en la Cámara Holandesa de Comercio.



Den Braven

Bostik S.A - Spain
Stravinsky, 12, 08191 Rubí, Barcelona
T +34 935 86 02 00 | E asistenciatecnica@bostik.com

18-05-2024
21:22:07
CEST