



Den Braven

Ficha Técnica

Den Braven Sellador acrílico Woodflex

Sellador acrílico para madera



Descripción del Producto

Sellador plasto-elástico de alta calidad, mono componente a base de emulsión acrílica. Indicado para sellado y reparación de madera. Cura por evaporación de agua, formando un cordón plasto-elástico flexible.

Beneficios

- Disponible en 6 colores de madera
- Formula en base agua (producto amigable con el medio ambiente)
- Curado rápido
- Puede ser lijado, después de su cura
- Admite pintura (pintura base agua o sintética)
- Envase totalmente transparente, que permite ver el color real del producto

Aplicaciones

Sellado y relleno de juntas, fisuras e irregularidades en el parquet, laminado, corteza, suelos de madera maciza. Juntas de unión entre suelos de madera y paredes. Junta de unión entre suelos de madera y rodapiés.

Método de aplicación

Un junta bien dimensionada debe tener un ancho suficiente para resistir los movimientos de los elementos de construcción adyacentes. Siempre debe tener una relación entre ancho y profundidad. Para una junta de hasta 10 mm debe tener una relación de ancho: profundidad de 1:1, con un mínimo de 5 mm de ancho y profundidad. Para juntas superiores 10 mm de ancho, la profundidad debe ser igual al ancho dividido por 3+6 mm. Contacte con nuestro departamento técnico para más información.

Informacion adicional

Alargamiento a la rotura	DIN 53505/ ISO 868	50%
Base		Acrylic dispersion
Densidad	ISO 1183-1	1,74 g/ml
Dureza Shore-A	DIN 53505 / ISO 868	55
Formación de piel	DBTM 16	5 minutes @ +23°C/50% RH
Movimiento de la junta		8%
Resistencia a la Escarcha durante el transporte		Up to -15°C
Resistencia a la temperatura		-20°C to +75°C
Temperatura de aplicacion		+5°C to +40°C
Tiempo de curado	@ +23°C/50% RH	1 mm/24 hours

Estos son valores tipicos

Limitaciones

- No es adecuado para la exposición continua al agua
- No es apropiado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos suaves, neopreno y superficies bituminosas

Preparación de la superficie y acabado

Aplicar con una temperatura comprendida entre +5°C y +40°C (temperatura ambiente de la superficie). La superficie debes estar limpia, seca y desengrasada. Las superficies no deben tener partículas sueltas o en proceso de degradación. Siempre se recomienda test previo de adherencia. Alisar las juntas con agua.

Se puede pintar

Sellador acrílico Woodflex, admite pintura después de su cura total. Durante la cura, que es por evaporación, el sellador sufrirá alguna contracción, pudiendo causar fisuras en la pintura. La utilización de pintura con mucha carga de relleno, puede causar fisuras. Siempre se recomienda test previos de compatibilidad con las pinturas.



Den Braven

Ficha Técnica

Den Braven Sellador acrílico Woodflex

Sellador acrílico para madera

Limpieza

El producto no curado y las herramientas de aplicación, se deben limpiar con agua. Las manos se deben limpiar con Zwaluw toallitas limpiadoras o con agua y jabón.

Colores

- Imbuia
- Roble
- Cereza
- Pino
- haya
- Meranti

Embalaje

- Box

Para conocer las especificaciones del producto, consulte la página de detalles del producto

Vida Útil y Condiciones de Almacenamiento

En el envase original sin abrir entre +5°C y +25°C, vida útil hasta 18 meses después de la fecha de producción, almacenado en un lugar seco.

Instrucciones de seguridad e higiene

Se debe leer y comprender la ficha de salud y seguridad del producto. Estas están disponibles a requerimiento y a través del sitio web de Den Braven.

Garantía / Responsabilidad

Bostik garantiza que su producto cumple, dentro de su vida útil, con las especificaciones entregadas.

Renuncia

Toda la información contenida en el presente documento y en todas nuestras publicaciones (incluyendo las disponibles vía electrónica) se basa en nuestro conocimiento actual y en nuestra propia experiencia y es propiedad intelectual exclusiva de Bostik. Este documento no puede ser copiado, mostrado a terceros, reproducido, comunicado públicamente o utilizado en forma alguna sin un consentimiento por escrito de Bostik. La información técnica contenida en este documento sirve como indicación y no es exhaustiva. Bostik no será responsable por cualquier daño, ya sea directo o indirecto, provocados por errores editoriales, por documentos incompletos o incorrectos. Esto incluye pero no se limita a, errores o falta de exactitud dados por cambios tecnológicos o cualquier estudio o investigación realizados desde la fecha de publicación de este documento y la fecha en la cual se adquiere el producto. Bostik se reserva el derecho de enmendar el presente documento y otros documentos relacionados. Bostik no será responsable por daños, ya sean directos o indirectos, si el producto no es utilizado en la forma indicada en este documento. El usuario debe leer y comprender la información de este documento y de cualquier otro relacionados al producto antes de la utilización del mismo. El usuario es responsable de realizar todas las pruebas requeridas para asegurarse de que el producto es el adecuado para el uso para el cual se adquirió. No poseemos influencia en la forma en que se aplique el producto o las circunstancias relacionadas con tal evento durante su almacenamiento o transporte y no

aceptaremos ninguna responsabilidad legal por daño. Todas las entregas se realizan de acuerdo a nuestros términos y condiciones generales y han sido archivadas y registradas en la Cámara Holandesa de Comercio.

Better
results
through
knowledge



Den Braven

Bostik S.A - Spain
Stravinsky, 12, 08191 Rubí, Barcelona
T +34 935 86 02 00 | E asistenciatecnica@bostik.com

05-05-2024
04:25:22
MDT