



Den Braven

Ficha Técnica

Den Braven Cola MP Adhesivo Poliuretano D4



Descripción del Producto

Adhesivo de monocomponente con un fuerte poder de pegado. Excelente adherencia a la mayoría de las superficies. Indicado para su uso en superficies verticales. Rellena pequeñas irregularidades de las superficies debido a su capacidad de expansión. Resistente a la humedad (D4) de acuerdo con la norma EN 204/205.

Beneficios

- Agarre rápido
- Resistente a la humedad (D4)
- No mancha
- No es corrosivo
- Expande ligeramente durante el secado, rellena pequeñas irregularidades de las superficies
- Adhesivo tixotrópico

Aplicaciones

Para los pegados en interiores o exteriores sobre madera, hormigón, piedra natural, azulejos, cerámica, metal, aluminio, plástico, ABS, materiales de aislamiento térmico, tales como poliestireno extruido, poliestireno expandido, lana de vidrio, lana de roca, etc. Pegado de paneles sándwich. Pegado de paneles en puertas de aluminio. Reemplaza clavos y tornillos en una multitud de aplicaciones. Ideal para los pegados que requieren adhesivo sin disolventes, que no dañe las superficies.

Método de aplicación

La ficha de Salud & Seguridad debe ser leída y entendida antes de utilizar el producto. Esta ficha se encuentra disponible a requerimiento a través de la página web de Den Braven.

Información adicional

Base		Polyurethane
Densidad	ISO 1183-1	1,46 g/ml
Formación de piel	@ +23°C/50% RH	7 minutes
Fuerza de corte	N/mm2	12 MPa
Grado de aplicación	@ Ø4 mm/3 bar	400 g/min
Resistencia a la Escarcha durante el transporte		Up to -15°C
Resistencia a la temperatura		-30°C to +70°C
Temperatura de aplicación		+5°C to +40°C

Estos son valores típicos

Limitaciones

- No es apropiado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos suaves, neopreno y superficies bituminosas
- No indicado para aplicaciones en contacto con cloro (piscinas)

Preparación de la superficie y acabado

Las superficies deben estar bien limpias, secas, desengrasadas y libres de partículas sueltas. Aplicar el adhesivo en uno de los dos lados. Para un correcto curado, es necesario que una de las superficies sea porosa. Si ambas superficies son poco porosas es necesario pulverizar una fina capa (10 a 20 g/m²) de agua sobre una de las superficies o en el adhesivo. Unir ambas superficies en un período de tiempo igual o menor al tiempo abierto (ver tabla de datos técnicos). Para evitar el deslizamiento, mantener la unión bajo presión hasta que esté pegado (mínimo de 10 a 15 minutos). Se recomienda siempre realizar ensayos previos de adherencia. Aplicar con pistola profesional adecuada.

Limpieza

El producto no curado y las herramientas de aplicación se deben limpiar con Zwaluw Cleaner. Las manos se deben limpiar con



Den Braven

Ficha Técnica

Den Braven Cola MP Adhesivo Poliuretano D4

Zwaluw toallitas de limpieza. Evitar el contacto directo con la piel.
En caso de contacto accidental limpiar inmediatamente con Zwaluw
PU Cleaner o toallitas de limpieza.

Colores

- Beige

Embalaje

- Cartucho

*Para conocer las especificaciones del producto, consulte la página de
detalles del producto*

Vida Útil y Condiciones de Almacenamiento

En el envase original sin abrir entre +5°C y +25°C, vida útil hasta 12
meses después de la fecha de producción, almacenado en un lugar
seco.

Certificaciones

	A+ (Eurofins ISO 16000) EN 204 D4
--	--------------------------------------

Instrucciones de seguridad e higiene

La ficha de Salud & Seguridad debe ser leída y entendida antes de
utilizar el producto. Esta ficha se encuentra disponible a
requerimiento a través de la página web de Den Braven.

Garantía / Responsabilidad

Bostik garantiza que su producto cumple, dentro de su vida útil
especificada con todas sus especificaciones.

Renuncia

Toda la información contenida en el presente documento y en todas nuestras publicaciones (incluyendo las disponibles vía electrónica) se basa en nuestro conocimiento actual y en nuestra propia experiencia y es propiedad intelectual exclusiva de Bostik. Este documento no puede ser copiado, mostrado a terceros, reproducido, comunicado públicamente o utilizado en forma alguna sin un consentimiento por escrito de Bostik. La información técnica contenida en este documento sirve como indicación y no es exhaustiva. Bostik no será responsable por cualquier daño, ya sea directo o indirecto, provocados por errores editoriales, por documentos incompletos o incorrectos. Esto incluye pero no se limita a, errores o falta de exactitud dadas por cambios tecnológicos o cualquier estudio o investigación realizados desde la fecha de publicación de este documento y la fecha en la cual se adquiera el producto. Bostik se reserva el derecho de enmendar el presente documento y otros documentos relacionados. Bostik no será responsable por daños, ya sean directos o indirectos, si el producto no es utilizado en la forma indicada en este documento. El usuario debe leer y comprender la información de este documento y de cualquier otro relacionados al producto antes de la utilización del mismo. El usuario es responsable de realizar todas las pruebas requeridas para asegurarse de que el producto es el adecuado para el uso para el cual se adquirió. No poseemos influencia en la forma en que se aplique el producto o las circunstancias relacionadas con tal evento durante su almacenamiento o transporte y no aceptaremos ninguna responsabilidad legal por daño. Todas las entregas se realizan de acuerdo a nuestros términos y condiciones generales y han sido archivadas y registradas en la Cámara Holandesa de Comercio.



Den Braven

Bostik S.A - Spain
Stravinsky, 12, 08191 Rubí, Barcelona
T +34 935 86 02 00 | E asistenciatecnica@bostik.com

16-05-2024
16:10:15
MDT