



Fiche technique

Zwaluw Window Foil Interior

Film de fenêtre intérieur souple étanche à l'air

Description du produit

Zwaluw Window Foil Interior est une membrane molletonnée très souple, indéchirable et étanche à l'air, dotée d'une bande autocollante intégrée. Zwaluw Window Foil Interior est conforme aux recommandations relatives à la planification et à l'installation de la norme DIN 4108-7 et de la RAL Quality Assurance Association pour les fenêtres et les portes. Zwaluw Window Foil Interior peut être enduite et peinte si nécessaire.

Avantages

Applications

Zwaluw Window Foil Interior peut être utilisée pour la réalisation d'un raccordement étanche à l'air entre des cadres de fenêtres et des éléments de construction. Pour appliquer le molleton souple sur la construction, Zwaluw Montagefix-W est recommandé pour les applications intérieures et Zwaluw® Foliefix® SPUR est recommandé pour les applications extérieures. Zwaluw Window Foil Interior présente une valeur an de 0,00299 m³/[h.m (daPa)n] et une valeur Sd de 39 m.

Précautions d'emploi - Recommandations

Information Supplémentaire

Allongement à la rupture		1.34
Capacité d'imperméabilité	EN 1027	>600 Pa
Classe d'inflammabilité		B2
Isolation thermique	DIN 4108 T.3	39 m
Perméabilité	EN 1026	a = 0,00083 m ³ /h.m
Résistance au gel pendant le transport		Up to -15°C
Résistance à la température		-40°C to +80°C
Température des supports		+5°C to +30°C

Ces valeurs sont typiques

Restrictions

Préparations des surfaces

Avant d'utiliser Zwaluw Window Foil Interior, consulter la fiche de santé et de sécurité. Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière, de graisse et de particules. Nettoyage minutieux à l'aide de Zwaluw Cleaner et de deux chiffons. Contacter Zwaluw® pour une recommandation appropriée. Dérouler Zwaluw Window Foil Interior et la couper pour obtenir une longueur supplémentaire d'environ 5 cm. Retirer la pellicule protectrice et appuyer avec précaution le ruban adhésif au dos de la fenêtre. Procéder de la même manière avec tous les bords de la fenêtre qui sont à calfeutrer. Aligner les éléments de la fenêtre et mettre en place avant de remplir la cavité entre la fenêtre et le mur avec Zwaluw® NBS Flex-Foam. Pour le collage sur de la maçonnerie, nous recommandons l'utilisation de Zwaluw Montagefix-W pour les applications intérieures et Zwaluw Foliefix® SPUR pour les applications extérieures. S'assurer que l'enduit au niveau de l'embrasure de la porte est suffisamment renforcé. Nous recommandons Zwaluw Compress Band BG-1 ou Zwaluw Window Foil Exterior pour une étanchéité à la pluie battante et à la diffusion de vapeur pour les applications extérieures.

Paintability

Zwaluw Window Foil Interior peut être enduite de plâtre et peinte.

Nettoyage

Les surfaces peuvent être nettoyées à l'aide de Zwaluw Cleaner.

Couleur(s)

- Rose/Rouge

Emballage

- rouleau

Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail Produit

Stockage et conservation

12 mois après la date de production dans son emballage d'origine non entamé dans un endroit sec à des températures entre +5°C et +25°C.



Den Braven

Fiche technique

Better
results
through
knowledge

Zwaluw Window Foil Interior

Film de fenêtre intérieur souple étanche à l'air

Certifications

	Emicode EC1 Plus
	A+ (Eurofins ISO 16000)

Sécurité

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et sur le site Den Braven.

Garantie

Den Braven garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conversation.

Disclaimer

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Den Braven n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Den Braven se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.