Fiche technique

# Zwaluw Butylrubber-W

Mastic non corrosif plasto-élastique

## Description du produit

Zwaluw Butylrubber-W est un mastic à base d'eau plasto-élastique durable pour les applications de canalisations. Le produit durcit par évaporation de l'eau du mastic.

## Avantages

- Flexible
- Base aqueuse
- Facile à nettoyer

## Applications

Zwaluw Butylrubber-W a été conçu pour les joints qui seront exposés à un faible mouvement dans les constructions, l'industrie du froid, l'industrie automobile et les systèmes de climatisation. D'autres applications incluent l'installation de panneaux sandwich et de tôles ondulées, de profilés, de tasseaux, de cadres de fenêtres et de portes dans des caravanes et des mobile homes. Joints dans les constructions métalliques sur les bateaux et les wagons. Installation de profilés en bois.

## Précautions d'emploi - Recommandations

Pour une présentation complète, consulter notre site Web ou contacter Den Braven.

## Information Supplémentaire

| | | |
|---|---|---|
| Base | | Butyl rubber |
| Densité | | 1,23 g/ml |
| Résistance au gel pendant le transport | | Up to -15°C |
| Résistance à la température | | -20°C to +75°C |
| Temps de formation de peau | @ +23°C/50% RH | 10-20 minutes |
| Température des supports | | +5°C to +40°C |
| Vitesse de réticulation | @ +23°C/50% RH | 24 hours |

*Ces valeurs sont typiques*

## Restrictions

- Ne convient pas pour le PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiques souples, néoprène et surfaces bitumineuses

## Préparations des surfaces

Les surfaces doivent être propres, sèches et saines. Une couche d'apprêt est en général inutile.

## Nettoyage

## Couleur(s)

- Gris

## Emballage

- Cartouches

*Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail Produit*

## Stockage et conservation

Stockage entre +5°C et +25°C en position verticale à l'abri des rayons du soleil. Conservation de 9 mois en emballage fermé d'origine.

## Sécurité

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et sur le site Den Braven.

## Garantie

Den Braven garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conversation.

### Disclaimer

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Den Braven n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Den Braven se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.