



### Zwaluw Laque noire mat

Laque avec une résistance élevée à l'usure pour protéger les surfaces métalliques exposées aux intempéries



#### Description du produit

Zwaluw Laque noire mat est une laque de haute qualité à base de nitrocellulose à séchage rapide. Laque polyvalente pour les voitures, les motos, le bricolage et le ménage. Zwaluw Laque noire mate est une laque spéciale et robuste pour la protection des surfaces métalliques exposées aux intempéries. L'effet laque spéciale assure également une apparence sportive de la voiture qui est non seulement décorative mais favorise également l'embellissement des surfaces rongées par les intempéries.

#### Avantages

- Séchage rapide
- Application universelle
- Adhère sur le métal, le bois, le béton, le polyester et sur les surfaces peintes ou vernies
- Protège contre la rouille
- Résistant aux intempéries

#### Applications

Zwaluw Laque noire mat est une laque spéciale et robuste pour la protection des surfaces métalliques exposées aux intempéries. L'effet laque spéciale assure également une apparence sportive de la voiture qui est non seulement décorative mais favorise également l'embellissement des surfaces rongées par les intempéries.

#### Précautions d'emploi - Recommandations

Condition optimale d'utilisation: entre 15 et 25°C. Dérouiller et dépeussier le support. Agiter vigoureusement l'aérosol pendant env. 2 minutes jusqu'à ce que le bruit des billes de mélange soit audible. Ensuite pulvériser "en croix" d'une distance de 25 à 30cm en couches d'épaisseur uniformes. Sec à la poussière: après 15 min. Sec au toucher: après 30 min. Durci: après 24 heures.

#### Information Supplémentaire

Base	Nitro-combi resin
Densité	0.771
Pression à 20c bar	3,8 bar
Pression à 50c bar	7,4 bar
Résistance au gel pendant le transport	Up to -15°C
Résistance à la température_c	-25°C to +80°C
Sec au toucher	15-20 minutes
Sec au toucher min	35-40 minutes
Taux d'extrusion gs	1,5
Temps de formation de peau_m	30
Température des supports	+16°C to +25°C
Teneur en matières solides	12.1
Vitesse de réticulation	24 h

*Ces valeurs sont typiques*

#### Restrictions

#### Préparations des surfaces

#### Paintability

#### Nettoyage

Les surfaces doivent être propres et sèches et exemptes de graisse, de rouille et de particules non-adhérentes. Utiliser un primaire antirouille comme couche d'apprêt.

#### Couleur(s)

- Noir Mat

#### Emballage

- Boîte

*Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail Produit*



**Den Braven**

## Fiche technique

Better  
results  
through  
knowledge

### Zwaluw Laque noire mat

Laque avec une résistance élevée à l'usure pour protéger les surfaces métalliques exposées aux intempéries

#### Stockage et conservation

Stocker à des températures entre +5°C et +25°C dans son emballage d'origine non entamé dans un endroit sec. Le produit se conserve pendant 24 mois après la date de production.

#### Sécurité

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et sur le site Den Braven.

#### Garantie

Den Braven garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conservation

#### Disclaimer

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Den Braven n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Den Braven se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.



**Den Braven**

Bostik Benelux B.V  
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout  
T +31 (0)162491000 | E info@bostik.com

04-05-2024  
23:27:49  
MDT