



Den Braven

Fiche technique

Zwaluw Purfoam-2C B2

Mousse de montage et d'isolation bicomposant



Description du produit

Zwaluw Purfoam-2C B2 est une mousse polyuréthane de montage et d'isolation bicomposant à durcissement rapide à haute stabilité dimensionnelle qui durcit sans l'influence de l'humidité et de l'épaisseur de la couche.

Avantages

- Pour le remplissage des cavités en manque d'humidité
- Durcissement rapide et complet, pas de post-expansion
- Résistance thermique et réduction du bruit excellentes
- Réduction du bruit
- Remplissage des cavités en manque d'humidité

Applications

Zwaluw Purfoam-2C B2 a été développée pour le remplissage des joints entre les cadres de portes et de fenêtres. Grâce aux propriétés thermiques et au système bicomposant, Zwaluw Purfoam-2C B2 peut également être utilisée pour les joints en manque d'humidité. En règle générale, la mousse Zwaluw Purfoam-2C B2 offre une excellente adhérence sur le béton, la brique, la pierre, le plâtre, le bois, le métal et de nombreux plastiques comme le polystyrène expansé (EPS) et extrudé (XPS), la mousse de polyuréthane rigide et le PVC non plastifié.

Précautions d'emploi - Recommandations

Température de l'aérosol : +15°C à +25°C Température d'application (s'applique à l'environnement et aux supports) : +10°C à +35°C En

cas de températures plus basses ou de joints larges, laisser la mousse reposer après activation pendant 1 à 2 minutes avant application. Tourner 6 fois le disque en bas de l'aérosol et agiter vigoureusement l'aérosol au moins 20 fois. L'aérosol doit être utilisé immédiatement après activation pendant le temps indiqué. La mousse Purfoam-2C Fast chauffe après activation (risque d'éclatement). Retirer le capuchon et visser la paille sur l'aérosol puis agiter énergiquement. Retourner l'aérosol et appliquer la mousse en utilisant la poignée. La mousse doit être colorée uniformément. En cas de différences de couleurs, secouer à nouveau l'aérosol. Les cadres de fenêtres et de portes doivent être maintenus pendant au moins 3 heures après l'application pour que Purfoam-2C Fast puisse durcir. Les revêtements de sol et les meubles doivent être recouverts de papier ou d'un film plastique. Utiliser uniquement dans des zones bien aérées. Stocker l'aérosol à la verticale entre +5°C et +25°C. Récipient sous pression. Protéger des rayons du soleil et ne pas exposer à des températures supérieures à +50°C. Ne pas percer ou brûler l'aérosol, même après utilisation. Contient des gaz inflammables. Ne pas vaporiser vers une flamme nue ou un corps incandescent. Tenir à l'écart des sources d'ignition. Ne pas fumer. Pour de plus amples informations, consulter les bulletins techniques dans la base de connaissances sur notre site Web www.denbraven.com.

Information Supplémentaire

Base		Polyurethane
Capacité d'isolation phonique		63 dB
Classe d'inflammabilité		B1
Conductivité thermique		30-35 W/m.K
Densité		ca. 35 kg/m ³
Rendement total de mousse		400 ml = 10 liter
Résistance à la température		-40°C to +90°C
Sec au toucher	EN 17333-3	6 min
Température des supports		+15°C till +25°C
Vitesse de réticulation		30 min

Ces valeurs sont typiques



Den Braven

Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout
T +31 (0)162491000 | E info@bostik.com

02-05-2024
06:25:22
MDT

Zwaluw Purfoam-2C B2

Mousse de montage et d'isolation bicomposant

Restrictions

- Ne convient pas pour le PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiques souples, néoprène et surfaces bitumineuses
- Ne convient pas à la charge d'eau continue et à l'injection ou à l'injection de gros espaces creux où l'insuffisance

Préparations des surfaces

Les supports doivent être propres et exempts de poussière, d'huile et de graisse. Ne pas humidifier les supports avant utilisation. Les matériaux de construction comme le béton et le gypse doivent être prétraités avec PU Primer.

Paintability

Peut être peinte ou recouverte de mastic/plâtre après durcissement complet.

Nettoyage

La mousse fraîche peut être enlevée directement avec Zwaluw PU Cleaner. Après durcissement, le surplus de mousse peut être retiré avec un couteau ou une spatule et la surface de la mousse peut être façonnée.

Couleur(s)

- Bleu Clair

Emballage

- Boîte

Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail Produit

Stockage et conservation

Stockage entre +5°C et +25°C en position verticale à l'abri des rayons du soleil. Conservation de 15 mois en emballage fermé d'origine.

Certifications

	Dimensional stability for mounting of door frames (4 types) DIN 4102-1 Reaction to fire
--	--

	A+ French VOC Regulation
	Emicode EC1 Plus

Sécurité

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et sur le site.

Garantie

Bostik garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conservation.

Disclaimer

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Bostik n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Bostik se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.