Fiche technique

Hercuseal Premium Filler 140

Premium enduit de remplissage ultra léger prêt à l'emploi

Information Supplémentaire

Base		Acrylic dispersion
Densité		0,60 g/ml
Fluage	ISO 7390	< 2 mm
Formation de peau	@ +23°C/50% RH	5 minutes
Retrait		<5%
Résistance au gel pendant le transport		Up to -15°C
Résistance à la température		-20°C to +75°C
Température des supports		+5°C to +30°C

Ces valeurs sont typiques

Description du produit

Hercuseal Premium Filler 140 est un enduit de remplissage et plâtre à reboucher prêt à l'emploi, pratiquement sans retrait et ultra léger, pour le remplissage et la réparation de fissures et de trous dans les murs et les plafonds.

Avantages

- Pratiquement sans retrait
- Ultra léger
- Peut être peint avec des peintures à base d'eau ou synthétiques
- Peut être poncé après durcissement
- Facile à appliquer
- Non corrosif pour les métaux

Applications

Enduit de remplissage ultra léger prêt à l'emploi

Précautions d'emploi - Recommandations

Pour de meilleurs résultats, le produit doit être appliqué sans pression.

Restrictions

- Ne convient pas pour une exposition continue à l'eau
- Ne convient pas pour le PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiques souples, néoprène et surfaces bitumineuses

Préparations des surfaces

Température d'application de +5°C à +30°C (s'applique à l'environnement et au support). Toutes les surfaces doivent être propres, exemptes de poussière, graisse et matériau solide. Support à nettoyer de toutes les particules, un support poreux n'a pas besoin d'être absolument sec. Les supports très poreux comme : le gypse, le béton cellulaire, le calcaire, etc. doivent être apprêtés avec un mélange de 1 volume de Hercuseal Premium Filler 140 pour 2 volumes d'eau. Il est recommandé de procéder à des essais d'adhérence au préalable. Finition et lissage avec une spatule humide.

Paintability

Hercuseal Premium Filler 140 peut être peint après séchage complet du mastic. Pendant le durcissement, le produit présente une rétraction minimale, qui peut entraîner des craquelures de la peinture. Peut être peint avec des peintures à base d'eau ou synthétiques. Des peintures très concentrées en eau peuvent causer des craquelures. Un test de compatibilité avec la peinture est recommandé avant l'application.

Bostik Benelux B.V
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout
T +31 (0)162491000 | E info@bostik.com

Fiche technique

Hercuseal Premium Filler 140

Premium enduit de remplissage ultra léger prêt à l'emploi

Nettoyage

Les outils doivent être nettoyés à l'eau après utilisation. Se laver les mains avec des lingettes Zwaluw et/ou de l'eau et du savon.

Couleur(s)

- Blanc

Emballage

- Cartouches

Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail Produit

Stockage et conservation

12 mois après la date de production dans son emballage d'origine non entamé dans un endroit sec à des températures entre +5°C et +25°C.

Certifications

	EN 13963: 1A
EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL · RTS · M1	M1
GEV-EMICODE EC1 PLUS very low emission	Emicode EC1 Plus

Sécurité

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et sur le site Den Braven.

Garantie

Den Braven garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conversation.

Disclaimer

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Den Braven n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Den Braven se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.

Bostik Benelux B.V
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout
T +31 (0)162491000 | E info@bostik.com