



Den Braven

Fiche technique

Zwaluw Foliefix® SPUR

Adhésif de membrane



Description du produit

Zwaluw Foliefix® SPUR est un adhésif hybride pour le collage de films plastiques et de barrières de vapeur dans le secteur du bâtiment. Le produit est sans isocyanates, silicone et solvants. Après application, l'adhésif durcit en réaction à l'humidité atmosphérique pour former une masse en caoutchouc durable sensible à la pression.

Avantages

- Adhérence initiale élevée
- Flexible

Applications

Zwaluw Foliefix® SPUR est conçu pour le collage de films plastiques tels que PE, PBC, EPDM, DPC, films aluminium, carton, papier Kraft et films non tissé sur la pierre, le béton, le plâtre, le métal et le bois. L'adhérence optimale de Zwaluw Foliefix® SPUR s'obtient après 2 à 3 jours à température ambiante.

Précautions d'emploi - Recommandations

Pour une présentation complète, consulter notre site Web ou contacter Zwaluw.

Information Supplémentaire

Base		Hybrid
Densité	ISO 1183-1	1,22 g/ml
Résistance à la température		-40°C to +80°C
Température des supports		+5°C to +35°C

Ces valeurs sont typiques

Restrictions

- Ne convient pas pour le PP, PC, PMMA, PTFE, plastiques souples, néoprène et surfaces bitumineuses

Préparations des surfaces

Tous les supports doivent être propres, secs et exempts de poussière, de graisse et de particules. Il est recommandé de procéder à des essais d'adhérence au préalable.

Nettoyage

Les matériaux non durcis et les outils peuvent être nettoyés à l'aide de Zwaluw Cleaner. Un matériau durci peut uniquement être retiré mécaniquement. Se laver les mains avec des lingettes Zwaluw.

Couleur(s)

- Vert

Emballage

- Cartouches

Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail Produit

Stockage et conservation

Stockage entre +5°C et +25°C en position verticale à l'abri des rayons du soleil. Conservation de 12 mois en emballage fermé d'origine.

Certifications

	A+ (Eurofins ISO 16000)
--	-------------------------



Den Braven

Fiche technique

Zwaluw Foliefix® SPUR

Adhésif de membrane

Sécurité

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et sur le site.

Garantie

Bostik garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conservation.

Disclaimer

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Bostik n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Bostik se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.



Den Braven

Bostik Benelux B.V
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout
T +31 (0)162491000 | E info@bostik.com

04-05-2024
12:52:05
CEST